


МИНИСТЕРСТВО ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР

ОКП 09 3100

УДК 669.14.-42(083.74)

Груша ВЗ2



ПРОКАТ ПОВЫШЕННОЙ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ
ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ 08ХГСЛ
Опытная партия
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ТУ И4-І-3346-82
Изменение № 3

Держатель подлинника - ЦНИИЧермет

Срок действия с 03.09.89


СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер Свердловского
завода металлоконструкций
НПО "Союзэнергостройпром"
Минэнерго СССР

Х.Сейфуллаев Р.А.Ставицкий

Руководитель Госприемки
на НТМК

Х.Л.Агеенко



РАЗРАБОТАНО:

Главный инженер Нижнетагиль-
ского металлургического
комбината

С.Ф.Одиноков



I. Вводную часть после слов "листовой (толщиной 5-10 мм)" дополнить словами: " и ленту (шириной от 100 до 110 мм, толщиной от 3 до 3,5 мм)", дополнить абзацем и примерами условных обозначений: "Прокат поставляется по двум группам прочности или без указания групп прочности.

Примеры условных обозначений.

Двутавр нормальный № 40Б2 с параллельными гранями полок по ГОСТ 26020-83 из стали марки 08ХГСДП, категории I2 по ГОСТ И9281-73, группы прочности I:

Двутавр 40Б2 ГОСТ 26020-83
08ХГСДП-I2-I ТУ И4-И-3346-82

Уголок равнополочный размером 180x180x11 мм обычной точности прокатки В по ГОСТ 8509-86 из стали марки 08ХГСДП, категории I2 по ГОСТ И9281-73

Уголок 180x180x11-В ГОСТ 8509-86
08ХГСДП-I2-2 ТУ И4-И-3346-82

Горячекатаная разрезная лента толщиной 3,5 мм, шириной 100 мм из стали марки 08ХГСДП, категории 2:

Лента 3,5x100 ГОСТ 6009-74
08ХГСДП-2 ТУ И4-И-3346-82 "

2. Пункт I.1 дополнить ссылкой на ГОСТ 6009-74 для ленты .
3. Пункт 2.3. Таблица I. Исключить графу "Алюминий, не менее". Примечанию к таблице I присвоить номер один, таблицу I дополнить примечанием два в редакции:

2. Суммарное содержание алюминия и титана должно быть не менее 0,015%".

4. Пункт 2.4 дополнить абзацем: "Прокат, имеющий большие отклонения по содержанию элементов, поставляется с согласия потребителя".
5. Пункт 2,5 изложить в новой редакции:

"2.5. Механические свойства проката из стали марки 08ХГСДП должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2, при этом обеспеченность временного сопротивления, предела текучести

и относительного удлинения при поставке проката по группам прочности, должна быть не менее 0,95.

Таблица 2

Группа прочности	Толщина проката, мм	Механические свойства				
		Временное сопротивление разрыву, Н/мм ²	Предел текучести, Н/мм ²	Относительное удлинение, %	Ударная вязкость при температуре -40°C, кгс/мм ²	Ударная вязкость после механического старения, кгс/мм ²
не менее						
	до 20 вкл.	470(48)	325(33)	21	29(3,0)	29(3,0)
	св.20 до 32 вкл.	460(47)	305(31)	21	29(3,0)	29(3,0)
I	до 20 вкл.	470(48)	325(33)	21	29(3,0)	29(3,0)
	св.20 до 32 вкл.	460(47)	305(31)	21	29(3,0)	29(3,0)
2	до 20 вкл.	490(50)	345(35)	21	29(3,0)	29(3,0)
	св.20 до 32 вкл.	480(49)	335(34)	21	29(3,0)	29(3,0)

Примечания:

- Нормы ударной вязкости установлены для проката толщиной 5 мм и более.
- Испытания на ударную вязкость после механического старения производятся по требованию потребителя.
- По согласованию с потребителем взамен испытаний ударной вязкости при температуре минус 40°C допускается изготовление проката с испытанием при температурах минус 20°C, минус 50°C и минус 60°C. Нормы ударной вязкости при температурах минус 20°C, минус 50°C и минус 60°C должны соответствовать нормам, установленным для температуры минус 40°C.
- Пункт 3.1 после ссылки на ГОСТ 19281-73 дополнить ссылкой на ТУ 14-1-3023-80.
- Пункт 3.2 после ссылки на ГОСТ 7566-81 дополнить ссылкой на ТУ 14-1-3023-80.

8. Приложение I. Дополнить перечень документов:

"ГОСТ 6009-74.

Лента стальная горячекатаная.

ТУ И4-И-3023-80

Прокат листовой, широкополосный универсальный и фасонный из углеродистой и низколегированной стали с гарантированным уровнем механических свойств, дифференцированным по группам прочности".

Экспертиза проведена 03. 07. 89

Зав. лабораторией стандартизации
конструкционных сталей ЦНИИЧМ

М.С. Чубаков В.Д. Хромов

"

1989г.