

Извещение №1

об изменении ОСТ 34-42-723-85

"Сборочные единицы и детали подвесок стационарных трубопроводов ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС.

Типы и основные параметры"

Дата введения 01.11.88.

Изм.	Содержание изменения	Лист	Листов
		1	3
1	Срок действия до 01.01.91		

Стр.1, пункт 1 дополнить абзацем:

ж/"При температуре среды выше 350 °С для трубопроводов АЭС и свыше 400 °С для трубопроводов ТЭС детали подвесок, прилегающие к трубопроводу, изготавливать из следующих материалов: сталь листовая марки 09Г2С по ГОСТ 5520-79, сортовой прокат марки 09Г2С по ГОСТ 19281-73, крепежные изделия из стали марок 30Х, 35Х или 40Х по ГОСТ 4543-71."

Пункт 8 изложить в новой редакции:

"8.Сварка

8.1.Сварка опорных конструкций - ручная электродуговая или полуавтоматическая.

Сварочные материалы по РТМ-ИС-81 или ОП 1513-72 в зависимости от подведомственности трубопровода.

8.2.Сварка опорных конструкций с трубопроводом - ручная аргонодуговая.

Сварочные материалы по РТМ-ИС-81 или ОП 1513-72 в зависимости от подведомственности трубопровода.

8.3.Требования к сварным швам

8.3.1.Сварные швы опорных конструкций по ГОСТ 5264-80.

8.3.2.Сварные швы, соединяющие опорные конструкции с трубопроводом, по РТМ-ИС-81 или по РТМ 151 72 и ОП 1313-72 в зависимости от подведомственности трубопровода.

Извещение № I
об изменении ОСТ 34-42-723-85

Изм.	Содержание изменения	Лист	Листов
		2	3
I			

8.4. Контроль сварных соединений

8.4.1. Контроль сварных соединений опорных конструкций по ТУ 34-42-10380-83.

8.4.2. Контроль сварных соединений опорных конструкций с трубопроводом:

- внешним осмотром послойно и измерением - 100 %;
- цветной или люминесцентной дефектоскопией для трубопроводов из перлитных сталей, подведомственных "Правилам АЭС" и "Правилам пара..." в объеме:

25 % - для сварного соединения категории IIБ;

10 % - для сварного соединения категории IIIБ и IIIВ и разнородных сварных соединений по "Правилам АЭС" и 3 по "Правилам пара..."

8.5. Оценка качества сварных соединений

8.5.1. Оценка качества сварных соединений опорных конструкций по СНиП 3.05.05-84.

8.5.2. Оценка качества сварных соединений опорных конструкций с трубопроводом по РТМ-ИС-81 или ПК 1514-72 в зависимости от подведомственности трубопровода.

8.6. Для трубопроводов, на которые распространяются "Правила АЭС" и "Правила пара...", размещение опорных конструкций должно обеспечивать возможность контроля сварного соединения под ними во время эксплуатации и не допускать перекрытия деталями опорных конструкций зон пересечения и сопряжения сварных соединений.

Извещение № I
об изменении ОСТ 34-42-723-85

Изм.	Содержание изменения	Лист
		3
I		

Стр.3, к табл. I, дополнить примечанием *):

*"Только из коррозионностойкой стали."

Причина изменения	Требование генпроектировщика
Указание о внедрении	На заделе не отражается
Приложение	