
ОДМ 218.2.002-2009

ОТРАСЛЕВОЙ ДОРОЖНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ



**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ В
СОПРЯЖЕНИИ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ
С ДЕФОРМАЦИОННЫМИ ШВАМИ
МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
(РОСАВТОДОР)**

Москва 2009

ОДМ 218.2.002 -2009

ОТРАСЛЕВОЙ ДОРОЖНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ

Утверждены
распоряжением Росавтодора
от 28.07.2009 г. № 270-р

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ В
СОПРЯЖЕНИИ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ
С ДЕФОРМАЦИОННЫМИ ШВАМИ
МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
(РОСАВТОДОР)**

Москва 2009

ПРЕДИСЛОВИЕ

- 1. РАЗРАБОТАН:** Федеральным государственным унитарным предприятием «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (ФГУП «РОСДОРНИИ») – зав. отделением искусственных сооружений Шестериковым В.И., зав. отделом новых материалов Лысенко В.Е, зам. зав. отделом новых материалов Гриневичем С.В., ведущим научным сотрудником Паткиной И.А, ведущим инженером Кузнецовой Е.А. В разработке Рекомендаций принимала участие зам. генерального директора ООО «НПП СК «МОСТ» Сахарова И.Д.
- 2. ВНЕСЕН:** Управлением эксплуатации и сохранности автомобильных дорог.
- 3. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ:** распоряжением Федерального дорожного агентства Министерства транспорта Российской Федерации от 28.07.2009 № 270-р.
- 4. ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ.**
- 5. ИМЕЕТ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР.**

Настоящий отраслевой Методический документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального дорожного агентства.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Область применения	5
Раздел 2. Нормативные ссылки	5
Раздел 3. Термины и определения, обозначения	7
Раздел 4 . Введение	10
Раздел 5. Конструктивные решения узла примыкания одежды ездового полотна к окаймлению деформационных швов.	11
Раздел 6. Конструкции одежды ездового полотна	14
a) На пролетных строениях с железобетонной плитой проезжей части	14
б) На пролётных строениях с ортотропной плитой проезжей части	16
Раздел 7. Материалы, рекомендуемые для применения в узлах сопряжения дорожной одежды ездового полотна с конструкциями деформационных швов	17
Раздел 8. Схемы сопряжения дорожной одежды с окаймлением деформационных швов	42
Ключевые слова	48

Раздел 1. Область применения

Отраслевой дорожный методический документ “Методические рекомендации по применению современных материалов в сопряжении дорожной одежды с деформационными швами мостовых сооружений” (далее – Рекомендации) обращает внимание на важность правильного сопряжения всех слоёв дорожной одежды ездового полотна (далее – «одежды») со стальным окаймлением деформационных швов в мостовых сооружениях на автомобильных дорогах. В Рекомендациях приведены схемы сопряжений, рекомендуемые для случаев использования различных конструкций деформационных швов при различной интенсивности движения на дороге в различных климатических районах.

Рекомендации направлены на повышение эксплуатационных качеств и срока службы деформационных швов с металлическим окаймлением, одежды с асфальтобетонными и цементобетонными покрытиями и в целом конструкции мостового сооружения. Они предназначены для использования при разработке проектов ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства мостовых сооружений, а также при ремонте деформационных швов, выполняемых в рамках работ по содержанию мостовых сооружений (в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утверждённой приказом Минтранса России 12.11.2007 №160).

Раздел 2. Нормативные ссылки

- ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
- ГОСТ 9128-97*. Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия.
- ГОСТ 31015-2002. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебёночно-мастичные. Технические условия.
- ГОСТ 22245-90. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.
- ГОСТ 7473-94. Смеси бетонные. Технические условия.
- ГОСТ 10060.0-4-95. Бетон. Методы определения морозостойкости.

- ГОСТ 26633-91. Бетоны тяжелые и мелкозернистые.
Технические условия.
- ГОСТ 8736-93. Песок для строительных работ. Технические условия.
- ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.
- ГОСТ 9757-90. Гравий, щебень и песок искусственные.
Технические условия.
- ГОСТ 10178-85. Портландцемент и шлакопортландцемент.
Технические условия.
- ГОСТ 310.1-310.4 –81. Цемент. Методы определения.
- ГОСТ Р 52128-03. Эмульсии битумные дорожные. Технические условия.
- СНиП 2.05.03-84. Мосты и трубы.
- СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги/Госстрой России.
- ОДН 218.0.017.03. Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния мостовых конструкций.
- СНиП 23-01-99. Строительная климатология.
- ГОСТ 22245-90. Битумы нефтяные дорожные вязкие.
Технические условия.
- ГОСТ 52128-03. Эмульсии битумные дорожные. Технические условия.
- ГОСТ 12730.5-84. Бетоны. Методы определения пористости.
- ГОСТ 3900-85. Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности.
- ГОСТ 22567.5-77. Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные.
- ГОСТ 2678-94. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний.
- ГОСТ 30740-2000. Материалы, герметизирующие для швов аэродромных покрытий. Технические условия.
- ГОСТ 25945-98. Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие. Методы испытаний.
- ГОСТ 11501-78. Битумы нефтяные. Методы определения глубины проникания иглы.
- ГОСТ 14925-79. Каучук синтетический цис-изопреновый.
Технические условия.
- ГОСТ 305-82. Топливо дизельное. Технические условия.
- ГОСТ 12871-93. Асбест хризотиловый-хризотил. Технические условия.

- ГОСТ 2770-74. Масло каменноугольное для пропитки древесины. Технические условия.
- ГОСТ 16557-78. Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Технические условия.
- ОДМ 218.1.001-2005. Рекомендации по разработке и применению документов технического регулирования в сфере дорожного хозяйства.

Раздел 3. Термины и определения, обозначения

а) В настоящих Рекомендациях использованы следующие термины с соответствующими определениями.

Мостовое сооружение – искусственное сооружение, расположенное на автомобильной дороге и являющееся её конструктивной частью, предназначенное для перевода транспортного пути (дороги) и водовода через различные препятствия. К этой группе сооружений относятся мосты, путепроводы, эстакады, виадуки, скотопрогоны. Мостовое сооружение состоит из опор, пролётных строений, мостового полотна и регуляционных сооружений.

Надежность – применительно к деформационным швам – свойство конструкций сохранять во времени значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, то есть сохранять прочность, устойчивость, герметичность, способность воспринимать заданные величины перемещений концов пролётных строений, долговечность.

Долговечность сооружения – свойство сооружения сохранять работоспособное состояние в течение длительного периода времени с необходимыми перерывами на ремонт.

Срок службы – календарная продолжительность эксплуатации элементов пролётных строений от начала эксплуатации до перехода в предельное состояние.

Композиционный материал – конструкционный (металлический или неметаллический) материал, в котором имеются усиливающие его элементы в виде нитей, волокон или хлопьев более прочного материала. Примеры композиционных материалов: пластик, армированный борными, углеродными, стеклянными волокнами, жгутами или тканями на их основе; алюминий, армированный нитями стали, бериллия. Комбинируя объёмное содержание компонентов, можно получать композиционные материалы с требуемыми значениями прочности,

жаропрочности, модуля упругости, абразивной стойкости, а также создавать композиции с необходимыми магнитными, диэлектрическими, радиопоглощающими и другими специальными свойствами. Путём подбора состава и свойств наполнителя и матрицы (связывающего), их соотношения, ориентации наполнителя можно получить материалы с требуемым сочетанием эксплуатационных и технологических свойств. Использование в одном материале несколько матриц (полиматричные композиционные материалы) или наполнителей различной природы (гибридные композиционные материалы) значительно расширяет возможности регулирования свойств композиционных материалов. Армирующие наполнители воспринимают основную долю нагрузки композиционных материалов.

Ремонт – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик сооружения, при выполнении которых не затрагиваются и иные характеристики надёжности и безопасности сооружения.

Конструкция деформационного шва – конструктивный элемент мостового полотна, перекрывающий или заполняющий зазор между пролётными строениями или между пролётным строением и головной частью опоры (шкафной стенки устоя) в уровне проезжей части, не препятствующий их взаимным перемещениям, связанный анкерными устройствами с несущей конструкцией пролётного строения или дорожной одеждой и передающий на них усилия от взаимодействия транспортных средств, температуры и других факторов.

Заполнение деформационного шва – элемент конструкции деформационного шва, заполняющий зазор в уровне проезжей части.

Компенсатор – элемент конструкции деформационного шва, за счёт деформации которого обеспечивается компенсация перемещений концов пролётного строения и сохраняется герметичность швов.

Дренаж – элемент одежды ездового полотна, обеспечивающий быстрый отвод воды из слоёв одежды и состоящий из дренажного канала, дренирующего материала и дренажных трубок.

Мастика – смесь минерального порошка (наполнителя) с битумом или дёгтем в горячем и холодном состоянии, применяемая для заполнения температурных (деформационных) швов и трещин (щелей). В зависимости от основы и наполнителя различают мастики: резино-битумная, битумно-полимерная и др.

Окаймление деформационного шва – элементы конструкции деформационного шва, окаймляющие в зазоре контуры сопрягаемых конструкций (торец пролётного строения, грань головной части опоры

или шкафной стенки устоя), заанкеренные в них и предназначенные для восприятия усилий от перекрывающих зазор элементов и предохранения окаймляемых элементов конструкции от разрушения при воздействии транспортных средств.

Одежда ездового полотна (дорожная одежда) – конструктивный элемент мостового полотна, включающий в себя все слои, уложенные поверх плит проезжей части или мостового настила (выравнивающий слой, гидроизоляция, защитный слой, покрытие.)

Полимербетон – разновидность бетона, приготовленного из цементобетонной смеси на минеральном вяжущем с добавкой полимера.

Пластбетон – разновидность полимербетона, приготовленного из смеси, в составе которой в качестве вяжущего материала применены полимерные смолы.

Асфальтобетонная смесь – рационально подобранная смесь минеральных материалов (щебня, песка, минерального порошка) с битумом, взятых в определенных соотношениях и перемешанных в горячем состоянии.

Асфальтобетон – уплотненная асфальтобетонная смесь.

Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь – рационально подобранная смесь минеральных материалов (щебня, песка из отсевов дробления и минерального порошка), дорожного битума (с полимерными или другими добавками или без них) и стабилизирующей добавки, взятых в определенных пропорциях и перемешанных в нагретом состоянии.

Щебеночно-мастичный асфальтобетон – уплотненная щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь.

Мастично-щебеночная смесь – смесь кубовидного щебня и высокоэластичной мастики, перемешанных в горячем состоянии, которая используется, как правило, в конструкциях деформационных швов закрытого типа в качестве вставки над зазором концов сопрягаемых пролётных строений в уровне покрытия.

Стабилизирующая добавка – вещество, оказывающее стабилизирующее влияние на ЦМАС и обеспечивающее устойчивость ее к расслаиванию.

Литая асфальтобетонная смесь – рационально подобранная смесь минеральных материалов (щебня, песка), минерального порошка и битума, взятых в определенных пропорциях, перемешанных в нагретом состоянии, и укладываемая механизированным способом по литьевой технологии.

Армирующая геосетка – материал жесткой сетчатой структуры с плоскими ребрами, скрепленными в узлах с образованием ячеек.

б) Условные обозначения

В настоящих Рекомендациях приняты следующие условные обозначения:

ЩМА	- щебено-мастичный асфальтобетон;
ЩМАС	- щебено-мастичная асфальтобетонная смесь;
СКЗ	- строительная климатическая зона;
БРМ	- битумно-резиновые мастики;
СКИ	- синтетический каучук изопреновый;
МБИ	- мастика битумно-изопреновая;
РБМ	- резинобитумная мастика;
ПБМ	- полимерно-битумная мастика;
ВМБ	- высококачественный мелкозернистый бетон;
МБ	- модификатор бетона;
ПЭПА	- отвердитель полиэтиленполиамин;
ПАВ	- поверхностно-активные вещества;
КАП	- катионно-адгезионная полимерная добавка.

Раздел 4. Введение

Методические рекомендации разработаны для повышения эксплуатационных качеств и срока службы мостовых сооружений за счёт использования новых современных материалов при устройстве сопряжения деформационных швов с одеждой. При разработке Рекомендаций использованы материалы многочисленных обследований мостовых сооружений с различными конструктивными решениями перекрытия деформационных швов и узлов примыкания к ним конструкций одежд, а также опытных работ по применению различных материалов для покрытий.

Рекомендации содержат указания по выбору материалов и схем сопряжения одежды с окаймлением деформационных швов с целью повышения надёжности (работоспособности, ремонтопригодности и срока службы) участков сопряжения. Это обеспечит улучшение показателей долговечности несущих конструкций пролётных строений и всего сооружения в целом, а также непосредственно конструкций деформационных швов.

Раздел 5. Конструктивные решения узла примыкания одежды ездового полотна к окаймлению деформационных швов

а) Конструкции окаймлений деформационных швов должны быть заанкерены в несущих конструкциях пролетных строений посредством омоноличивания арматурных элементов окаймлений либо с помощью «химических» анкеров, устанавливаемых в пробуренных в несущих конструкциях отверстиях и связанных с арматурными элементами окаймлений.

Анкеровка окаймлений шва омоноличиванием их в пределах толщины дорожной одежды без арматурной связи с несущими конструкциями пролетных строений на проезжей части не допускается.

б) Применение конструкций деформационных швов с анкеровкой окаймлений в толще одежды допускается на пешеходных мостах, тротуарах. Использование указанного способа анкеровки окаймлений возможно при устройстве перекрытия деформационного шва в двухуровневом исполнении:

- в уровне плиты проезжей части устраивают конструкцию перекрытия капитального типа с анкеровкой в несущей конструкции;

- в уровне проезжей части выполняют легко заменяемую конструкцию, анкеруемую в пределах толщины дорожной одежды. Такое техническое решение может быть применено на мостовых сооружениях на автомагистралях в городах и вблизи больших городов с интенсивностью движения по одной полосе, превышающей 10 тыс.авт./сут, что связано со сложностью ремонта и замены конструкций, заанкеренных в несущих конструкциях, при высокой интенсивности движения.

в) Конструктивное решение узла примыкания одежды на мостовом сооружении к окаймлению деформационного шва зависит от ее толщины, размеров по высоте краевого элемента окаймления, способа его анкеровки.

При выборе и привязке конструкции деформационного шва к сооружению и ее заказе следует отдавать предпочтение конструкциям, высота окаймлений которых позволяет осуществить укладку дорожной одежды таким образом, чтобы покрытие проезжей части непосредственно примыкало к окаймлению.

При применении конструкций деформационных швов, окаймления которых имеют горизонтальный элемент, обращенный в сторону пролета, покрытие проезжей части (независимо от его материала) может быть заведено на этот элемент (на горизонтальную площадку) только при

условии, что над ним толщина покрытия не уменьшается по сравнению с его толщиной в пролете.

То есть устройство в зоне узла сопряжения покрытия переменной толщины не допускается.

г) Укладка асфальтобетонного покрытия непосредственно на металлические элементы конструкции деформационного шва допускается только при условии, что на этом элементе имеется надежное прикрепление гидроизоляционного покрытия (защитно-сцепляющий слой), которое после укладки на него асфальтобетонного покрытия обеспечит их совместную работу (т.е. «приклейт» асфальтобетон к металлу).

При этом материал гидроизоляции должен иметь теплостойкость, обеспечивающую возможность укладки на него асфальтобетона определенного типа, а именно:


- теплостойкость гидроизоляционного материала при укладке на него уплотняемого асфальтобетона (температура смеси в момент уплотнения 145°C) должна быть не ниже 130°C;

- теплостойкость гидроизоляционного материала при укладке на него литого асфальтобетона с температурой до 220°C должна быть не ниже 150°C.



При этом материал гидроизоляции должен быть стоек к продавливанию.

Заведение гидроизоляционного материала на горизонтальный элемент окаймления возможно только при устройстве конструкции дорожной одежды без бетонного защитного слоя над гидроизоляцией. Допускается заведение гидроизоляции под «козырек» окаймления при интенсивности движения до 5 тыс. авт./сут по дороге (рис. 1).

а)



в)



*Рис.1. Примеры заведения гидроизоляции
«под козырек» окаймления*

д) В случае, если над горизонтальным элементом окаймления или над элементами анкеровки окаймления не может быть уложено покрытие такой же толщины, как в пролете, окаймление деформационного шва должно быть заанкерено в бетонном массиве, верх которого находится на уровне проезжей части (рис. 2). При этом узел омоноличивания окаймления не должен быть отделен от несущей конструкции слоем гидроизоляции (рис. 3).




Рис. 2. Возможные схемы армирования бетонного прилива в местах анкеровки конструкций деформационных швов:

1 – несущая способность; 2 – окаймление деформационного шва;
3 – анкеровка окаймления; 4 – участок амоноличивания
окаймления; 5 – резиновый компенсатор; 6 – одежда ездового
полотна мостового сооружения; 7 – гидроизоляция;
8 – защитный бетонный слой; 9 – покрытие; 10 – дренажный канал;
11 – выравнивающий слой; 12 – мастичное заполнение




Рис. 3. Недопустимое разделение бетона амоноличивания слоем гидроизоляции

е) Для обеспечения долговременной бездефектной работы конструкций деформационных швов и примыкающих к ним участков дорожной одежды перед деформационными швами с верховой по продольному уклону стороны пролетного строения, а при расположении пролетного строения на горизонтальной площадке или с продольным уклоном до 5% – с обеих сторон необходимо устройство дренажных систем для вывода воды, проникшей на уровень гидроизоляции.

и) При интенсивности движения по полосе свыше 5 тыс. авт./сут (грузовых и легковых) в примыкании покрытия к деформационному шву (к металлу или бетону) следует устраивать переходной участок шириной 30÷50 см по всей длине шва, в котором верхний слой покрытия выполняют из более прочного материала: ЩМА, полимерасфальтобетона или мастиично-щебеночной смеси. Область рационального применения этих материалов приведена в разделе 9.


Раздел 6. Конструкции одежды ездового полотна

а) На пролетных строениях с железобетонной плитой проезжей части

а¹) Применяемые конструкции одежд в значительной мере определяют конструктивное решение узла сопряжения их с конструкциями деформационных швов. Применяемые конструкции одежды ездового полотна приведены на рис. 4.

а^{II}) Выравнивающий слой выполняют из мелкозернистого бетона (не из цементно-песчаного раствора) с минимальной прочностью В 25, F200-300, W6 и минимальной толщиной 30 мм. Его максимальная толщина зависит от способа придания поперечного уклона проезжей

части. В табл.1 приведены значения толщин выравнивающего слоя для различных габаритов проезжей части при поперечном уклоне 20%.



*Рис. 4. Конструкция дорожной одежды:
а – конструкция дорожной одежды с защитным слоем над гидроизоляцией, уложенной по выравнивающему слою; б – то же, с укладкой асфальтобетонного покрытия на гидроизоляцию*

Таблица 1

Толщины выравнивающего слоя

Толщина слоя, мм	Габарит, м			
	Г-8	Г-9	Г-10	Г-11
min	30	30	30	30
max	110	120	130	140

Из таблицы следует, что толщина выравнивающего слоя существенно влияет на размер (по вертикали) зоны омоноличивания конструкций деформационных швов, что дополнительно подтверждает целесообразность придания поперечного уклона проезжей части за счет постановки балок на опорные площадки разной высоты.

На пролетных строениях с монолитной плитой выравнивающий слой, как правило, не устраивают.

Выравнивающий слой может быть выполнен из мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки I толщиной не менее 40 мм. При этом толщина слоя по ширине проезжей части должна быть постоянной во избежание недоуплотнения слоя.

a^{III}) Для гидроизоляции на железобетонной плите проезжей части преимущественно применяются битумно-полимерные рулонные наплавляемые гидроизоляционные материалы. Их толщина 5 мм.

Гидроизоляционные материалы, на которые непосредственно может быть уложено асфальтобетонное покрытие, должны иметь:

- теплостойкость не ниже 130°C (под литой асфальтобетон – не ниже 150°C), прочность на растяжение при разрыве не менее 1000 kN (100 кгс) для полоски шириной 50 мм,

- толщину битумно-полимерного нижнего слоя не менее 2,5 мм (при укладке уплотняемого асфальтобетона),

- толщину верхнего слоя (при укладке литого асфальтобетона) – не более 1 мм; материалы должны быть испытаны на продавливание.

Все прочие битумно-полимерные, полимерные напыляемые и рулонные резиноподобные гидроизоляционные материалы требуют устройства защитного бетонного слоя, армированного сварной дорожной сеткой.

a^{IV}) Защитный слой гидроизоляции выполняют из мелкозернистого армированного бетона толщиной 40-60 мм. Бетон должен иметь класс по прочности на сжатие не выше В30, марку по морозостойкости F300 при испытании в хлористых слоях, марку по водонепроницаемости не ниже W6.

б) На пролетных строениях с ортотропной плитой проезжей части

б¹) На ортотропной плите конструкция дорожной одежды состоит из защитно-сцепляющего слоя и асфальтобетонного покрытия, укладываемого непосредственно на защитно-сцепляющий слой (рис. 5).




Рис. 5 Конструкция дорожной одежды на ортотропной плите:

9 – покрытие; 13 – лист ортотропной плиты; 14 – защитно-сцепляющий слой

б") Асфальтобетонное покрытие на мостовых сооружениях устраивают двухслойным.

При применении уплотняемого асфальтобетона в общем случае покрытие выполняют из асфальтобетонной смеси типа Б марки I: в конструкциях одежд с защитным слоем над гидроизоляцией – толщиной не менее 70 мм; в конструкциях, где отсутствует защитный слой над гидроизоляцией, – толщиной не менее 110 мм.

При применении в верхнем слое покрытия ЦМА (как правило, ЦМА 15 толщиной 40 мм) суммарная толщина покрытия должна быть не менее 90 мм.

При применении в одном из слоев либо в обоих слоях литого асфальтобетона толщиной 40 мм суммарная толщина покрытия должна быть также не менее 90 мм; при применении асфальтобетона типа Б марки I в обоих слоях покрытия суммарная толщина покрытия должна быть не менее 80 мм.

б") При применении для покрытия цементобетона толщина слоя покрытия, укладываемого на гидроизоляцию, должна быть не менее 120 мм. Бетон должен иметь класс по прочности на сжатие не ниже В35, W8, F300 в хлористых солях.

При укладке особо плотного бетона, выполняющего функции гидроизоляции, дорожную одежду устраивают однослойной, совмещающей все функции в одном, так называемом выравнивающем слое минимальной толщиной не менее 80 мм, прочностью на сжатие не ниже В35, маркой водонепроницаемости не ниже W8, маркой по морозостойкости F300 при испытании в хлористых солях.

Раздел 7. Материалы, рекомендуемые для применения в узлах сопряжения дорожной одежды ездового полотна с конструкциями деформационных швов

a) Асфальтобетоны

При «новом» строительстве, реконструкции и ремонте мостовых сооружений, в процессе которых производят укладку покрытия на всем протяжении мостового сооружения (пролетного строения), в узле примыкания к конструкции деформационного шва асфальтобетонное покрытие должно устраиваться «в потоке» таким же, как на всем протяжении мостового сооружения (пролетного строения).

Физико-механические характеристики рекомендуемых к применению асфальтобетонов, укладываемых на проезжей части

мостовых сооружений, тип Б марки 1, ЦМА должны соответствовать требованиям ГОСТ 9128-97*, ГОСТ 31015-02.

В соответствии с ГОСТ 8267-93 марка щебня по прочности должна быть не ниже 1200, по истираемости – не ниже И1, по морозостойкости – не ниже F50. По форме зерен щебень должен относиться к I группе.

При применении литого асфальтобетона показатели его свойств должны соответствовать табл. 2.

Таблица 2

Физико-механические характеристики литого асфальтобетона

Тип асфальтобетона	1
Пористость минерального остова, % по объему, не более	20
Водонасыщение, % по объему, не более	1,0
Подвижность смеси при 200°C, мм, не менее	30
Глубина вдавливания штампа при температуре 40°C, мм, в пределах	1-6

При выполнении работ по установке конструкций деформационных швов с необходимостью укладки конструкции дорожной одежды только в зоне сопряжения деформационного шва с дорожной одеждой, покрытие может быть выполнено такого же типа, как на всем протяжении мостового сооружения (пролетного строения).

В процессе ремонтных работ вскрытие покрытия и последующее его восстановление при применении уплотняемого асфальтобетона должно быть выполнено на длине (от конца пролетного строения) в пределах 0,75÷3 м для обеспечения необходимой степени уплотнения асфальтобетона. Длина участка удаления покрытия (для выполнения сопряжения с деформационным швом) принимается с учётом имеющейся техники, дальности возки и объема материала, доставляемого за одну ездку.

На мостовых сооружениях автомобильных дорог с интенсивностью на одну полосу движения более 3 тыс. авт./сут в узлах сопряжения дорожной одежды ездового полотна с конструкциями деформационных швов рекомендуется применение специальных асфальтобетонов с повышенными показателями прочности, сдвигостойчивости, трещиностойкости.

а¹) Литой асфальтобетон на битумно-резиновом композиционном вяжущем.

Асфальтобетоны с применением битумно-резиновых вяжущих являются композиционными материалами, в которых битумно-резиновое вяжущее, помимо присущих ему функций, также выполняет функцию дисперсно-эластичного армирования.

К композиционным битумно-резиновым вяжущим предъявляются более высокие требования по сравнению с ГОСТ 22245-90 по таким показателям, как температура размягчения, температура хрупкости и растяжимость при 0°C, т.е. по показателям, определяющим повышенную устойчивость к изменениям окружающей температуры.

Показатель эластичности при низких температурах характеризует упругость композиционного вяжущего. Значение этого параметра достаточно, чтобы обеспечить релаксацию возникающих в асфальтобетонных покрытиях циклических деформаций.

Технические характеристики композиционных битумно-резиновых вяжущих представлены в табл. 3.

Таблица 3

Технические требования к битумно-резиновым вяжущим

Наименование показателей	Нормы		
Глубина проникания иглы, дмм, при 25°C при 0°C, не менее *	91-130 20	61-90 15	40-60
Температура размягчения, °C, не менее	48	52	56
Температура хрупкости, °C, не выше	-24	-20	-16
Растяжимость при 0°C, см, не менее	8	6	4
Растяжимость при 25°C, см, не менее	14	12	10
Изменение температуры размягчения после прогрева, °C, не более	5	5	5
Эластичность при 0°C, %, не менее	30	30	30
Сцепление с песком	Выдерживает по образцу № 2		
Размер неоднородностей, мм, не выше	2		

Для получения битумно-резинового вяжущего используется мелкодисперсная резиновая крошка.

При выборе вяжущего для смеси покрытия переходной зоны примыкания дорожной одежды с деформационным швом рекомендуются вязкие битумы с показателями глубины проникания 60/90, 40/60.

Используемые для приготовления литого асфальтобетона исходные минеральные материалы (щебень, песок природный и из отсевов дробления горных пород, минеральный порошок) должны соответствовать требованиям ГОСТ 9128-97*.

Особенность определения оптимального состава асфальтобетона на битумно-резиновом вяжущем заключается в том, что при введении в состав вяжущего резиновой крошки в количестве 5-10% (по массе) содержание минерального порошка в смеси целесообразно снижать по сравнению со стандартным. Окончательно оптимальное содержание компонентов в составе асфальтобетонной смеси уточняется на основании результатов лабораторных испытаний вариантов составов с целью учета особенностей свойств реально используемых в производственных условиях материалов.

Требуемые показатели свойств литого асфальтобетона машинной и ручной укладки на битумно-резиновом вяжущем представлены в табл. 4 и 5.

Таблица 4

Физико-механические свойства литого асфальтобетона на битумно-резиновом вяжущем машинной укладки

Наименование показателя	Значение показателя
Водонасыщение, %	0,0-0,1
Предел прочности при сжатии, МПа: при +50°C при 0°C	1,2-1,5 8,0-9,0
Водостойкость	1,0
Средняя плотность, г/см ³	2,39-2,40
Глубина вдавливания штампа при + 50°C, мм	0,3-0,8

Количество вяжущего в составе литой смеси должно быть не менее 7,7% от массы минерального материала. Содержание резиновой крошки в составе вяжущего рекомендуется 8-10% .

Приготовление смеси осуществляется на асфальтосмесительных установках, оборудованных смесителями принудительного перемешивания периодического или непрерывного действия, например

типа ДС-158. Рекомендуемая температура смеси при выпуске из смесителя 210-220°C.

Таблица 5

Физико-механические свойства литого асфальтобетона на битумно-резиновом вяжущем ручной укладки

Устойчивость смеси при 200°C (осадка конуса), мм	20-30
Глубина вдавливания штампа при 50°C, мм	2-5
Водонасыщение при стандартном уплотнении, %	0
Предел прочности при сжатии, МПа: при 50°C при 0°C	0,7-1,0 5,0-6,0
Средняя плотность, г/см ³	2,20

Укладка смеси может осуществляться машинным способом или вручную. При машинном способе на подготовленное покрытие укладывается смесь асфальтоукладчиком с последующим доуплотнением и выравниванием легким гладковольцовым катком. Температура доуплотнения должна быть не ниже 180°C.

Для укладки вручную горячая смесь при температуре 210-220°C поставляется на место производства работ в кочере с непрерывно работающей мешалкой.

Из кочера липкая смесь выкладывается на отфрезерованные и подготовленные карты зоны сопряжения дорожной одежды с деформационным швом. Смесь распределяется вручную, разравнивается и профиiliруется ручной виброплитой.

Уложенное покрытие из липкой асфальтобетонной смеси на битумно-резиновом композиционном вяжущем не требует дополнительных операций по распределению и втапливанию щебня.

a") Специальный мастиично-щебеночный асфальтобетон

В переходной зоне могут применяться специальные мастиочно-щебеночные смеси, обычно используемые для укладки над зазорами пролётных строений при перемещениях до 30мм (смеси для швов закрытого типа). Асфальтобетон характеризуется показателями, приведенными в табл. 6.

Таблица 6
**Физико-механические свойства специального
мастично-щебеночного асфальтобетона**

Наименование показателя	Значение показателя
Предел прочности при сжатии, МПа, при температуре: 20°C 50°C	3,0-6,0 1,5-2,5
Пористость минерального остова, %	10-15
Сцепление при сдвиге при температуре 50°C, МПа	0,3-0,5

a^{III}) ЩМА, дисперсно-демпфированный резиновой крошкой.

Дисперсные демпфирующие наполнители, такие как резиновая крошка, используются в асфальтобетонах, отвечающих требованиям ГОСТ 9128-97, 31015-2002 для дополнительного повышения показателей сдвигостойчивости и трещиностойкости, обеспечивающих повышение деформационной способности асфальтобетонного покрытия в переходной зоне примыкания деформационного шва с дорожной одеждой.

Минеральные материалы и битум, применяемые для приготовления ЩМАС с резиновой крошкой, должны отвечать требованиям ГОСТ 31015-2002 .

Резиновая крошка, применяемая для приготовления асфальтобетонных смесей, должна соответствовать требованиям, приведенным в табл.7.

Таблица 7
Показатели свойств резиновой крошки

№ п/п	Наименование показателя	Норма
1	Массовая доля частиц, прошедших через сито, %, не менее: марка 0,5 0,63 0,5 марка 0,8 1,0 0,8	100 90 100 90
2	Массовая доля кордного волокна, %, не более, для марки: 0,5 0,8	5,0 7,0
3	Массовая доля воды, %, не более,	1,5
4	Массовая доля металлов, %, не более	0,2

Рекомендуется применять резиновую крошку, содержащую не менее 80% частиц размером 0,63 мм.

В качестве вяжущих рекомендуются битумы нефтяные дорожные вязкие по ГОСТ 22245-90 марок БНД 60/90, БНД 90/130. Для повышения сдвигостойчивости, прочностных характеристик асфальтобетона рекомендуется применение катионно-адгезионной добавки КАП.

КАП представляет собой смесь катионного поверхностно-активного вещества на основе триэтаноламина с продуктом полимеризации ненасыщенных углеводородов фракции С₈-С₉.

По показателям свойств КАП должна удовлетворять характеристикам и нормам, приведенным в табл. 8.

Таблица 8
Технические требования к катионно-адгезионной добавке КАП

Наименование показателей	Характеристика и норма
Внешний вид и цвет при 20°С	Паста коричневого цвета
Кислотное число, мг.КОН/г, в пределах	20-40
Аминное число, мг. НСl/г, не менее	1,0
Сцепление битума с минеральным материалом после введения КАП	Выдерживает испытание по контрольным образцам N1-N2

Щебеноочно-мастичные смеси проектируются в соответствии с ГОСТ 31015-02.

Зерновые составы минеральной части ЩМАС с содержанием дробленой резины должны соответствовать ГОСТ 31015-02.

При проектировании состава ЩМА с резиновой крошкой ее зерновой состав не нужно учитывать в общем зерновом составе ЩМА. Резиновая крошка вводится в состав смеси в количестве 0,3-0,5% от массы минеральной части смеси. Показатели физико-механических свойств ЩМА с резиновой крошкой приведены в табл. 9 .

ЩМАС рекомендуется приготовлять в асфальтосмесительных установках, оборудованных смесителями принудительного перемешивания периодического или непрерывного действия с точностью дозирования, предусмотренной ГОСТ 9128-97 и ГОСТ 31015-02.

Таблица 9

**Физико-механические свойства дисперсно-демпфированного
резиновой крошкой ЩМА**

Наименование показателей	Значения показателя для дорожно-климатических зон		
	I	II, III	IV, V
Пористость минеральной части, %	15-19	15-19	15-19
Остаточная пористость, %	1,5-4,0	1,5-4,5	2,0-4,5
Водонасыщение, % по объему: образцов отформованных смесей вырубки кернов готового покрытия	1,0-3,5 3,0	1,0-4,0 3,5	1,5-4,0 4,0
Предел прочности при сжатии, МПа, не менее, при температуре: 20°C 50°C	3,0 1,05	3,2 1,1	3,4 1,15
Водостойкость при длительном водонасыщении, не менее	0,95	0,90	0,85
Трещиностойкость- предел прочности на растяжение при расколе при температуре 0°C, МПа: не менее не более	2,0 5,5	2,5 6,0	3,0 6,5
Сдвигостойчивость: коэффициент внутреннего трения, МПА, не менее	0,93	0,94	0,95
Сцепление при сдвиге при температуре 50°C, МПа, не менее	0,22	0,24	0,26
Показатель стекания вяжущего, %, не более	0,15		

При введении резиновой крошки непосредственно в минеральную часть рекомендуемое общее время перемешивания компонентов составляет 60-90с, при этом сухое перемешивание минеральных материалов и резиновой крошки составляет 15-20с.

Предварительно, перед подачей в смеситель, в битум вводится КАП в количестве 1-1,5% от его массы. Добавка объединяется с битумом путем перемешивания или циркуляции. Температура смесей с КАП при отгрузке может быть снижена на 10°C.

Для устройства зоны сопряжения дорожной одежды с деформационным швом небольшие объемы смеси с резиновой крошкой могут доставляться термосом-бункером (кохером). В предварительно разогретый кохер выгружается смесь указанной температуры и

транспортируется к месту производства работ. Выдерживание смеси в кохере за время доставки повышает качество смеси.

Из кохера смесь выкладывается на отфрезерованную подготовленную карту переходной зоны сопряжения дорожной одежды с деформационным швом, разравнивается и профилируется ручной виброплитой с последующими проходами гладковальцовочного мини-катка.

Правила приемки и методы контроля осуществляются в соответствии с ГОСТ 31015-02.

При строительстве, реконструкции и ремонте мостовых сооружений, в процессе которых производят укладку покрытия на всем протяжении ездового полотна пролетного строения, включая узел примыкания к конструкции деформационного шва, рекомендуется в процессе приготовления смесиЩМА, предварительно, перед подачей в смеситель, в битум, разогретый до температуры 160-170°C, вводить добавку КАП совместно с резиновой крошкой (КАП-Р) в количестве 2,5-3% от массы битума с последующей циркуляцией или перемешиванием. Введение комплексной добавки (КАП-Р) позволит обеспечить стабилизацию битума без применения целлюлозных добавок.

а^{IV}) Полимерасфальтобетон, армированный добавками базальтового волокна (фиброй)

Волокнистые наполнители используются в асфальтобетонах, отвечающих требованиям ГОСТ 9128-97, 31015-02 для дополнительного повышения показателей прочности, сдвигустойчивости и трещиностойкости, обеспечивающих повышение деформационной способности асфальтобетонного покрытия в переходной зоне примыкания деформационного шва к дорожной одежде.

Физико-механические показатели рубленого базальтового волокна, должны удовлетворять характеристикам, представленным в табл. 10.

Таблица 10

Показатели рубленого базальтового волокна

Наименование показателей	Значения показателей
Диаметр волокна, мкм	8-17
Длина отрезка, мм	5-15
Влажность, %, не более	0,27-0,5
Плотность, г/см ³	2,5-3,0
Водопоглощение за 24 ч, %	≤ 0,2
Химическая устойчивость, потеря в весе после 3 ч кипячения в H ₂ O, г	≤ 1,6

Определение оптимального состава армированного асфальтобетона для устройства переходной зоны сопряжения дорожной одежды с деформационным швом осуществляется в соответствии с основными принципами подбора оптимального состава асфальтобетонных смесей, изложенных в разделе 3 Пособия к СНиП 3.06.03-85.

Базальтовое волокно вводится в количестве 0,35-0,4% по массе минеральной части смеси сверх 100% минеральной части.

Окончательное оптимальное содержание компонентов в составе асфальтобетонной смеси уточняется на основании результатов лабораторных испытаний вариантов составов с учетом особенностей свойств реально используемых в производственных условиях материалов.

Для устройства зоны сопряжения дорожной одежды с деформационным швом следует использовать плотный горячий мелкозернистый асфальтобетон типа Б марки 1 согласно классификации ГОСТ 9128-97*. Используемые для приготовления армированного асфальтобетона исходные материалы – щебень, песок, минеральный порошок и битум должны отвечать требованиям ГОСТ 9128-97*.

Выбор марки битума выполняется в соответствии с рекомендациями, содержащимися в приложении А ГОСТ 9128-97*.

Для повышения релаксационной способности асфальтобетона, обеспечения его водостойкости показателей сдвигостойчивости рекомендуется применять битум, модифицированный комплексной добавкой КАП в количестве 2-3% от его массы.

Физико-механические показатели свойств армированного полимерасфальтобетона типа Б марки 1 должны соответствовать требованиям ГОСТ 9128-97*. Улучшенные показатели асфальтобетона на модифицированном битуме с применением КАП в количестве 2% от его массы и базальтовым волокном представлены в табл. 11.

Технология приготовления, укладки и уплотнения полимерасфальтобетонной смеси с базальтовыми волокнами осуществляется следующим образом.

Полимерасфальтобетонную смесь с базальтовыми волокнами укладывают асфальтоукладчиком и уплотняют звеном катков, обеспечивающим требуемый темп строительства слоя покрытия. Укладку и уплотнение полимерасфальтобетонной смеси с базальтовым волокном ведут по типовым технологическим схемам с особым контролем температурного режима. Все работы по подготовке поверхности основания или нижнего слоя покрытия следует производить в сухую погоду, на сухом нижележащем слое при температуре воздуха не ниже

+5°C и силе ветра не более 6 м/с. Обработку поверхности нижележащего слоя битумом (битумной эмульсией) выполняют на ширину укладки плюс 0,1-0,15 с плотным слоем без разрывов. Температура битума должна составлять 140-160°C, температура битумной эмульсии при температуре воздуха 20°C и выше равна температуре воздуха, ниже 20°C – не ниже 50°C. Температура асфальтобетонной смеси в автомобилях-самосвалах на месте укладки, в начале уплотнения уложенной смеси и в конце процесса уплотнения должна соответствовать требованиям табл.12.

Таблица 11

Физико-механические свойства армированного полимерасфальтобетона типа Б марки 1

Наименование показателей	Значения показателя для строительных климатических зон		
	I	II, III	IV, V
Предел прочности при сжатии, МПа, не менее, при температуре:			
20°C	3,5	3,5	3,5
50°C	1,3	1,35	1,4
при температуре 0°C, не более	9	11	13
Водостойкость при длительном водонасыщении, не менее	0,95	0,90	0,85
Трещиностойкость – предел прочности на растяжение при расколе при температуре 0°C, МПа:			
не менее	3,5	4,0	4,5
не более	5,5	6,0	6,5
Сдвигостойчивость: коэффициент внутреннего трения, МПа, не менее	0,90	0,91	0,92
Сцепление при сдвиге при температуре 50°C, МПа, не менее	0,25	0,27	0,28

Таблица 12

Температура асфальтобетонной смеси при укладке

Марка вяжущего по глубине проникания иглы	Температура асфальтобетонной смеси, °C		
	В автомобиле- самосвале на месте укладки (не ниже)	В слое в начале укладки (не выше)	В слое в конце укладки (не ниже)
40-60	150	170	115
60-90	145	165	110
90-130	140	160	105
130-200	130	150	100

а') Армирование асфальтобетонного покрытия геосетками в переходной зоне сопряжения дорожной одежды с деформационным швом

Для усиления слоя асфальтобетона в переходной зоне сопряжения дорожной одежды с деформационным швом рекомендуется применение армирующих геосеток.

Геосетки обеспечивают усиление слоя асфальтобетона, распределение вертикальных нагрузок в горизонтальную плоскость, перераспределение горизонтальных напряжений в слое асфальтобетона и снижение активных мест динамического напряжения, поглощая их. Поверхность материала сетки составляет 5% и не нарушает сцепление слоёв асфальтобетона.

Для усиления зоны сопряжения дорожной одежды с деформационным швом рекомендуется применение геосеток из стекловолокна, базальтовых волокон, тугоплавких полимерных волокон (полиэфирные сетки и сетки из полиэстера), металлических сеток.

Сцепление между асфальтобетоном и армирующей сеткой должно быть достаточным, чтобы распределить растягивающие напряжения в смежные участки асфальтобетонного покрытия. Для улучшения сцепления геосетки пропитываются битумом, латексом или другими составами полимерных материалов. Для армирования слоя асфальтобетона применяются геосетки с размером ячейки, превышающим максимальный размер щебня.

Физико-механические характеристики геосеток приведены в табл. 13.

Таблица 13

Физико-механические характеристики геосеток

Наименование показателей	Геосетка из полиэфирных нитей 20x20-50x50	Геосетка из базальтового волокна 25x25	Металлическая оцинкованная сетка 80x100
Ширина полотна, см	150 -450	200	300-400
Поверхностная плотность, г/м	140-350	320	
Разрывная нагрузка по длине кН/м, не менее: по длине по ширине	50-90 50-90	45 40	39-50 49-62
Удлинение при нагрузке, %, не более по длине по ширине	12 12	6 6	12 12

При проектировании слоя усиления в зоне сопряжения деформационного шва с дорожной одеждой тип геосетки определяется в зависимости от интенсивности дорожного движения, величины транспортных нагрузок и дорожно-климатической зоны.

Геосетку укладывают на отфрезерованную поверхность асфальтобетонного покрытия или выравнивающего слоя вдоль деформационного шва на всю длину в примыкании с его окаймлением. Уложенная геосетка по обеим сторонам шва должна перекрывать переходную зону сопряжения деформационного шва с дорожной одеждой вдоль пролетного строения. Ширина зоны усиления 1,5-2,0 м.

Технология работ по усилению асфальтобетонного покрытия геосетками включает следующие операции:

- подготовку поверхности основания дорожной одежды;
- розлив вяжущего;
- укладку, выравнивание и крепление сетки;
- укладку вышележащего асфальтобетонного слоя.

Вяжущее следует применять в виде дорожной катионной битумной эмульсии классов ЭБК1 и ЭБК2 по ГОСТ Р 52128-03. Розлив вяжущего производят из расчета 0,6-0,8 л/м². Работа по устройству армирующей прослойки с использованием сетки должна выполняться в сухую погоду:

- весной и летом – при температуре воздуха не ниже +5°C;
- осенью – при температуре воздуха не ниже +10°C.

Укладку геосеток для армирования асфальтобетонного покрытия в переходной зоне сопряжения деформационного шва с дорожной одеждой осуществляют вручную. Предварительное натяжение геосетки приводит к увеличению эффективности армирования конструкции. Поэтому рулон следует раскатывать с небольшим продольным натяжением полотна, не допуская образования складок. При укладке геосетки для обеспечения плотного контакта и надежного прилипания сетки к основанию, применяют прикатку полотен ручным катком или прижатие геосетки к поверхности укладки грубой щеткой. Полотно каждого рулона должно быть прикреплено к поверхности основания в поперечном и продольном направлениях с помощью анкеров. В качестве анкеров рекомендуется использовать дюбели ДГП или ДГПШ длиной 40-60 мм и диаметром 3,7-4,5 мм, шаг дюбелей 1,0-1,5 м. После чего до укладки асфальтобетонного слоя предусмотрен технологический перерыв продолжительностью в 2-3 ч. Производство работ по усилению асфальтобетонного покрытия в зоне сопряжения дорожной одежды с деформационным швом должно выполняться в соответствии с технологическим регламентом, разработанным с учетом характеристик геосетки, применяемой для усиления.

б) Цементобетоны

6¹) Тяжелый бетон

При строительстве переходную зону примыкания дорожной одежды к деформационному шву рекомендуется устраивать с применением тяжелого бетона по ГОСТ 26633-91 на основе портландцементов, используемых в мостостроении, с применением комплексного модификатора, содержащего воздухововлекающую добавку и суперпластификатор.

Бетон должен иметь класс по прочности на сжатие не ниже В30, марку по морозостойкости при испытании в хлористых солях F300 (ГОСТ 10060.0-4-95), марку по водонепроницаемости не ниже W8 (ГОСТ 12730.5-84). Бетонная смесь должна отвечать требованиям ГОСТ 7473-94. Водоцементное отношение бетонной смеси не должно превышать 0,42. Объем вовлеченного воздуха в бетонной смеси не должен превышать 5%. Расслаиваемость бетонной смеси должна быть не более 5%.

6") Специальные бетоны

Для омоноличивания окаймлений при ремонте деформационных швов участки между асфальтобетонным покрытием на мосту и окаймлениями деформационного шва могут заполняться бетонами на основе сухих быстротвердеющих смесей, в том числе армированных полимерной фиброй. Требования к спецбетонам приведены в табл. 14.

Таблица 14

Показатели специальных бетонов

Наименование показателей	24 ч	7 сут	28 сут
Прочность при 10 ⁰ С, не менее, МПа	10	25	40
Водонепроницаемость, не менее			W14
Морозостойкость в солях			F300

6") Высокопрочный мелкозернистый полимербетон (ВМБ)

Для устройства цементобетонных приливов рекомендуется применение ВМБ, обладающего повышенной прочностью.

ВМБ представляет собой цементобетон, модифицированный комплексной органоминеральной добавкой, состоящей из минеральной части, которая включает микрокремнезем или его смесь с золой уноса в разных соотношениях и органической составляющей – суперпластификатора.

Характеристики бетона ВМБ приведены в табл. 15 и 16.

Таблица 15

Показатели физико-механических свойств высокопрочного мелкозернистого полимербетона

Показатель	Значение
Прочность при сжатии, МПа	≥100
Прочность при растяжении при изгибе, МПа	≥10
Водопоглощение, %	≤1,8
Истираемость, г/см ²	≤0,4
Морозостойкость, марка F	≥800
Водонепроницаемость, W	≥20

Таблица 16

Скорость набора прочности высокопрочного мелкозернистого полимербетона на сжатие и изгиб

Время, ч	R _{сж} , МПа	R _{изг} МПа
4 ч	14,2	5,4
6 ч	20,4	5,5
8 ч	23,8	5,7
24 ч	50,7	7,35

Технологические свойства бетонной смеси с комплексными модификаторами следует назначать исходя из обеспечения заданных свойств бетона и качества производства работ с учётом требуемой производительности, вида распределяющих и уплотняющих машин.

Бетонные смеси с комплексным модификатором следует приготавливать в смесителях принудительного действия.

Материалы, применяемые в ВМБ бетонах с комплексными модификаторами, должны соответствовать требованиям ГОСТ 26633-91*.

6^{IV}) Безусадочные бетоны

Для устройства приливов может быть применён безусадочный бетон на основе сухой смеси или аналогичные бетоны, имеющие прочность на сжатие через 24 ч – 30МПа, через 28 сут – 60МПа, прочность на растяжение соответственно 10,0МПа и 15,0МПа. Морозостойкость бетона не ниже F300, марка по водонепроницаемости – не ниже W12. Применение безусадочных высокопрочных бетонов позволяет открывать движение через 10-14 ч. Основной особенностью данного материала является содержание гальванизированной стальной жесткой фибры. Используется для восстановления конструкций, подвергающихся динамическим и ударным воздействиям.

При бетонировании при отрицательных температурах следует применять бетоны, обеспечивающие набор прочности при температурах ниже на 5°С, чем температура воздуха при бетонировании.

Технология устройства бетонных приливов с использованием безусадочных бетонов, включая композиционные составы, состоит из следующих этапов:

- удаления поврежденного бетона;
- очистки арматурных стержней;
- установки анкеров;

- очистки и насыщения бетона;
- приготовления бетона.

Толщина слоя, подлежащего удалению, определяется при обследовании и уточняется на начальной стадии производства работ: удаляется бетон с прочностью менее 20МПа. Повреждённый бетон следует удалять водой под давлением или посредством механической обработки с помощью лёгких отбойных молотков, соблюдая все возможные меры предосторожности по недопущению разрушения железобетонной плиты. Поверхность бетона, на которую предполагается наносить раствор, должна иметь ясно выраженную шероховатость (неровности порядка 5мм в глубину) в целях надёжного сцепления с ремонтным материалом.

Повреждённый бетон, имеющийся вокруг арматурных стержней, подлежит удалению. Открытые арматурные стержни должны быть очищены от ржавчины. При удалении повреждённого бетона водой под давлением обычно обеспечивается также и очистка арматурных стержней.

В тех случаях, когда для укрепления бетона необходимо дополнительное армирование, его следует производить до установки окаймления. При этом должен быть предусмотрен защитный слой толщиной не менее 2,5 см.

Установка анкеров осуществляется для соединения укладываемого бетона со старым бетоном. Количество анкеров определяют при проектировании.

Для обеспечения высокой степени сцепления между ремонтируемой поверхностью и ремонтным материалом очистка и насыщение бетонной поверхности, на которую наносится ремонтный раствор, должны производиться с помощью воды под давлением (80-100 атм., в зимний период – горячей водой). Применение воды под давлением обеспечивает также хорошую очистку поверхности от пыли и мелких частиц, которые ещё могут присутствовать после удаления поврежденного бетона.

Замешивание должно производиться в бетоносмесителе с опрокидываемым барабаном в течение 5-10 мин: готовая продукция должна быть пластичной, гомогенной, без комков и с равномерно распределёнными волокнами. Замешивание вручную не рекомендуется. Всякий раз необходимо замешивать всё содержимое упаковочного мешка. На один 25-килограммовый мешок сухой смеси должно идти 2,8-3 л (11-12%) воды.

При необходимости создания слоя толщиной более 5 см рекомендуется применение щебеночного заполнителя крупностью не менее 5 мм в объеме 35% от общего веса сухой смеси. Заполнитель должен быть промыт, очищен от инородных вкраплений. При соблюдении этих требований заполнитель не меняет существенным образом характеристики сопротивления сжатию.

При создании слоя толщиной до 5 мм максимальная крупность заполнителя составляет не более 3мм. Такие слои рекомендуются для восстановления поврежденного слоя бетонного прилива, уложенного до верха проезжей части.

б") Ударостойкий бетон с демпфирующими добавками

Введение демпфирующих добавок в цементобетоны является одним из способов управления его структурообразованием и позволяет повысить однородность, ударостойкость, динамическую выносливость, релаксационные и деформативные свойства бетонов. Применение бетонов, содержащих в своём составе, кроме добавок ПАВ, демпфирующий компонент, способствует уменьшению трещинообразования, замедлению скорости прорастания трещин (ударостойкий бетон).

Эффективность бетонов с демпфирующими добавками по сравнению с традиционными видами бетонов достигается за счёт:

- повышения однородности и качества бетонной смеси;
- снижения трещинообразования, сколов и шелушения в бетоне;
- повышения межремонтного срока службы бетонного прилива;
- повышения комфорта движения.

Материалы, применяемые в бетонах, должны соответствовать требованиям ГОСТ 26633-91*.

В качестве вяжущих в бетонах с демпфирующими добавками для бетонных приливов рекомендуется применять портландцемент М400, М500 нормированного состава без добавок, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 10178-85. Цемент целесообразно повторно испытать по методике ГОСТ 310.1-310.4-81, если с момента изготовления цемента до его применения в бетоне прошло более двух месяцев.

Для обеспечения ударостойкости повышения динамической выносливости, релаксационных и деформативных свойств бетонного прилива в сопряжении дорожной одежды с деформационным швом рекомендуется применение комплексного полифункционального модификатора, состоящего из:

- водной композиции специального тонкодисперсного наполнителя с поверхностно-активными веществами и добавками. Водная композиция позволяет обеспечить пластифицирующий и структурирующий эффект;
- резиновой крошки крупностью 0,1 – 0,8 мм.

Оптимальное количество водной композиции тонкодисперсного наполнителя в зависимости от минералогического состава цемента следует принимать в пределах 1-2% от массы цемента. Количество резиновой крошки назначается в пределах 4-6% от массы песка.

Физико-химические показатели водной композиции тонкодисперсного наполнителя должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл. 17.

Таблица 17

**Физико-химические показатели водной композиции
тонкодисперсного наполнителя**

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Метод испытания
1	Внешний вид добавки	Темная, вязкая, слабоподвижная водная дисперсия	Визуально
2	Плотность при температуре $(20\pm2)^\circ\text{C}$, г/см ³	1,06-1,09	По ГОСТ 3900
3	Водородный показатель pH	6,0-7,0	ГОСТ 22567.5
4	Температура замерзания	Около 0°C	ГОСТ Р 52128
5	Массовая доля сухого остатка, %	Не менее 14	

Резиновая крошка марок 0,5-0,8 должна соответствовать требованиям табл. 18.

При подборе состава бетонов с комплексным полифункциональным модификатором при равной прочности на растяжение при изгибе целесообразно выбрать составы, имеющие удельную ударную вязкость и число циклов динамической нагрузки не менее чем в 1,2-1,5 раза выше, чем у бетонов без добавок.

Целесообразно, чтобы бетонная смесь с комплексным полифункциональным модификатором имела подобранный с минимальной пустотностью зерновой состав, обладала достаточной связностью, не расслаивалась при транспортировании и распределении и соответствовала требованиям ГОСТ 7473-94.

Таблица 18

Показатели свойств резиновой крошки

№ п/п	Наименование показателя	Норма
1	Массовая доля частиц, прошедших через сито, %, не менее : марка 0,5 0,63 0,5 марка 0,8 1,0 0,8	100 90 100 90
2	Массовая доля кордного волокна, %, не более, для марки 0,5 0,8	5,0 7,0
3	Массовая доля воды, %, не более	1,5
4	Массовая доля металлов, %, не более	0,2

В табл. 19 приведены показатели физико-механических свойств бетонных образцов с комплексным полифункциональным модификатором состава:

- водная композиция специального тонкодисперсного наполнителя 1,0%,
- резиновая крошка 5%.

Таблица 19

Физико-механические свойства бетонных образцов с комплексным полифункциональным модификатором

В/Ц	Осадка конуса, см	Средняя плотность, г/см ³	Предел прочности в возрасте 7 сут, МПа		Предел прочности в возрасте 28 сут, МПа		Число циклов динамической нагрузки до разрушения	Коэффициент K _{МР} после 200 циклов
			При сжатии R _{сж}	При изгибе R _{изг}	При сжатии R _{сж}	При изгибе R _{изг}		
0,51	8-10	2,22	Не менее 30,0	4,4	Не менее 40,0	5,5	Не менее 11000	0,98

в) Пластбетоны

В качестве полимерного вяжущего могут использоваться эпоксидные полиэфирные, мочевиноформальдегидные смолы. В зависимости от размера максимальной фракции минеральной части пластбетона различают крупнозернистый, среднезернистый и песчаный пластбетон.

При применении эпоксидно-полимерных вяжущих на основе эпоксидно-диановых смол, используемых в отечественной практике строительства, рекомендуемые составы и свойства вяжущих для пластбетонов переходной зоны примыкания дорожной одежды к деформационному шву, приведены в табл. 20.

Таблица 20

Составы вяжущих на основе эпоксидных смол

№ клеевого состава	Компоненты вяжущего	Вязкость по В3-4, с	Количество весовых частей
1	Смола ЭД-20	23	100
	Ацетон		20
	Пластификатор	18	25
	Отвердитель (сложный амин)		15
2	Ацетон		20
	Смола ЭД-20	23	100
	Ацетон		20
	Пластификатор (фуриловый спирт)	17	20
	Отвердитель (полиэтилен полиамин или диэтилен тиамин)		20
3	Ацетон		30
	Смола ЭД-20	26	100
	Ацетон		30
	Отвердитель (диэтилен тиамин)	12	18
4	Фуриловый спирт		50
	Смола ЭД-5	24	100
	Отвердитель (полиэтилен полиамин)		12
	Растворитель (Толуол)	600	23
	Песок мелкозернистый, кварцевый		
	Цемент марки 500		250

В качестве минеральных заполнителей в пластбетонах используются гранитный щебень фракции 10-20 мм, кварцевый песок фракции 1,25-0,63 мм и кварцевый песок фракции 0,14-0,07 мм. Минеральные материалы, применяемые в бетонах, соответствовали требованиям ГОСТ 8736-93, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 9757-90, ГОСТ 26633-91*.

Рекомендуется использовать пластбетон на гранитном заполнителе следующего состава (в весовых частях):

Щебень	- 730-760
Песок фр. 1,25-0,63 мм	- 320-350
Песок фр. 0,14-0,07 мм	- 160-210
Полимерное вяжущее	- 100
Отвердитель	- 13

Свойства пластбетонов, применяемых в переходной зоне примыкания дорожной одежды к деформационному шву, должны соответствовать показателям, приведенным в табл. 21.

Таблица 21
Показатели свойств пластбетонов

Свойства	Показатели
Прочность при сжатии, МПа	≥ 65
Прочность на растяжение при изгибе, МПа	≥ 10
Водопоглощение, %	$\leq 1,9$
Истираемость, г/см ²	$\leq 0,4$
Деформации усадки, $\text{с} \cdot 10^{-5}$	$\leq 11,5$

г) Герметизирующие мастики

Все примыкания асфальтобетонного покрытия к металлическим окаймлениям деформационных швов и к бетону омоноличивания окаймлений деформационных швов должны быть выполнены с образованием штрабы в асфальтобетонном покрытии шириной 10-15мм на полную глубину верхнего слоя покрытия при наличии дренажного канала и на полную толщину покрытия.

Штраба заполняется резинобитумной или полимербитумной мастикой, имеющей достаточно высокую адгезию к металлу (не менее 1,0 МПа), температуру хрупкости не выше, чем температура воздуха T_{min} °С наиболее холодных суток в районе применения с обеспеченностью 0,98 по СНиП 23-01-99. Важным показателем для мастики является относительное удлинение в момент разрыва при температуре минус 20°С . Для районов с различной температурой воздуха T_{min} этот показатель не должен быть меньше 40÷100%.

Указанным требованиям удовлетворяют мастики, широко используемые в мостостроении, и характеристики которых приведены в табл. 8-12, и которые рекомендуется использовать при сопряжении с деформационными швами.

г^I) Битумно-резиновые мастики

Рекомендуется применять битумно-резиновые мастики для деформационных швов с физико-механическими характеристиками, приведенными в табл. 22.

Т а б л и ц а 22

Наименование показателей	Характеристика	Методы испытаний
Теплостойкость в течение 5 ч, °С, не менее	+85	ГОСТ 2678-94
Гибкость на стержне Ø 20 мм, °С, не выше	минус 35	ГОСТ 30740
Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее, при t минус 20°С	100	ГОСТ 30740
Водопоглощение, %, не более	0,4	ГОСТ 25945
Пенетрация при +25°С, мм^{-1} , не более	100	ГОСТ 11501

г^{II}) Битумно-изопреновые мастики

При проведении работ по устройству узла сопряжения во IIб и IIIа климатических зонах рекомендуется применение в штрабе битумно-изопреновой мастики, состав и свойства которой приведены в табл. 23.

Таблица 23

Состав и свойства битумно-изопреновой мастики

Наименование компонентов	Содержание по массе, %	Температура, °C	
		размягчения	хрупкости
Битум марки БНД 60/90 (ГОСТ 22245-90)	90	-	-
Пластификатор (нефтяной гудрон)	10	60	-45
Изопреновый каучук СКИ-3 по ГОСТ 14925-79* или отходы его производства с растворимостью в бензине 90%	8	-	-
Антисептик—каменноугольная смола по ОСТ 1462-80	1-3 (от массы мастики)	60	-45

г^{III}) Резинобитумные мастики

Резинобитумные мастики приготавливаются из исходных материалов на строительной площадке. Для климатических районов с расчётной минимальной температурой воздуха до -35°C . Рекомендуемые составы резинобитумных мастик приведены в табл. 24.

Таблица 24

Рекомендуемые составы резинобитумных мастик

№ составов мастик	Содержание компонентов, % по массе						Область применения (СКЗ)
	Битум марки БНД 60/90 (ГОСТ 22245-90)	Минеральный порошок (ГОСТ 16557-78)	Асбестовая крошка (ГОСТ 12871-93)	Резиновая крошка размёром до 1 мм	Каменноугольное масло (ГОСТ 2770-74*Е)	Температура размягчения, °C	
1	60	20	20	-	-	70-80	1
2	50	35	10	5	-	65	1
3	65	-	-	20	15	60-70	1, IIa
4	60	25	15	-	-	60-65	1, IIa
5	70	-	-	20	10	60	1, IIa

г^{IV}) Полимербитумные мастики

Мастики приготавливаются на строительной площадке из компонентов, указанных в табл. 25.

Таблица 25

Рекомендуемый состав полимербитумной мастики

Наименование компонентов	Содержание по массе, %
Битум марки БНД 60/90 (ГОСТ 22245-90)	95
Летнее дизельное топливо (ГОСТ 305-82)	5
Дивинилстирольный термоэластпласт	4
Асбест хризолитовый 7 сортов (ГОСТ 12871-93)	0-15

Рекомендуемые показатели свойств полимербитумной мастики приведены в табл. 26.

Таблица 26

Физико-механические характеристики полимербитумной мастики

Наименование показателя	Величина показателя
Внешний вид	Гомогенная масса черного цвета (отсутствие признаков расслоения, комков, сгустков)
Температура размягчения по КиШ, °C	57-70
Температура хрупкости по Фраасу, °C	(-47)-(-50)
Гибкость на стержне Ø 10 мм, °C	-35
Относительное удлинение, %, при температуре, °C +20 -20	450 100
Предел прочности при растяжении, МПа, при температуре, °C +20 -20 (в течение 5 ч)	0,15 -
Водопоглощение, %	0,1
Прочность сцепления на отрыв с металлом при температуре +20°C	Отслоение при $\epsilon \geq 300\%$
Усадка при охлаждении, %	≤ 10

Битумполимерные мастики, удовлетворяющие требованиям табл. 25, рекомендуется применять в любой дорожно-климатической зоне.

д) Пропиточные составы

Для предотвращения проникания воды в бетон омоноличивания окаймления, не защищенный гидроизоляцией, поверхность бетона перед укладкой на него покрытия пропитывается защитными составами на основе акрилатов и модифицированных кремнийорганических соединений.

Раздел 8. Схемы сопряжения дорожной одежды с окаймлением деформационных швов

а) Узлы примыкания дорожной одежды к окаймлению деформационных швов зависят от конструкций деформационного шва и дорожной одежды.

Применяемые разновидности конструкций деформационных швов можно объединить по конструктивным признакам: по конструкции окаймления и по схемам сопряжения дорожной одежды с окаймлением деформационного шва. При этом возможны конструкции окаймлений:

- обетонируемых бетоном, выходящим на уровень проезда;
- с вертикальным ребром, контактирующим с покрытием, и гидроизоляцией, доходящей до ребра;
- с вертикальным ребром, к которому примыкает гидроизоляция, и переходным участком покрытия.

Учитывая это, рекомендуется использовать четыре схемы сопряжения одежды с окаймлением деформационных швов.

б) Схема №1 сопряжения одежды с железобетонным приливом (рис. 6).




Рис. 6: 2 – окаймление деформационного шва; 7 – гидроизоляция; 8 – защитный бетонный слой; 9 – покрытие; 10 – дренажный канал; 11 – выравнивающий слой; 12 – мастичное заполнение

На рис.6 приведён вариант сопряжения, предусматривающий в качестве переходного участка железобетон, в котором заанкерено окаймление с вертикальным ребром (а) или горизонтальной площадкой (б). К железобетону омоноличивания, который часто называют железобетонным приливом, примыкает традиционная конструкция одежды, состоящая из выравнивающего слоя, гидроизоляции, защитного слоя, двухслойного асфальтобетонного покрытия. В пределах толщины защитного слоя предусмотрен дренажный канал.

При интенсивности движения свыше 8 тыс. авт./сут хотя бы по одной из полос движения перед бетонным приливом в уровне верхнего

слоя покрытия (перед бетоном омоноличивания) устраивают переходной участок из более прочного асфальтобетона, чем на проезжей части моста. Ширину переходного участка принимают равной 0,30-0,50 м. Материал, используемый на переходном участке, должен отвечать требованиям, приведённым в табл. 27. Пример сопряжения приведён на рис. 7.




Рис. 7. Пример деформационного шва со схемой примыкания №1 и переходным участком в уровне верхнего слоя покрытия:
1 – несущая конструкция; 2 – окаймление деформационного шва;
3 – анкеровка окаймления; 4 – участок омоноличивания
окаймления; 10 – дренажный канал; 12 – мастичное заполнение;
14 – переходной участок

Таблица 27

Материал переходного участка (к схеме №1)

Строительная климатическая зона	Интенсивность движения по одной полосе, тыс. авт./сут	Характеристики материала переходной зоны		
		R ₅₀ (МПа)	R ₂₀ (МПа)	T _p , °C
I, II ^{*)}	до 8,0	-	-	>+50
	8 < N ≤ 15,0	≥ 1,2	≥ 2,5	
	N > 15,0	≥ 1,3	≥ 3,0	
III ^{*)}	до 8,0	≥ 1,1	-	
	8 < N ≤ 15,0	≥ 1,4	≥ 3,0	>+60
		≥ 1,6	≥ 3,5	
IV, V	до 5,0	≥ 1,2	≥ 2,9	
	5 < N ≤ 15,0	≥ 1,7	≥ 3,5	>+75
	N > 15,0	≥ 2,0	≥ 4,0	

^{*)} Прочерк означает, что переходного участка не требуется.

T_p – температура размягчения асфальтобетона.

в) Схема № 2 – примыкание одежды ездового полотна к окаймлению деформационного шва без разборки плиты проезжей части.

Крепление окаймления в этом случае осуществляют с помощью анкеров в kleевой рубашке (так называемые «химические анкера», рис. 8). Переходная зона состоит из двух участков.

Участок № 1 (поз. 15 на рис. 8) из:

- обычного армированного тяжелого бетона (как для схемы № 1) при интенсивности движения до 10 тыс. авт./сут по полосе;
- модифицированного бетона при интенсивности движения выше 10 тыс. и до 15 тыс. авт./сут по полосе;
- пластбетон при интенсивности движения по полосе выше 15 тыс. авт. / сут.

Участок № 2 (поз. 14 на рис. 8) шириной не менее 25 см из более прочного асфальтобетона (чем на проезжей части сооружения) с характеристиками по табл. 28 и шириной 30-50 см.




Рис. 8. Сопряжение для случая крепления окаймления «химическими анкерами»:

*12 – мастичное заполнение; 14 – переходной участок;
15 – бетонный прилив; 16 - анкер на kleю*

г) Схема № 3 – примыкание слоев одежды к стальному окаймлению в случаях, когда высота окаймления позволяет завести гидроизоляцию и покрытие над ней на горизонтальную поверхность окаймления.

Схема предусматривает устройство двух слоев покрытия над гидроизоляцией общей толщиной 110 мм, из которых нижний слой толщиной 40 мм. При интенсивности движения свыше 5 тыс. авт./сут по одной полосе устраивают переходной участок на ширине 0,25-0,5 м из более прочного материала с характеристиками по табл. 28. Схема № 3 справедлива для пролетных строений с железобетонной монолитной плитой, с железобетонной плитой и выравнивающим слоем по ней (рис. 9, а), а также с ортотропной плитой (рис. 9, б).




Рис. 9. Сопряжение одежды с вертикальным ребром окаймления:

а – при железобетонной плите проезжей части;

б – при ортотропной плите;

1 – несущая конструкция (плита, балка, настил); 2 – окаймление деформационного шва; 4 – участок омоноличивания окаймления;

9 – покрытие; 10 – дренажный канал; 12 – мастичное заполнение;

13 – лист ортотропной плиты

Таблица 28

Материал переходного участка в верхнем слое покрытия

Строительная климатическая зона	Интенсивность движения по одной полосе, тыс. авт./сут	Характеристики материала переходной зоны		
		R ₅₀ (МПа)	R ₂₀ (МПа)	T _p , °C
I, IIa	до 5,0	-	-	>+55
	5,0 < N ≤ 10,0	≥ 1,0	≥ 2,0	
	10,0 < N > 15,0	≥ 1,2	≥ 2,5	
	N > 15,0	≥ 1,3	≥ 3,0	
IIб, III	до 5,0	≥ 1,1	-	>+65
	5,0 < N ≤ 10,0	≥ 1,2	≥ 2,5	
	10,0 < N > 15,0	≥ 1,4	≥ 3,0	
	N > 15,0	≥ 1,6	≥ 3,5	
IV, V	до 5,0	≥ 1,2	≥ 2,5	>+80
	5,0 < N ≤ 10,0	≥ 1,4	≥ 3,0	
	10,0 < N > 15,0	≥ 1,7	≥ 3,5	
	N > 15,0	≥ 2,0	≥ 4,0	

д) Схема № 4 – примыкание слоев одежды к окаймлению со стальным ребром окаймления высотой меньше, чем толщина слоев.

Схема представлена в трех вариантах:

- для случая с наличием железобетонного прилива перед ребром окаймления и отсутствием бетонного защитного слоя;
- для случая без железобетонного прилива перед ребром окаймления и с бетонным защитным слоем (рис. 10, а);
- для случая с переходной зоной на бетоне омоноличивания (рис. 10, б).

В первом случае, когда к бетону примыкает покрытие толщиной $\geq 110\text{мм}$ с дренажем в уровне нижнего слоя (аналогично схеме, приведённой на рис.5) и с переходным участком в уровне верхнего слоя покрытия, требования к материалу переходного участка – по табл. 28.

Во втором и третьем случаях предусмотрена пропитка бетонного слоя пропиточными составами, предусмотренными в разделе 7 (п. 7, д).

Требования к материалу переходного участка для случая по рис. 10, а соответствуют требованиям, приведённым в табл. 28.

Для случая по рис. 10, б рекомендуется применять в переходном участке:

- стандартный ЦМА 15 – в I и II строительных климатических зонах, независимо от интенсивности движения;

- модифицированный асфальтобетон (см. раздел 7), в I-III строительных климатических зонах при интенсивности до 10 тыс.авт./сут по одной полосе;

- модифицированный ЦМА (см. раздел 8) – в III-V строительных климатических зонах при интенсивности до 10 тыс. авт./сут по одной полосе;

- мастиично-щебеночную смесь, используемую для устройства деформационных швов закрытого типа с непрерывным покрытием, – в I-IV строительно-климатических зонах при интенсивности 5-15 тыс. авт./сут по одной полосе.




Рис. 10. Варианты примыкания дорожной одежды к деформационному шву по схеме № 4:

1 – несущая конструкция; 2 – окаймление деформационного шва;
3 – анкеровка окаймления; 7 – гидроизоляция; 8 – защитный
бетонный слой; 9 – покрытие; 10 – дренажный канал;
12 – мастичное заполнение; 14 – переходной участок;
17 – пропиточный слой

Ключевые слова: мостовые сооружения, деформационные швы, одежда ездового полотна, окаймление, анкеровка, железобетонная плита, ортотропная плита, переходный участок, щебёночно-мастичный асфальтобетон, полимербетон, пластбетон, модифицированный асфальтобетон, мастика, пропиточный материал.

Подписано в печать 29.09.2009 г. Формат бумаги 60x84 1/16.
Уч.-изд.л. 2,9. Печ.л.3,2. Тираж 400. Изд. № 1022. Ризография № 515.

Адрес ФГУП “ИНФОРМАВТОДОР”:
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 1
Тел. (495) 747-9100, 747-9105, тел./факс: 747-9113
E-mail: avtodor@owc.ru
Сайт: www.informavtodor.ru