

С С С Р

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОТЛИВКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ.
ЛИТЬЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ОСТ 180020-83

Издание официальное

УДК 621.74.04;669.715

Группа В84

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОТЛИВКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ. ЛТЬЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

ОСТ 180020-83

Взамен ОСТ 180020-71

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ОНП 41 1000

Л.И.Т.И.Э.М.
№ 138.

Распоряжением Министерства от 13.04. 1983 г. № 087-16

срок действия установлен с 01.01. 1984 г.

Настоящий стандарт распространяется на отливки для приборов, изготавляемые литьем под давлением из алюминиевых сплавов; стандарт устанавливает технические требования к отливкам, методы и средства испытания и контроля отливок.

Стандарт обязательен для применения на предприятиях подотрасли.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Отливки должны изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта. Размеры и конфигурация отливок должны соответствовать чертежам отливок, утвержденным в установленном порядке. Допуски на размеры отливок должны соответствовать ОСТ 1 41154-72.

1.2. Группы контроля (Ia и III) отливок по ОСТ 1 90074-72 назначаются конструктором изделия и указываются в чертеже детали.

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

Издание официальное



ГР. № 8290954 от 12.07.83

Перепечатка воспрещена

1.3. Химический состав сплавов должен соответствовать ГОСТ 2685-75 и ОСТ 190004-79.

1.4. Термическая обработка отливок производится в соответствии с ОСТ 190088-80 и указывается в чертеже детали.

1.5. Механические свойства сплавов должны удовлетворять ГОСТ 2685-75 и ОСТ 190004-79.

1.6. Шероховатость необрабатываемых поверхностей отливок не должна быть более Rz 40 мкм по ГОСТ 2789-73.

На отдельных поверхностях отливки допускается шероховатость поверхности менее Rz 40 мкм, но не менее Rz 2,5 мкм.

1.7. На необработанных и обработанных поверхностях отливок не должно быть трещин, сквозных раковин, недоливов^{x)}.

1.8. На необрабатываемых поверхностях отливок остатки литниковой системы и облой^{x)} должны быть зачищены заподлицо с поверхностью отливки.

1.9. На необрабатываемых поверхностях отливок не допускаются:

наличие рисунка в виде "мороза" глубиной более 0,1 мм;

следы от мелких трещин пресс-формы (сетка разгара) глубиной или высотой более 0,15 мм;

следы от стыков составных частей пресс-формы глубиной или высотой более 0,3 мм;

выступание или углубление более 0,3 мм поверхностей, образованных составными частями пресс-форм;

следы от толкателей глубиной более 0,5 мм;

задиры от привара и ужимины глубиной более 0,3 мм.

Суммарная площадь указанных дефектов поверхности не должна быть более 30% общей поверхности отливки.

1.10. На обрабатываемых поверхностях отливок не допускаются:

следы толкателей, сопряженных частей пресс-формы и другие дефекты высотой более 0,5 мм;

остатки литниковой системы высотой более 5 мм;

любые поверхностные дефекты, глубина которых превышает пределы припуска на механическую обработку.

1.11. На необрабатываемых поверхностях отливок не допускаются неслитины:

длиной более 50% протяженности воображаемого замкнутого контура, частью которого она является;

глубиной более 0,5 мм;

количеством, размером и расположением более норм, указанных в табл. 1

^{x)} Литейные термины приведены в приложении 2, справочном.

Таблица 1

Характеристика неслитин

Длина нослитины, мм	Количество неслитин на отдельную поверхность, шт., не более				Расстояние между неслитинами до края детали или отверстия, мм, не менее	
	Площадь отдельной поверхности, см ²					
	до 5 вкл.	св. 5 до 20 вкл.	св. 20 до 100 вкл.	св. 100		
До 1 вкл.	1	2	3	3	5	
(в 1 до 3 вкл.	-	1	2	2	5	
(в 3 до 5 вкл.	-	-	1	2	10	
" 5 до 10 "	-	-	-	1	10	

Примечание. Отдельной поверхностью отливки (необработанной или обработанной) считается поверхность, ограниченная линиями перехода

- 1.12 На обработанных поверхностях отливок не допускаются раковины диаметром (длиной) более 1,5 мм и глубиной более 2 мм, но не более одной трети толщины стенки отливки при отсутствии дефекта с противоположной стороны; количество раковин более норм, указанных в табл. 2, расстояние между раковинами менее 3 мм; расстояние от раковины до края отливки менее 3 мм; неслитины размерами, характером расположения и в количестве более норм, указанных в п. 1.11; сколы (следы сколовшихся неслитин) диаметром более 2 мм и глубиной более 0,5 мм, количество сколов более норм, указанных в табл. 2; расстояние между сколами, от скола до края детали или отверстия менее 2 мм; общая пористость выше шкалы пористости № 3, зональная пористость выше шкалы пористости № 4 по ОСТ 190029-71; общая площадь зональной пористости более 25 % обработанной поверхности.

Примечание. Поры с максимальным размером в плоскости обработки более 1 мм считаются раковинами.

Таблица 2

Состояние обработанных поверхностей отливки

Площадь отдельной поверхности, см ²	Количество на отдельную поверхность, шт., не более	
	раковин	сколов
До 1 вкл.	1	1
Св 1 до 5 вкл.	2	1
" 5 до 20 "	3	3
" 20 " 100 "	5	5
" 100	6	6

1.13 На литой резьбе отливок допускаются притупления и сколы, если они не препятствуют свинчиванию с резьбовым проходным калибром.

Притупления от недолива по вершинам резьбы и выкрашивание резьбы не должны

Лит. изн.
№ изн.

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

быть глубиной более одной трети высоты профиля на длине не более одной пятой одного витка.

Длина сколов на выходе резьбы на всю глубину профиля не должна быть более 10 мм.

1.14. На поверхностях резьбовых отверстий после нарезания резьбы диаметр раковин не должен захватывать более трех ниток резьбы, глубина не должна быть более одной трети толщины стенки при отсутствии раковин с противоположной стороны стенки в данном сечении, расстояние между раковинами не должно быть менее 5 ниток резьбы.

Количество раковин для резьбы диаметром:

до 4 мм - не более двух;

свыше 4 мм - не более четырех.

1.15. Места отливок, где не допускаются раковины и поры, назначаются конструктором изделия и указываются в чертеже детали.

1.16. Предприятию-изготовителю по согласованию с предприятием-заказчиком допускается составлять специальные технические условия или устанавливать эталоны, характеризующие качество отливок.

1.17. Допускается удаление любых наружных дефектов путем зачистки, если при этом размеры отливок не выходят за пределы допусков.

Шероховатость поверхностей отливки в местах зачистки не должна быть более Rz 80 мкм по ГОСТ 2789-73.

1.18. Отливки, имеющие коробление, могут быть подвергнуты правке с последующим контролем на отсутствие трещин. Метод контроля и необходимость термообработки после правки устанавливает предприятие-изготовитель.

1.19. На необрабатываемых и обрабатываемых поверхностях отливок допускается заделка дефектов эпоксидным компаундом, пайкой и заваркой по согласованию с главным конструктором предприятия-изготовителя.

Отливки, поставляемые в термообработанном состоянии, после заварки подвергаются термообработке.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Отливки должны предъявляться к сдаче в отдел технического контроля (ОТК) партиями одного наименования, состоящими из отливок одной и той же плавки.

2.2. Приемка отливок должна производиться ОТК завода-изготовителя путем проверки их качества согласно техническим требованиям настоящего стандарта.

2.3. Предъявленные к приемке отливки должны быть подвергнуты следующим испытаниям:

контролю химического состава сплава;

контролю механических свойств сплава;

контролю размеров;

контролю состояния поверхности.

Л.И.Т. ИЗМ.
№ ИЗВ.

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

2.4. Контроль химического состава

2.4.1. Химический анализ сплава должен производиться от каждой плавки на соответствие химическому составу сплава по ГОСТ 2685-74 и ОСТ 190004-79.

2.4.2. При непрерывной плавке, а также при плавке в тигельных печах на проанализированной однородной шихте за плавку следует принимать сугочную выплавку металла.

2.4.3. Порядок отбора проб и методы химического анализа устанавливаются предприятием-изготовителем.

2.4.4. Анализ химического состава сплава следует производить на содержание основных компонентов, а также на содержание примесей железа и меди. Определение остальных примесей необходимо производить периодически при поступлении в производство новых исходных материалов.

2.5. Контроль механических свойств

2.5.1. Контроль механических свойств должен производиться для отливок группы контроля II – по временному сопротивлению разрыву и относительному удлинению;

для отливок группы контроля III – по твердости.

2.5.2. Контроль временного сопротивления разрыву и относительного удлинения производится от каждой плавки на трех плоских образцах, полученных литьем под давлением, выточенных из прилитых к отливке заготовок, или образцах, вырезанных из тела отливки.

Допускается определять механические свойства на образцах, отлитых в кокиль.

2.5.3. Форма и размеры образцов должны соответствовать ГОСТ 2685-75.

2.5.4. Методика испытания на растяжение должна соответствовать ГОСТ 1497-73.

2.5.5. Отливки считаются годными, если механические свойства, полученные на двух из трех испытуемых отдельно отлитых образцах или образцах, вырезанных из прилитых к отливке заготовок, соответствуют ГОСТ 2685-74 или ОСТ 190004-79.

Для круглых и плоских образцов, вырезанных из отливки, допускается снижение механических свойств согласно ОСТ 190021-79.

2.5.6. При неудовлетворительных результатах испытаний отдельно отлитых образцов производится повторное испытание трех отдельно отлитых образцов от этой же плавки.

2.5.7. При неудовлетворительных результатах повторного испытания хотя бы одного образца допускается проводить испытания на образцах, вырезанных из тела отливки.

2.5.8. В случае неудовлетворительных результатов механических испытаний образцов, вырезанных из тела отливок, вся партия отливок этой плавки бракуется.

2.5.9. Контроль на твердость производится от каждой плавки выборочно на отливках.

Необходимость контроля и его объем устанавливаются предприятием-изготовителем по согласованию с предприятием-заказчиком.

Лит. № ЗИ.
№ 3.

Нр. № дубликата
Нр. № подлинника

2.5.10. Места проверки твердости на отливке устанавливаются предприятием-изготовителем и указываются в чертеже отливки.

2.5.11. Методика испытания на твердость должна соответствовать ГОСТ 9012-59.

2.5.12. При неудовлетворительных результатах испытания на твердость производится повторное испытание удвоенного количества отливок этой же плавки.

2.5.13. При неудовлетворительных результатах повторного испытания все отливки одной плавки поштучно подвергаются испытанию на твердость.

2.6. Контроль размеров

2.6.1. Метод и объем контроля размеров отливок устанавливаются предприятием-изготовителем.

2.6.2. На размеры отливок, имеющие отклонения от размеров чертежа детали, допускается составлять специальные технические условия предприятию-изготовителю по согласованию с предприятием-заказчиком.

2.6.3. На размеры с припуском на обработку, имеющие отклонения от размеров чертежа отливки, допускается составлять специальные технические условия предприятию-изготовителю.

2.7. Контроль состояния поверхности

2.7.1. Контроль состояния поверхности производится для всех предъявленных отливок.

2.7.2. Метод контроля состояния поверхности отливок устанавливается предприятием-изготовителем.

3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. При поставке отливок предприятию-заказчику к каждой партии должен быть приложен паспорт, в котором указываются

номер отливки, номер плавки, количество отливок в партии, марка сплава, дата изготовления и заключение ОТК предприятия-изготовителя о соответствии отливок требованиям настоящего стандарта.

Предприятие-изготовитель по требованию предприятия-заказчика обязано дополнительно указать в паспорте данные по химическому анализу и механическим свойствам.

3.2. При необходимости простановки клейм на отливках в чертеже отливки должны быть указаны места их простановки.

Места простановки клейм устанавливаются предприятием-изготовителем.

3.3. Отливки должны быть упакованы в деревянные ящики по ГОСТ 18617-73 так, чтобы была исключена возможность их механического повреждения при транспортировании. Масса ящика с отливками не должна превышать 60 кг. В каждый ящик вкладывается упаковочный лист с указанием обозначения отливки, номера партии, количества и массы отливок.

3.4. Отливки в деревянных ящиках могут транспортироваться железнодорожным и автомобильным транспортом.

Документ
№ 138.

Число документа
Номер документа

3.5. Транспортирование железнодорожным транспортом должно производиться в соответствии с "Правилами перевозок грузов". Издательство "Транспорт". Москва, 1977; "Техническими условиями перевозок и крепления грузов". МПС СССР, 1969.

Транспортирование автомобильным транспортом должно производиться в соответствии с "Общими правилами перевозок грузов автомобильным транспортом", утвержденными Министерством автомобильного транспорта СССР 30.07.71 г.

4. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

4.1. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие отливок требованиям настоящего стандарта.

4.2. Гарантийный срок устанавливается на все время работы (ресурс) изделия.

5. ЗАПИСЬ В ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. При ссылке на данный стандарт в технической документации должно быть указано: "Технические условия на отливку - по ОСТ 180020-83".

5.2. Перечень ссылочных документов приведен в приложении 1, справочном.

Лит. изн.
№ изв.

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- ГОСТ 2685-75 Сплавы алюминиевые литьевые. Марки, технические требования и методы испытаний
- ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики
- ГОСТ 1497-73 Металлы. Методы испытания на растяжение
- ГОСТ 9012-59 Металлы. Методы испытаний. Измерение твердости по Бринеллю
- ОСТ 141154-72 Отливки из сплавов на основе алюминия, магния, меди, свинца, цинка, титана, железа и никеля. Допуски на размеры и припуски на механическую обработку
- ОСТ 190004-79 Сплавы алюминиевые литьевые
- ОСТ 190021-79 Отливки фасонные из алюминиевых сплавов. Технические требования
- ОСТ 190029-71 Методы определения макроструктуры отливок из алюминиевых литьевых сплавов
- ОСТ 190074-72 Поковки, штамповки и отливки из черных и цветных металлов. Группы контроля
- ОСТ 190088-80 Алюминиевые литьевые сплавы. Режимы термической обработки
- ГОСТ 18617-73 Ящики деревянные для металлических изделий

Лист 1 из 1

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ЛИТЕИНЫЕ ТЕРМИНЫ

Привар - неровные впадины на поверхностях отливки, вытянутые в направлении съема отливки.

Ужимины - впадины на поверхностях отливки, расположенные в утолщенных местах или вблизи них.

Недолив - частичное неоформление отливки.

Неслитины - следы от несплавившихся потоков металла в отливке.

Облой - заливы металла в зазоры формы, оставшиеся на отливке.

Лит. № ЗМ.
№ ЗВ.

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН в действие распоряжением организации п. я. Г-4296
№ 087-16 от 12.07.83.

ИСПОЛНИТЕЛИ: Ф.Р. Глан, Г.Н. Фролов, Г.Д. Волков.

СОГЛАСОВАН с организациями п. я. А-1503, п. я. В-2768, с 541-м представитель-
ством заказчика

ЛНТ № 33.
№ 138.

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

СОДЕРЖАНИЕ

1. Технические требования	1
2. Правила приемки	4
3. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	6
4. Гарантии поставщика	7
5. Запись в технической документации	7
Приложение 1. Справочное. Перечень ссылочной документации	8
Приложение 2. Справочное. Литейные термины	9

Лит. изд.
№ изв.

Изд. № дубликата
Изд. № подлинника

Редактор Л.Е. Черневич
Технический редактор Н.И. Ахтыбаева. Корректор С.М. Голякова

Подписано к печати 07.12.83. Формат 70x90 1/8. Бумага диазокалька.
Печ. л. 1,62. Уч.-изд. л. 1,08. Усл. печ. л. 1,89. Печать офсетная.
Тираж 150 экз. Цена 28 коп. Зак. 988