



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ РСФСР

**КОВРЫ И КОВРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ РУЧНОЙ
ВЫРАБОТКИ. СОРТНОСТЬ**

РСТ РСФСР 520—86

Издание официальное

ГОСПЛАН РСФСР

Москва

**РАЗРАБОТАН Министерством местной промышленности РСФСР
ИСПОЛНИТЕЛИ Г. Н. Телешова, Н. А. Ким**

ВНЕСЕН Министерством местной промышленности РСФСР

Сорокин Б. В.

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госпла-
на РСФСР от 19.06.1986 г. № 105.**

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ

КОВРЫ И КОВРОВЫЕ
ИЗДЕЛИЯ РУЧНОЙ
ВЫРАБОТКИ.
СОРТНОСТЬ

РСТ РСФСР 520—86

Взамен РСТ РСФСР 520—80

Постановлением Госплана РСФСР
от 19.06.1986 г. № 105 срок действия установлен
с 1 октября 1987 г.
до 1 октября 1992 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на ковры и ковровые изделия ручной выработки бытового назначения и устанавливает их сортность.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Пороки ковров и ковровых изделий оцениваются в условных единицах-баллах. Сорт ковров и ковровых изделий оценивается суммой баллов, приходящихся на одно изделие.

1.2. На ковры и ковровые изделия устанавливаются два сорта: первый и второй.

1.3. Суммарное количество баллов на одно изделие не должно быть более:

для первого сорта — 10 баллов;

для второго сорта — 20 баллов.

1.4. В коврах и ковровых изделиях не допускаются:
резковыраженная разнооттеночность;
повреждения целостности полотна (порезы, проколы, повреждения молью);

некачественная чистка (наличие производственной пыли, чернильных и других пятен на поверхности ковра);

неравномерная стрижка по всей площади ковра или коврового изделия.

**2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТА КОВРОВ И КОВРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПО НАЛИЧИЮ ПОРОКОВ ВНЕШНЕГО ВИДА**

2.1. Пороки внешнего вида определяются просмотром ковров и ковровых изделий в расправленном виде на разбраковочном столе.

2.2. Определение сортности ковров и ковровых изделий в зависимости от наличия пороков внешнего вида производится в соответствии с табл. 1 и 2.

Оценка пороков в зависимости от размеров ковров и ковровых изделий

Таблица 1

Наименование пороков	Размеры ковров и ковровых изделий, м ²	Размеры пороков, см	Оценка пороков, баллы
1. Кривизна — неодинаковая длина параллельных сторон ковра или коврового изделия (определяется разностью противоположных сторон)	до 2,5 от 2,5 до 6,0 вкл св. 6,0 до 10,0 вкл св. 10,0	1 2 3 4	2 2 2 2
2 Вогнутость или выпуклость — искажение прямолинейности одной или нескольких сторон ковра или коврового изделия (определяется наибольшим расстоянием от края ковра до прямой линии, соединяющей его углы)	до 2,5 от 2,5 до 6,0 вкл св. 6,0 до 10,0 вкл св. 10,0	1 2 3 4	4 4 4 4
3 Перекос — искажение прямоугольной или квадратной формы ковра или коврового изделия (определяется разностью длины диагоналей)	до 2,5 от 2,5 до 6,0 вкл св. 6,0 до 10,0 вкл св. 10,0	1 2 3 4	2 2 2 2

П р и м е ч а н и е. При увеличении размеров пороков свыше допустимых таблицей каждый последующий 1 см оценивается 2 баллами.

Таблица 2

Оценка пороков по типам ковров и ковровых изделий в баллах

Наименование пороков	Ворсовые	Махровые	Безворсовые	Безворсовые дорожки	Сумма	Пестротканые
1 Слабо выраженная разнооттеночность — различная сочность окраски по длине и ширине, не нарушающая общего вида ковра или коврового изделия	5	5	5	5	5	—
2 Редкая, слабая (волнообразная), заварачивающаяся) выработка кромки	5	5	5	5	5	5
3. Дряблость концевых паласных частей	5	5	5	—	5	—
4 Неравномерная стрижка ворсовой поверхности не более 1% к общей площади ковра или коврового изделия	8	—	—	—	—	—
5. Кирс — образование складок в одном месте не более 1% к общей площади ковра или коврового изделия	5	5	5	5	5	5
6 Незастыаемость основы уточными нитями длиной до 1 см в одном месте	—	—	2	2	—	—
7 Близны основы в одну нить за каждые 10 см	—	—	—	—	—	11
8 Петли, концы ворсовой или уточной пряжи на лицевой или изнаночной стороне ковра или коврового изделия не более 2-х случаев на каждый м ²	2	2	3	3	—	3
9. Незастыаемость основы и скрепляющего утка узорообразующим утком до 5% к общей площади ковра	—	—	—	—	1	—

Продолжение табл. 2

Наименование пороков	Ворсовые	Махровые	Безворсовые	Безворсовые дорожки	Сумахи	Пестротканые
10 Резкое искажение размеров крупных центральных медальонов, нарушающее симметрию композиции ковра	11	11	11	—	11	11

П р и м е ч а н и я 1. При увеличении размера порока по п. 4 свыше допустимого таблицей, каждые последующие 0,5% к общей площади ковра или коврового изделия оцениваются 5 баллами.

2. При увеличении размера порока по п. 5 свыше допустимого таблицей, каждый последующий 1% к общей площади ковра или коврового изделия оценивается 5 баллами.

3. При увеличении размеров пороков по п. 6, п. 7 свыше допустимых таблицей, каждый последующий 1 см оценивается 2 баллами.

4. При увеличении размера порока по п. 8 свыше допустимого таблицей, каждый последующий 1 случай оценивается 2 баллами.

5. При увеличении размера порока по п. 9 свыше допустимого таблицей, каждый последующий 1%, к общей площади ковра или коврового изделия оценивается 1 баллом.

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

Группа М 67

РСТ РСФСР 520-86

КОВРЫ И КОВРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
РУЧНОЙ ВЫРАБОТКИ. СОРТИНОСТЬ

Утверждено и введено в действие постановлением Госкомэкономики
РСФСР

от 6 сентября 1991 г.


№ 32

Дата введения 01.II.91г.

На первом листе стандарта исключить ограничение срока
действия стандарта.

Постановлением Госкомэкономики РСФСР от 06.09. 1991 года
№32 срок проверки стандарта установлен - 1996 год.

Главный инженер НИИП

 В.А.Крапивин

Заведующий НИО механизации

 В.И.Лебедев

Заведующий сектором НИИ ковров,
ткачества и росписи

 Н.М.Семенова

Научный сотрудник НИО механизации

 С.С.Листвина