

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ.

**Крашение и перекрашивание тек-
стильных изделий и материалов**

Р С Т Р С Ф С Р 115-88

Издание официальное

РАЗРАБОТАН Министерством бытового обслуживания населения РСФСР

**ИСПОЛНИТЕЛИ О.С.Журавков, к.х.н., Е.М.Шахова, к.х.н.
(руководители темы)**

ВНЕСЕН Министерством бытового обслуживания населения РСФСР

Лихарев К.И.

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСПЛАНА РСФСР
от 19.01 19 88 года № 2**



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАНОВЫЙ КОМИТЕТ РСФСР
(Госплан РСФСР)

Постановление

19.07.88

Москва

№

2

«Об утверждении, продлении сроков действия и изменении республиканских стандартов (РСТ РСФСР) на некоторые виды товаров народного потребления и бытовые услуги

Государственный плановый комитет РСФСР постановляет:

1. Утвердить и ввести в действие с I октября 1988 года прилагаемый республиканский стандарт (РСТ РСФСР) "Обувь ортопедическая. Термины и определения".

2. Утвердить и ввести в действие с I июля 1988 года сроком на пять лет прилагаемые республиканские стандарты (РСТ РСФСР):

РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Кондиционеры воздуха бытовые отремонтированные. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Насосы электрические бытовые отремонтированные. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Капуста свежая брюссельская, савойская и кольраби. Технические условия";

РСТ РСФСР "Репа столовая свежая. Технические условия";

РСТ РСФСР "Брюква столовая свежая. Технические условия";

РСТ РСФСР "Лук свежий зеленый. Технические условия".

3. Утвердить и ввести в действие с I октября 1988 года сроком на пять лет прилагаемые республиканские стандарты (РСТ РСФСР):

РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Одежда верхняя. Требования к ремонту и обновлению. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Ремонт и обновление бельевых трикотажных изделий. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Крашение и перекрашивание текстильных изделий и материалов";

РСТ РСФСР "Куклы театральные. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Клетки для содержания птиц и зверей. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Смородина красная и белая свежие. Технические условия";

РСТ РСФСР "Приборы столовые из углеродистой стали и алюминиевых сплавов. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Ножи хозяйственные и специальные. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Повозки одноконные легковые. Общие технические условия".

4. Утвердить и ввести в действие с I января 1989 года сроком на пять лет прилагаемые республиканские стандарты (РСТ РСФСР):

РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Электрофеномолки бытовые отремонтированные. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Электроутюги бытовые отремонтированные. Общие технические условия".

5. Утвердить и ввести в действие с I июля 1988 года прилагаемые изменения с продолжением на пять лет сроков действия республиканских стандартов (РСТ РСФСР):

изменение № 1 РСТ РСФСР II4-82 "Гипюр. Общие технические условия";

изменение № 1 РСТ РСФСР 555-82 "Шнуры эластичные. Общие технические условия";

изменение № 1 РСТ РСФСР 664-82 "Насосы ручные бытовые отремонтированные";

изменение № 1 РСТ РСФСР 659-81 "Редис свежий";

изменение № 2 РСТ РСФСР 233-77 "Консервы. Баклажаны с болгарским перцем";

изменение № 2 РСТ РСФСР 362-77 "Ревень овощной свежий";

изменение № 2 РСТ РСФСР 364-77 "Пастернак корневой свежий";

изменение № 2 РСТ РСФСР 367-77 "Шавель и шпинат свежие";

изменение № 3 РСТ РСФСР 670-82 "Пряжа пуховая. Технические условия".

6. Утвердить и ввести в действие с 1 октября 1988 года предлагаемые изменения с продлением на пять лет сроков действия республиканских стандартов (РСТ РСФСР):

изменение № 1 РСТ РСФСР 48-82 "Мебель и изделия плетеные. Технические условия";

изменение № 1 РСТ РСФСР 195-82 "Стержни пишущие. Технические условия";

изменение № 1 РСТ РСФСР 249-82 "Сани легковые. Технические условия";

изменение № 1 РСТ РСФСР 250-82 "Водовозка одноконная. Технические условия";

изменение № 1 РСТ РСФСР 669-82 "Капуста китайская свежая";

изменение № 1 РСТ РСФСР 672-82 "Шкуры оленей кожевенные. Технические условия";

изменение № 1 РСТ РСФСР 676-82 "Изделия штучные текстильно-галантерейные. Общие технические условия";

изменение № 2 РСТ РСФСР 580-77 "Смычки";

изменение № 3 РСТ РСФСР 40-77 "Механизмы колковые щипковых и смычковых музыкальных инструментов".

7. Продлить до введения в действие новых стандартов сроки действия республиканских стандартов (РСТ РСФСР):

РСТ РСФСР 165-77 "Ножи хозяйственные специальные";

РСТ РСФСР 166-77 "Приборы столовые из углеродистой стали и алюминиевых сплавов";

РСТ РСФСР 172-82 "Уборы головные мужские и для мальчиков. Изготовление по индивидуальным заказам";

РСТ РСФСР 173-82 "Уборы головные женские и для девочек. Изготовление по индивидуальным заказам";

РСТ РСФСР 224-77 "Кинофильмы 16-мм любительские с магнитной записью звука. Запись звукового сопровождения";

РСТ РСФСР 233-77 "Консервы. Баклажаны с болгарским перцем";

РСТ РСФСР 298-77 "Яйца перепелиные";

РСТ РСФСР 306-77 "Куклы театральные. Общие технические требования";

РСТ РСФСР 308-77 "Кольраби свежая";

РСТ РСФСР 356-82 "Смородина красная и белая свежие. Технические условия";

РСТ РСФСР 358-77 "Капуста савойская свежая";

РСТ РСФСР 359-77 "Репа столовая молодая свежая";

РСТ РСФСР 362-77 "Ревень овощной свежий";

РСТ РСФСР 363-77 "Брюква столовая молодая свежая";
 РСТ РСФСР 364-77 "Пастернак корневой свежий";
 РСТ РСФСР 367-77 "Щавель и шпинат свежие";
 РСТ РСФСР 368-77 "Капуста брюссельская свежая";
 РСТ РСФСР 659-81 "Редис свежий".

8. Утвердить и ввести в действие с I марта 1988 года прилагаемые изменения республиканских стандартов (РСТ РСФСР):

изменение № 1 РСТ РСФСР 420-83 "Рыбочистки металлические. Общие технические требования";
 изменение № 2 РСТ РСФСР 725-84 "Изделия печные. Общие технические условия".

9. Утвердить и ввести в действие с I апреля 1988 года прилагаемые изменения республиканских стандартов (РСТ РСФСР):

изменение № 1 РСТ РСФСР 59-85 "Агрегаты для бытовых компрессионных холодильников отремонтированные";

изменение № 1 РСТ РСФСР 459-85 "Холодильники бытовые электрические отремонтированные";

изменение № 1 РСТ РСФСР 482-84 "Напитки безалкогольные газированные. Национальные сорта";

изменение № 1 РСТ РСФСР 708-83 "Система показателей качества продукции. Машины и оборудование для содержания автомобильных дорог. Номенклатура показателей";

изменение № 1 РСТ РСФСР 709-84 "Система показателей качества продукции. Знаки дорожные. Номенклатура показателей";

изменение № 1 РСТ РСФСР 721-84 "Система показателей качества продукции. Приборы и оборудование для контроля дорожных одежд, земляного полотна, материалов и грунтов. Номенклатура показателей";

изменение № 4 РСТ РСФСР 519-75 "Пакеты медицинские стерильные".

10. Утвердить и ввести в действие с I июля 1988 года прилагаемое изменение № 1 республиканского стандарта (РСТ РСФСР) 337-84 "Сорочки верхние мужские и для мальчиков. Изготовление по индивидуальным заказам".

Председатель


Н.И.Масленников

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ

Бытовое обслуживание населения.

РСТ РСФСР

Крашение и перекрашивание текстильных изделий и материалов
ОК БУН 719003



Срок действия с 01.10.88г.
до 01.10.93г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на крашение и перекрашивание швейных и трикотажных изделий, тканей, пряжи, трикотажных полотен, изготовленных из натуральных и химических волокон, изделий из искусственного и синтетического меха на предприятиях химической чистки и крашения.

Стандарт не распространяется на крашение и перекрашивание изделий:

- импортного производства, не имеющих маркировки;
- из поливинилхлоридных, полиолефиновых и ацетатных волокон;
- трикотажных из полиакрилнитрильных волокон;
- из тканей с пленочным покрытием;
- из тканей, содержащих металлизированные нити;
- из тканей верха и подкладки, имеющих несовместимые режимы крашения.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I.1. Крашение и перекрашивание изделий и материалов должно производиться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке.

I.2. Для крашения и перекрашивания изделий и материалов применяются красители и химикаты, соответствующие требованиям действующей нормативно-технической документации.

I.3. Окраска изделий и материалов должна быть равномерной и интенсивной, без пятен и затеков.

I.4. После крашения и перекрашивания изделия и материалы должны быть сухими и хорошо выутюженными, без морщин, перекосов, заминов, искривлений линии швов, запалов ткани и ласов, не иметь заломов и изменения формы.

I.5. Трикотажные изделия должны быть тщательно отпарены, не иметь вытянутых мест.

I.6. Изделия из искусственного и синтетического меха должны иметь мягкий, пышный, хорошо расчесанный ворс.

I.7. Приклад, подкладка, пояс, воротник, отделка, которые были спороты или подпироты согласно условиям обработки, должны быть вычищены и снова пришиты к изделиям в соответствии с первоначальной конструкцией.

I.8. После крашения и перекрашивания допускаются:

- различия в интенсивности окраски на отдельных участках изделий и материалов вследствие:

наличия текстильных пороков;

комбинирования тканей различного волокнистого состава;

наличия дефектов, полученных при эксплуатации (пятен от едких веществ и плесени, не устранимых химчисткой, запалов, выгоревших частей изделия и других);

- нарушение целостности поверхности изделий и материалов, в том числе спуск петель на трикотажных изделиях в результате ветхости, повреждений личинками моли, проявившихся после перекрашивания.

О возможных дефектах крашения и перекрашивания заказчик должен быть уведомлен.

I.9. Усадка швейных и трикотажных изделий, тканей и лслотен при крашении и перекрашивании должна быть не более 4%, а изделий из искусственного и синтетического меха - не более 3,5 %.

I.10. Показатель устойчивости окраски перекрашенных изделий и материалов к сухому трению должен соответствовать действующей документации на используемые красители. Ввиду изменения физико-химических свойств изделий, бывших в эксплуатации, допускается снижение предельной величины показателя устойчивости на I балл.

I.II. Прошедшие обработку изделия и материалы должны выдаваться заказчику в упакованном виде.

I.I2. Предприятие гарантирует соответствие качества изделий и материалов после крашения и перекрашивания требованиям настоящего стандарта.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. При обработке изделий и материалов должны выполняться "Правила техники безопасности и производственной санитарии для предприятий химической чистки и крашения одежды", утвержденные Министерством бытового обслуживания населения РСФСР.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Изделия и материалы после крашения и перекрашивания должны приниматься контролем предприятия на соответствие требованиям настоящего стандарта.

3.2. Приемка изделий и материалов производится поштучно. Внешнему осмотру подвергаются 100% продукции.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Проверка качества крашения и перекрашивания изделий и материалов по показателям, указанным в пунктах I.3 - I.8, производится органолептически, проверка качества влажно-тепловой обработки одежды - согласно "Инструкции по контролю качества химической чистки и влажно-тепловой обработки одежды", утвержденной Министерством бытового обслуживания населения РСФСР.

4.2. Для проверки устойчивости окраски отбирается 1% всей продукции. Результаты испытаний распространяются на всю партию.

4.3. Определение устойчивости окраски изделий и материалов к сухому трению должно производиться непосредственно на изделии по ГОСТ 9733.27-83 и в соответствии с действующей документацией на используемые красители.

4.4. Контроль усадки изделий и материалов после крашения и перекрашивания производится раз в месяц по следующей методике. На изделия и материалы нашивают хлопчатобумажными нитками горизонтальные и вертикальные прямые линии. Измеряют до и после перекрашивания по этим линиям следующие параметры: длину изделия от шва втачивания воротника до низа, длину рукавов от высшей точки оката до низа, ширину груди от шва втачивания рукава до

края борта в наиболее узком месте.

Усадку в % определяют по формуле:

$$y = \frac{L_0 - L_1}{L_0} \cdot 100, \quad \text{где}$$

y - усадка в % с точностью до 0,01% с округлением до 0,1%,

L_0 и L_1 - изменляемая длина (ширина) соответственно до и после перекрашивания в мм.

При определении усадки тканей измеряется ее длина и ширина.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

5.1. Транспортирование изделий и материалов должно производиться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Швейные изделия транспортируются в подвешенном состоянии.

5.2. Изделия и материалы после крашения должны храниться в сухом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, в условиях, предохраняющих их от моли, плесени, солнечных лучей, пыли и других загрязнений.

Для сохранения формы швейные изделия должны храниться на переносных вешалках.

Трикотажные изделия, стрезы, пряжа хранятся на стеллажах.


РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским институтом бытового обслуживания населения

Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института бытового обслуживания населения
(ЦНИИбыт)

Зав. отделом стандартизации,
метрологии и качества

Зав. лабораторией технологии и
организации производства хими-
ческой чистки и крашения ЦНИИбыт

Руководитель темы, с.н.с.



Велешко

Н.А. Велешко

В.Ф. Сурогин

Журавков

О.С. Журавков

Шахова


Е.М. Шахова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления
химической чистки и
крашения

Казюлин

В.С. Казюлин



Начальник Технического
Управления

Кобелев

Н.Б. Кобелев

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Министерством бытового обслуживания населения РСФСР

2. ИСПОЛНИТЕЛИ:

(канд. техн. наук, к.х.н. Е.М. Шахова)
(руководитель темы)

3. ВНЕСЕН

Министерством бытового обслуживания населения РСФСР
Лихарев К.И.

4. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Госплана РСФСР
от 19.01.88 г. № 2

5. ЗАРЕГИСТРИРОВАН Российской республиканским управлением
Госстандарта за № 115-88 от 23. 02 1988 г.

6. Срок первой проверки 1992 год

периодичность проверки 5 лет

7. Взамен РСТ РСФСР II5-82

8. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который
дана ссылка

Номер пункта, подпункта,
перечисления, приложения

ГОСТ 9733.27-83

I, 2, 3, 4.1, 4.3. 4.4.



16 ИЮН 1987 016587/53

МИНИСТЕРСТВО
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ РСФСР

103862, Москва, К-9, ул. Станиславского, 7
Тел. 290-16-38

ДОСРЧ № 66-17/436

На № _____ от _____

Г

Госплан РСФСР

Отдел норм и стандартизации

Завод на базе завода и.г.
г/чехиогезис
Министр 16.06.

Министерство бытового обслуживания населения РСФСР направляет на рассмотрение и утверждение проект республиканского стандарта РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Крашение. Крашение и перекрашивание текстильных и трикотажных изделий и материалов" взамен РСТ РСФСР II5-82 "Изделия и материалы текстильные, трикотажные перекрашенные", разработанный Центральным научно-исследовательским институтом бытового обслуживания населения. Приложение: проект РСТ РСФСР - 3 экз.

Заместитель министра

К.И.Лихарев 586/9
16.06.87

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту республиканского стандарта
"Изделия и материалы текстильные,
трикотажные перекрашенные"

1. Основание для пересмотра стандарта.

Основанием для пересмотра стандарта является окончание срока действия республиканского стандарта РСФСР II5-82 I октября 1988 года.

2. Цели и задачи пересмотра стандарта.

Целью настоящей работы является пересмотр РСТ II5-82 "Изделия текстильные, трикотажные перекрашенные" в соответствии с современным уровнем требований.

Основными задачами пересмотра стандарта являются:

- определение наиболее важных показателей качества перекрашивания изделий с учётом особенностей крашения изделий, бывших в эксплуатации;
- уточнение объёма и содержания стандарта в связи с обобщением опыта работы предприятий и объединений химической чистки и крашения одежды;

3. Характеристика объекта стандартизации.

Настоящий стандарт составляется на основе республиканского стандарта РСФСР II5-82 "Изделия и материалы текстильные, трикотажные перекрашенные".

Пересмотр РСТ РСФСР II5-82 обусловлен необходимостью улучшения качества бытовых услуг, изменением действующей и появлением новой нормативно-технической документации.

4. Технико-экономическая эффективность от внедрения стандарта.

Внедрение стандарта должно обеспечить повышение качества перекрашивания изделий на фабриках химической чистки и крашения одежды.

Социальный эффект в денежном выражении от внедрения новой редакции стандарта оценивается в 50 000 рублей.

Соответствующий расчёт прилагается.

5. Внедрение, введение стандарта в действие (срок действия) и проверка стандарта.

Предполагаемый срок введения стандарта в действие с учётом времени на выполнение мероприятий по внедрению стандарта - 1988 год, срок действия - 5 лет.

6. Взаимосвязь с другими нормативно-техническими документами.

Пересматриваемый республиканский стандарт взаимосвязан с ГОСТ

I6958-71 (ст.СЭВ Г729-79) "Изделия текстильные.Условные обозначения способов ухода", ГОСТ 26885-86 "Бытовое обслуживание населения. Химическая чистка.Общие требования", ГОСТ 973327-83 "Материалы текстильные.Метод испытания устойчивости окраски к трению".

7. Сведения о рассылке на отзыв.

Пересматриваемый республиканский стандарт разослан на отзыв в 92 адреса. Среди них Министерство бытового обслуживания населения РСФСР, производственные объединения химической чистки и крашения, центры стандартизации и метрологии, научно-исследовательские институты бытового обслуживания.

Получено 36 отзывов. При составлении второй редакции учтено 21 замечание, отклонено 12.

8. Источники информации.

ГОСТ I.2-85 ,ГОСТ 26265 -84, ГОСТ 26885-86, ГОСТ I6958-71, ГОСТ 97330-83, ГОСТ 9733.27-83, ГОСТ III5I-77, ГОСТ I3527-78, ГОСТ 7779-75, ГОСТ 235I-77, ГОСТ 7780-78, ГОСТ I4067-80, ГОСТ 20506-75 , ГОСТ 8273-75 , ГОСТ I058I-82.

ISO 2810-1974 (E), AS 23II-83, BS 6150-82, SAE J 86I-78, ОСТ 6-І0-463-85 .

"Правила бытового обслуживания", М.,1978.

"Руководство для приёмщиков, осуществляющих приём заказов на химическую чистку и крашение", М.,1980.

"Правила техники безопасности и производственной санитарии для предприятий химической чистки и крашения одежды",М.,1970.

"Инструкции по контролю качества химической чистки и влажно-тепловой обработки одежды",М.,1976.

"Инструкция по применению оптимальных способов крашения и перекрашивания текстильных и трикотажных изделий",М.,1977.

Зам.директора ЦНИИбыт

Н.А.Велешко

Зав.лабораторией технологии
и организации производства
химической чистки и крашения

О.С.Журавков

Зав.отделом стандартизации,
метрологии и качества

В.Ф.Сурогин

Руководитель темы, с.н.с.

Е.М.Шахова

РАСЧЁТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ РЕДАКЦИИ РСТ РСФСР "КРАШЕНИЕ И ПЕРЕКРАШИВАНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ"

Согласно данным Московской фабрики № 1, количество возвращаемых заказчиком перекрашиваемых изделий на доработку составляет примерно 5 %. В результате внедрения новой редакции стандарта это количество должно ориентировочно уменьшиться на 1%.

Планируемый объём продукции по крашению на 1987 год - 13800000 изделий. Принимая во внимание среднюю величину времени, необходимого на оформление возвращаемых на доработку изделий равным 0,2 часа и время на выдачу переделанного изделия заказчику равным 0,4 часа (I), получаем суммарный выигрыш времени в результате внедрения новой редакции стандарта равным

$$0,2 \text{ часа} \cdot 13800000 \cdot 0,01 + 0,4 \text{ часа} \cdot 13800000 \cdot 0,01 = 82800 \text{ч}$$

Принимая стоимостную оценку затрат времени населения равной 0,6 руб./час (I),

Социальный эффект от внедрения новой редакции РСТ должен составлять величину

$$\mathcal{E}_{\text{соц.}} = 0,6 \text{ руб./час} \cdot 82800 \text{ час.} = 49680 \text{ руб.}$$

ЛИТЕРАТУРА

I. Методические рекомендации

Бытовое обслуживание населения. Определение эффективности стандартизации в службе быта. М., Издательство стандартов. 1985 .18с.

ПЛАН
организационно-технических мероприятий

№ № п/п	Наименование мероприятий	Условия и порядок выполнения
1.	Регистрация РСТ, составление директивного указания о внедрении и распределении поступающих РСТ подведомственным предприятиям	Регистрация должна произво- диться в отдельном журнале с указанием адресатов рассыл- ки.
2.	Организация изучения требований внедряемых РСТ производственным персоналом объединений	Изучение должно сопровождать- ся показом фактического вы- полнения операции

Зам.директора ЦНИИбыт
по научной работе

Н.Велешко

Н.А. Велешко

Зав.лабораторией технологии
и организации химической
чистки

О.С.Журавков

Зав.отделом стандартизации,
метрологии и качества

В.Ф.Сурогин

Руководитель темы

Е.М.Шахова

Е.М.Шахова

СВОДКА ОТЗЫВОВ

на первую редакцию проекта республиканского стандарта
"Изделия и материалы текстильные, трикотажные перекрашенные"

Но- Номер раздела, Наименование министерства Замечание и
мер подраздела, (ведомства), организации- (или)
п/п пункта, под- разработчика предложение
пункта, прило- и дата

-1- - - - - 2- - - - - 3- - - - - 4- - - - - 5- - - - -

I. УБОН Алтайского краинсполкома Замечание и пред-
Алтайское п/о химической чист- логний нет
ки №701 от 19.03.87

2.

УБОН БАССР
Башкирское п/о химической
чистки №487 от 14.04.87

-" -

УБОН Бурятской АССР
п/о "Бурятхимчистка"
№71 от 1.04.87

3.

УБОН Магаданского облиспол-
кома Магаданское п/о
химической чистки №7 от
30.03.87

4.

УБОН при Кировском обл-
исполкоме
п/о Кирово-Бахмальстка
"Чайка" № _____ от _____

5.

6 УБОН Мособлисполкома
п/о "Радуга"
№ 15 от _____

7. УБОН Пермского облиспол-
кона
п/о Пермоблхимчистка
"Снегирь"
№ 369 от 26.03.87

8. УБОН Ростовского облисполкома
Ростовское п/о химчистской
чистки "Чайка"
№ 498 от 9.04.87

9. УБОН Смоленского обл-
исполкома п/о
"Смоленскоблхимчистка"
№ 156 от 18.03.87

10. Ставропольское п/о быто-
вого обслуживания
"Комплекс"
Ставропольский комбинат
разнобытовых услуг
№ 102 от 19.03.87

II. УБОН Тюменского облисполкона
п/о "Тюменьоблхимчистка"
№ 154 от 1.04.87

12. УБОН Ярославского обли-
сполкома п/о Яробхим-
чистка № 174 от 25.03.87

Замечаний и предложений
нет

—" —

—" —

—" —

Замечаний и предложе-
ний нет

—" —

3

5

4

4

5

Замечаний и предложений
нет

ГК станциаргов СМ СССР
Волго-Вятский ЦСМ
№13-8-4/710 от 2.04.87

13.

ГК станциаргов СМ СССР
Центрально-Черноземный ЦСМ
№12-05/922 от 15.04.87

14.

ГК станциаргов СМ СССР
Татарский ЦСМ
№1330/03 от 26.03.87

15.

ГК станциаргов СМ СССР
Северо-Кавказский ЦСМ
№6-2/1633 от _____

16.

ГК станциаргов СМ СССР
Центральный ЦСМ
№55409-Г228 от 23.03.87

17.

ГК станциаргов СМ СССР
Саратовский ЦСМ
№47/2262/5-15 от 13.04.87

18.

УБОН Калининградского обл-
исполкома п/о "Калининград-
облхимчистка"
№403 от 9.04.87

19.

Введены в РСТ изгрублования
кожи, замши, натурального
меха

Отклонено ввиду целе-
сообразности разра-
ботки отдельного РСТ
на качество перекрашен-
ных изделий из кожи,
замши, натурального
меха

-"-

Распространить требова-
ния РСТ на изделия из шуб-
ной овчины

УБОН Архангельского обл-
исполкома
п/о "Архангельскооблхим-
чистка" №1-98 от 17.03.87

20.

1	2	3	4	5
21	УБОИ Свердловского облисполкома "Свердлоблхимчистка" № 179 от 31.03.87	Разработать РСТ на отрасли изделий из натурального меха	Приято к сведению	
22	Вводная часть	УБОИ Тульского облисполкома п/о химической чистки и крашения "Светлана" №5-62-ТЗ0 от 7.04.87	Дополнить: "Стандарт не распространяется на изделия... нити, из тканей технических, сдаваемых в перекрашивание	Отклонено ввиду практического отсутствия изделий из текстильных материалов, сдаваемых в перекрашивание
23	п.1	ГК стандартов СМ ССР Ленинградский ЦСМ №II-422-13-2147 от 13.04.87	Ввести требования (нормы) прочности крашения: обычное, прочное, особо прочное	Отклонено, т.к. выражение входит в химическую работу предприятия - "Руководство для приемщиков, осуществляющих прием заказов на химическую чистку и крашение" изданный в 1980 году
24	п.1.2	МБОН РСФСР Техническое управление №I7-9/188 от 23.03.87	Заменить: "на химическую чистку и крашение" на "химическую чистку и крашение"	Указать год издания или утверждения всей нормативно-технической документации, на которую делается ссылка п.п.1.2 и п.2.1)
25	п.1.2	УБОИ Свердловского облисполкома "Свердлоблхимчистка" №179 от 31.03.87	Дополнить: "без пятен и затеков"	Принято частично
26	п.1.4	ГК стандартов СМ ССР Тульевосточный ЦСМ №72-613/2045 от 30.03.87	Принято	

1 — — — — 2 — — — — 3 — — — — 4 — — — — 5 — — — — 5

27. п.п. I.4-I.10 МЕОН РСФСР Шахтный технологоческий

Отклонено. Для определения качества сырья — швейного с использованием количественных приемов варьирования слу-
жит показатель устойчи-
вости окраски к тре-
нию

В п.п. I.4-I.10 показатели:
интенсивность, равномерность, сухой, ровный, плотный, мягкий, пыльный и т.д. необходимо вы-
разить количественным пре-
делом вариирования и в разд.
4 привести для них метрологи-
ческое обеспечение.

Целесообразно включить в стандарт только наиболее важные и характерные показа-
тели.

**УТВОН Курганского облисполкома
п/о "Курганобхимчистка"
№215 от 1.04.87**

Отклонено. В п.I.10
указанные основные до-
пускаемые дефекты, на-
блюдаемые для ветхих изделий

**Пункт I.8 дать в следующей
редакции:**

Изделия из искусственного
и синтетического меха должны
иметь мягкий, пышный, хорошо
расчесанный ворс, если взято
за полировку изделия

Принято частично
Требования об оплате
не вносятся в стандарта

п.1.9

Дополнить: "Взять дополнительную плату за швейные
работы"

Отклонено. Дополнитель-
ная плата за швейные
работы может браться
без внесения этого тре-
бования в стандарт

- 1 2 3 4 5 6 -
- 29. п.1.10** УВОИ Челябинского областного комитета по Челябоблхимпластка "Новинка" №265 от 16.04.87
- Добавить: возможна деформация швейных изделий вследствие различной усадки верха и приклада
- Принято
- 30.** " УВОИ Исполкома Ленсовета Ленинградское п/о химической чистки и крашения "Лотос" №05/935 от 16.04.87
- Добавить: возможен непрокрас шовных нитей
- Принято
- 31.** " УВОИ Новосибирского областного комитета "Новосибоблхимпластка" №207 от 9.04.87
- На швейных изделиях (х/б, шерсть) шовные нити и нитки отделочной строчки из полимерных волокон не закрашиваются
- Указать:
На шапках, изготовленных из полимерных волокон с подкладкой из полипропиленовых, в процессе первичной обработки из-за пропускания полупласта из-за продолжительного и высокотемпературного крашения
- Принято во введено
- 32. п.1.10** МВОИ РСФСР Шахтинский технологический институт бытового обслуживания №08-21-П173/П5 от 16.04.87
- В программе станциарта не достигнута равновесие интересов предприятия-изготовителя и заказчика Это особенно натяжно из перечня действий, сформулированных в п.1.10
- Отклонено. Замечание выражено в слишком общем виде и может трактоваться двояким образом. Отсутствуют какие-либо конкретные предложения

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -

33. п.1.П МБОН РСФСР Шахтинский Технологический институт бытового обслуживания №08-21-II73/15 от 16.04.87
Процент усадки для изделия, тканей, полотен целесообразно дифференцировать, т.к. величина усадки для них значительно отличается

34. п.3.2 МБОН РСФСР Техническое управление №Г7-9/188 от 23.03.87

Часть текста из п.3.2
"Для проверки устойчивости окраски ежедневно отбирается 1% всей продукции. Результаты испытаний распространяются на всю партию" перенесли в раздел 4.2

35. п.4 ТК стандартов СМ СССР Уральский ЦСМ №36-03/П7/З от 6.04.87
Дополнить раздел 4 требованиями на проведение испытаний и нормам по показателю "небольшая деформация" трикотажных изделий (ГОСТ 8847-85)

36. п.4.3 МБОН Коми АССР Коми республиканское п/о химчистки и крашения "Светлана" №144 от 19.03.87
Определение устойчивости окраски изделий и материалов к сухому трению должно производиться непосредственно на изделии на основании ГОСТ 9733.27-85
Отклонено. Согласно методике испытаний на необратимую деформацию по ГОСТ 8847-85 изделие приобретает неустранимый дефект
Принято к сведению
Для этого необходим прибор ПГ-4 и шкала серых эталонов. При невозможности обеспечения прибором этот пункт исключить из стандарта.

- 1 - - - - -
- 2 - - - - -
- 3 - - - - -
- 4 - - - - -
- 5 - - - - -
- 8 - - - - -
37. П.4.3 ГК стандарта СМ СССР
Ленинградский ЦСМ
№Г-422-13-2147 от
13.04.87
- Дополнить методом испытаний устойчивости крашения в соответствии с техническими требованиями по прочности крашения (обычному, прочному, особо прочному) и с учетом требований ГОСТ 2351-77 "Изделия и полотна трикотажные. Норма устойчивости отрасли и метод ее определения"
- Отклонено ввиду спеджей крашения из-за недостатка эксплуатации
38. П.4.3 ГБОН РСФСР
Техническое управление №Г-9/188 от 23.03.87
- Выложить проверку устойчивости к мокрому трению
- Отклонено. Способ нашинки, обусловленный особенностями крашения изделий, бывших в эксплуатации
39. п.4.4 ГБОН РСФСР Шахтинский технологоческий институт бытового обслуживания №08-21-Г73/15 от 16.04.87
- Подробно описать способ нашивания горизонтальных и вертикальных прямых линий из хлопчатобумажных ниток и указать их длину. Ввести метод для определения усадки меха.
- Отклонено. Способ нашинки, обусловленный особенностями крашения изделий, бывших в эксплуатации
40. п.5.3. ГК стандарта СМ СССР Уральский ЦСМ №36-03/Г7/3 от 6.04.87
- Конкретизировать п. 5.3 температурно-влажностные режимы хранения изделий.
- Отклонено ввиду нецелесообразности. Достаточно определение "сухое помещение, комнатная температура"

Заведующий лабораторией технологии и организацией производства химической чистки и крашения одежды

Руководитель темы, с.н.с.

О.С. Журавков

Е.М. Шахова