



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ
ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ
ДЛЯ ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 24030—80

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ
СТАЛИ ДЛЯ ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ****Технические условия**

Corrosion-resistant steel seamless tubes for power engineering industry. Specifications

ГОСТ
24030—80*

ОКП 13 1600

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11 марта 1980 г. № 1100 срок введения установлен

с 01.07.81

**Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта
от 16.12.85 № 4024 срок действия продлен**

до 01.07.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на трубы из коррозионно-стойкой стали, применяемые для энергомашиностроения.

Установленные настоящим стандартом показатели технического уровня предусмотрены для высшей (группа А) и первой (группа Б) категорий качества.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. СОДЕРЖАНИЕ

1.1. Размеры холодно- и теплодеформированных труб должны соответствовать указанным в табл. 1, размеры горячедеформированных труб — в табл. 2.

1.2. По длине трубы подразделяются, как указано в пп. 1.2.1; 1.2.2.

1.2.1. Холодно- и теплодеформированные:

мерной длины — не более длины, указанной в табл. 1; по согласованию изготовителя с потребителем трубы изготавливают длиной до 12,5 м;

длины, кратной мерной — в пределах мерной длины с припуском на каждый рез по 5 мм и предельным отклонением по всей длине +15 мм;

немерной длины — от 1,5 до 8 м; по согласованию изготовителя с потребителем трубы изготавливают длиной до 12,5 м. По сог-

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1984 г., декабре 1985 г. (ИУС 2—85, 4—86).

Таблица 1

не более, при толщине стенки в мм

С. 4 ГОСТ 24030—80

Продолжение табл. 1

не более, при толщине стенки в мм

4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	11	12	14	16	18
7	7	7	7	7	7	7	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—
7	7	7	7	7	7	7	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
—	—	—	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
—	7	7	7	7	7	7	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7	7	7	7	7	7	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6,5	6,5	—	—
—	7	7	7	7	7	7	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6,5	6,5	—	—
—	7	7	7	7	7	7	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6,5	6,5	—	—
—	7	7	7	7	7	7	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6,5	6,5	4,5	4
—	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6,5	6	4,5	4
—	7	7	7	7	7	7	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
—	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
—	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
—	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
—	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
—	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6,5	6,5	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6,5	6,5	—	—
—	—	—	6,5	6,5	6	6	5,5	5,5	5	5	5	5	4	4	—	—

С. 6 ГОСТ 24030—80

Таблица 2

не более, при толщине стенки, мм

С. 8 ГОСТ 24030—80

ласованию изготовителя с потребителем трубы диаметром до 25 мм изготавливают длиной до 16 м.

1.2.2. Горячедеформированные:

мерной длины — не более указанной в табл. 2;

немерной длины — от 1,5 до 7 м; по согласованию изготовителя с потребителем трубы изготавливают длиной более 7 м;

длины, кратной мерной — в пределах мерной длины с припуском на каждый рез по 5 мм и предельным отклонением по всей длине +15 мм.

1.2.1; 1.2.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

1.3. В партии немерных труб допускается не более 15% труб, в метрах, длиной до 1,5 м, но не менее 0,75 м для горячедеформированных труб и 0,5 м — для холодно- и теплодеформированных.

1.4. Предельные отклонения наружного диаметра труб указаны в табл. 3, толщины стенки — в табл. 4.

Таблица 3

Наружный диаметр, мм	Предельные отклонения, не более
От 6 до 15 включ.	±0,20 мм
» 16 » 30 »	±0,25 мм
» 31 » 50 »	±0,40 мм
» 51 » 68 »	±0,80%
» 70 » 325 »	±1,25%

Примечание. По требованию потребителя для труб диаметром 146—273 мм предельные отклонения по наружному диаметру не должны превышать ±1,0%.

Таблица 4

Толщина стенки, мм	Предельные отклонения, %, не более
От 1 до 1,8 включ.	±15
От 2 до 5 включ.— для труб диаметром до 100 мм включ.	±10
От 2 до 5 включ.— для труб диаметром св. 100 мм	±12,5
Св. 5	

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.5. По требованию потребителя трубы изготавливают размерами и с предельными отклонениями, указанными в табл. 5.

1.6. Кривизна трубы на любом участке длиной 1 м не должна превышать:

для холодно- и теплодеформированных труб — 1 мм;

для горячедеформированных труб:

1,5 мм — при толщине стенки до 10 мм включительно;

2,0 мм — при толщине стенки св. 10 до 20 мм включительно;

4,0 мм — при температуре стенки св. 20 мм.

Таблица 5

Наружный диаметр, мм	Предельные отклонения, не более	Толщина стенки, мм	Предельные отклонения, %, не более
13		1,5	±12,5
14	±0,2 мм	1,8	+12,5 -10,0
18		2,5	
19		1,5	±12,5
40	±1,0 %	3,0	
76		12,0	±10,0
89		4,5	±12,5
96	±1,25 %	5,0	
108		11,0	+12,5 -10,0
108		13,0	
121		5,5	±10,0
127		14,0	
140	±1,0 %	15,0	+12,5 -10,0
180		17,0	±12,5
219		24,5	+20,0

Примеры условных обозначений труб

Труба холодно- и теплодеформированная, группы А, диаметром 76 мм с толщиной стенки 5 мм, немерная, из стали марки 08Х18Н10Т:

Труба АХ 76×5—08Х18Н10Т ГОСТ 24030—80

То же, группы Б, кратная 1,5 м:

Труба БХ 76×5×1500 кр—08Х18Н10Т ГОСТ 24030—80

То же, горячедеформированная группы А, мерная, длиной 3 м:

Труба АГ 76×5×3000—08Х18Н10Т ГОСТ 24030—80

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Трубы должны изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке, из стали марки 08Х18Н10Т

с массовой долей элементов, в процентах: углерода, марганца, кремния, соответственно, не более — 0,08, 1,5, 0,8; хрома 17,0—19,0; никеля 10,0—11,0; титана — 5×C—0,6; серы, фосфора, азота, соответственно, не более — 0,020, 0,035, 0,05.

Трубы изготавливают из деформированной заготовки.

Примечание. Содержание остаточных элементов — в соответствии с ГОСТ 5632—72.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2. Содержание нитридов и карбонитридов строчечных не должно превышать (по максимальному баллу):

2,5 балла — для труб диаметром 76 мм и менее;

3,5 балла — для труб диаметром более 76 мм.

Равномерно распределенные включения баллом не ограничиваются.

Содержание неметаллических включений (по максимальному баллу) не должно превышать:

3 балла — оксиды и силикаты;

1 балл — сульфиды;

2 балла — силикаты недеформирующиеся.

2.3. Величина зерна металла готовых труб должна быть не крупнее:

5 балла — для труб диаметром 76 мм и менее;

4 балла — для труб диаметром более 76 мм.

Для горячедеформированных труб с толщиной стенки 15 мм и более допускается изготавливать трубы с величиной зерна не крупнее 3 балла.

2.4. Трубы не должны быть склонны к межкристаллитной коррозии.

2.5. На трубах не должно быть трещин и надрывов при сплющивании.

2.6. На трубах не должно быть трещин и надрывов при раздаче.

2.7. Трубы должны выдерживать гидравлическое давление (P_1) в соответствии с требованиями ГОСТ 3845—75. При этом величина R принимается равной 40% от временного сопротивления разрыву для данной марки стали.

Способность труб выдерживать гидравлическое давление обеспечивается технологией производства.

2.8. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев.

2.9. Трубы должны быть термически обработанными (аустенизованными) и правленными.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.10. Механические свойства труб должны соответствовать указанным в табл. 6.

Таблица 6

Наружный диаметр, мм	Предел текучести после термической обработки $\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	Временное сопротивление разрыву σ_v , МПа (кгс/мм ²)	Относительное удлинение δ_5 , %	Предел текучести $\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)
	при 623 К (350°C)	при 293 К (20°C)	не менее	при 623 К (350°C)

Группа А

До 76 включ. Св. 76	176—323(18—33) —	549(56)	37	176—343(18-35) 176—333(18-34)
------------------------	---------------------	---------	----	----------------------------------

Группа Б

До 76 включ. Св. 76	Не менее 147(15) —	549(56)	37	176—343(18-35)
------------------------	-----------------------	---------	----	----------------

Примечания:

1. Для готовых труб групп А и Б с толщиной стенки более 15 мм временное сопротивление разрыву должно быть не менее 490 МПа (50 кгс/мм²).
2. Относительное удлинение, определяемое на патрубках диаметром менее 18 мм для групп А и Б, должно быть не менее 35%.

2.11. По требованию потребителя поверхность труб должна быть:

- а) электрохимполированная наружная;
- б) электрохимполированная наружная и внутренняя;
- в) электрохимполированная внутренняя;
- г) механически обработанная или шлифованная наружная;
- д) светлая после травления;
- е) светлая после термической обработки в безокислительной атмосфере;
- ж) механически обработанная внутренняя (для горячедеформированных труб).

По требованию потребителя трубы, термически обработанные в безокислительной атмосфере, могут изготавливаться без механической обработки, шлифовки, травления и электрохимполировки, если качество поверхности труб удовлетворяет требованиям настоящего стандарта.

С внутренней электрохимполированной поверхностью изготавливают трубы внутренним диаметром 10 мм и более.

Для труб, применяемых для дальнейшего предела, по требованию потребителя допускается изготовление с поверхностью в

соответствии с ГОСТ 9940—81 для горячедеформированных и ГОСТ 9941—81 для холоднодеформированных труб.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.12. Наружная и внутренняя поверхности готовых труб должны быть чистыми и не иметь трещин, плен, рванин, надрывов, зашатов, местных контактных проплавлений, травильной сыпи.

На наружной и внутренней поверхностях допускаются шероховатость, риски и задиры, рябизна, цвета побежалости, отдельные царапины, пологие вмятины, а также следы зачистки, расточки и обточки; при этом толщина стенки не должна быть меньше допустимых минимальных значений. Места зачистки дефектов должны быть обработаны до чистоты, соответствующей остальной поверхности труб, с проверкой на полноту удаления дефектов.

На наружной поверхности допускаются поперечные риски от шлифовального камня.

На внутренней поверхности электрохимполированных труб допускаются матовые полоски, вызванные скоплениями нитридов и карбонитридов титана.

2.13. Качество наружной и внутренней поверхности должно соответствовать образцам, согласованным изготовителем и потребителем.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Трубы принимают партиями. Партия должна состоять из труб одного размера и одного режима термической обработки, а по требованию потребителя — одной плавки и оформлена одним документом о качестве — по ГОСТ 10692—80 со следующим дополнением:

химический состав стали и содержание неметаллических включений — по документу о качестве на трубную заготовку;
режим термической обработки.

Количество труб в партии не более 400 шт.

3.2. Контролю наружной поверхности, размеров, наличия дефектов в металле, гидравлическим давлением, на склонность к межкристаллитной коррозии, а также труб группы А на величину зерна и на растяжение при 623 К (350°C) готовых труб подвергают каждую трубу.

Контролю внутренней поверхности подвергают:

каждую трубу внутренним диаметром 10 мм и более;
2% труб внутренним диаметром менее 10 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.3. Для контроля качества труб от партии отбирают:

3 трубы — на сплющивание и раздачу.

При этом для труб группы Б допускается определение объема испытаний на основе статистических методов.

Группа А

10% — на растяжение при 623 К (350°C) труб диаметром до 76 мм после термической обработки;
 5% — на растяжение при 293 К (20°C);
 3% — на нитриды и карбонитриды титана.

Группа Б

10% — на величину зерна;

5% — на растяжение при 623 К (350°C) готовых труб, а также термически обработанных труб диаметром до 76 мм включительно;

2% — на растяжение при 293 К (20°C);

1% — на нитриды и карбонитриды титана.

Примечания:

1. В случае ультразвукового контроля величины зерна проводится дополнительный металлографический контроль на 5% труб от партии.

2. В случае контроля труб методом твердости проводят дополнительный контроль методом растяжения на 3% труб от партии.

3.4. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторное испытание на удвоенном количестве труб, отобранных от той же партии.

Результаты повторного испытания распространяются на всю партию.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Для контроля качества от каждой отобранный трубы отрезают по одному образцу.

4.2. Осмотр наружной и внутренней поверхности труб проводят без применения увеличительных приборов.

Для труб внутренним диаметром 10 мм и более осмотр проводят перископом с двух концов на длину 4,2 м.

Для труб внутренним диаметром менее 10 мм осмотр проводят на разрезанных образцах длиной 200 мм. Образцы отрезают с двух концов трубы.

4.3. Измерение размеров труб проводят измерительным инструментом, обеспечивающим необходимую точность измерения.

Допускается контролировать толщину стенки труб ультразвуковым методом по нормативно-технической документации.

4.4. Контроль нитридных включений проводят для труб с толщиной стенки 2 мм и более по методу Ш3 или Ш6 по ГОСТ 1778—70 на продольных шлифах. Для труб с толщиной стенки менее 2 мм контроль проводят по нормативно-технической документации.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.5. Определение величины зерна металлографическим методом проводят по ГОСТ 5639—82.

Определение величины зерна ультразвуковым методом проводят по нормативно-технической документации. В случае разногласий в оценке качества используют металлографический метод.

4.6. Проверку склонности к межкристаллитной коррозии проводят по методу АМ ГОСТ 6032—75. Допускается проводить проверку по методу АМУ; в случае разногласий в оценке качества проверка проводится по методу АМ ГОСТ 6032—75.

4.7. Испытание на сплющивание проводят на трубах с толщиной стенки не более 9 мм по ГОСТ 8695—75 до получения между сплющающими поверхностями расстояния (H) в миллиметрах, вычисляемого по формуле

$$H = \frac{1,09 \cdot s}{0,09 + \frac{s}{D_n}},$$

где s — номинальная толщина стенки трубы в мм;

D_n — номинальный наружный диаметр трубы в мм.

4.8. Испытание на раздачу проводят на трубах диаметром до 40 мм по ГОСТ 8694—75 оправкой с углом конусности 30° на величину, равную 10% первоначального диаметра.

4.9. Испытание гидравлическим давлением проводят по ГОСТ 3845—75 с выдержкой труб под давлением не менее 10 с.

4.10. Испытание на растяжение проводят при 293 К (20°C) по ГОСТ 10006—80, при 623 К (350°C) — по ГОСТ 19040—81. Скорость перемещения подвижного захвата не более 10 мм/мин, в случае разногласий в оценке качества — 4 мм/мин. Допускается превышение скорости испытаний до 40 мм/мин после достижения предела текучести.

Контроль механических свойств допускается проводить методом твердости по технической документации, согласованной в установленном порядке.

4.11. Контроль наличия дефектов в металле труб проводят ультразвуковым методом по ГОСТ 17410—78 и технической документации.

Ультразвуковой контроль проводят при настройке аппаратуры на искусственные дефекты, нанесенные на наружную и внутреннюю поверхности испытательного образца и имеющие глубину от номинальной толщины стенки:

$4,5 \pm 0,5\%$ (группа А) и $7 \pm 0,5\%$ (группа Б) для труб диаметром более 10 мм с отношением диаметра к толщине стенки более или равном 5;

10% для труб диаметром 10 мм и менее с отношением диаметра к толщине стенки более или равном 5 (группы А и Б) и труб с поверхностью в соответствии с ГОСТ 9940—72 и ГОСТ 9941—72.

Для труб с отношением диаметра к толщине стенки менее 5 ультразвуковой контроль проводят на трубах, у которых отношение диаметра к толщине стенки 5 и более; настройка аппаратуры осуществляется на соответствующую глубину риски (4,5; 7 или 10%). Ультразвуковому контролю могут подвергаться готовые трубы при настройке аппаратуры на искусственный дефект глубиной 10%.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировку, упаковку, транспортирование и хранение проводят по ГОСТ 10692—80 со следующими дополнениями.

5.1.1. Каждая труба диаметром 20 мм и более с толщиной стенки 2,5 мм и более должна иметь клейма на расстоянии не более 50 мм от конца или на торце: товарный знак завода-изготовителя, марки стали, группы изготовления (А или Б), номера партии, номера трубы.

Трубы диаметром менее 20 мм с толщиной стенки менее 2,5 мм клеймят номером трубы и группой (А или Б). На маркированном участке трубы допускается искажение профиля. Качество поверхности на участке клеймения не определяется. Величина маркированной части трубы входит в общую длину трубы.

5.1.2. Трубы должны быть переложены бумагой по ГОСТ 8828—75 или ГОСТ 9569—79, упакованы в ящики по ГОСТ 10198—78 или по ГОСТ 2991—76 или ГОСТ 24634—81.

Допускается упаковка труб с поверхностью без наружной полировки в решетчатые ящики по ГОСТ 10198—78 или по ГОСТ 2991—76 или ГОСТ 24634—81 или в другую упаковку по нормативно-технической документации.

Допускается укладка в один ящик по ГОСТ 10198—78 или по ГОСТ 2991—76 или ГОСТ 24634—81 нескольких пакетов или труб различных типоразмеров при условии их разделения.

По согласованию изготовителя с потребителем трубы без наружной полировки поставляются без упаковки в ящики или решетчатые ящики.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

**Изменение № 3 ГОСТ 24030—80 Трубы бесшовные из коррозионно-стойкой
стали для энергомашиностроения. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 17.11.89 № 3395**

Дата введения 01.04.90

Вводная часть. Второй абзац исключить.

(ИУС № 2 1990 г.)