

**ГОРЕЛКИ ОДНОПЛАМЕННЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ДЛЯ АЦЕТИЛЕНО-КИСЛОРОДНОЙ СВАРКИ,
ПАЙКИ И ПОДОГРЕВА**

**ГОСТ
1077—79***

**Типы, основные параметры и размеры
и общие технические требования**

Uniflame blowpipes for oxiacetylene
welding, brazing and preheating.
Types, basic parameters and dimensions and
general technical requirements

**Взамен
ГОСТ 1077—69**

ОКП 36 4533

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 марта 1979 г. № 1060 срок введения установлен

с 01.01.81

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 15.08.85 № 2660 срок действия продлен

до 01.07.92

Настоящий стандарт распространяется на однопламенные универсальные горелки, предназначенные для ручной ацетилено-кислородной сварки, пайки, подогрева и других видов газопламенной обработки металлов.

Настоящий стандарт устанавливает требования к горелкам, изготавливаемым для нужд народного хозяйства и для экспорта.

Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 5172—77 в части определений, терминологии и применяемых материалов.

Виды климатических исполнений горелок — УХЛ1 и Т1 по ГОСТ 15150—69.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Типы, основные параметры и размеры горелок должны соответствовать указанным в таблице.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★
Е

**Переиздание с Изменением № 1, утвержденным
в августе 1985 г. (ИУС 11—85).*

Типы горелок	Толщина свариваемого металла, мм	Диапазон регулирования расхода, л/ч (пред. откл. ±10%)		Давление на входе в горелку, МПа (кгс/см ²)		Способ смешения газов	Присоединительные размеры штуцеров горелки	Диаметры газовых каналов ниппелей горелки, мм	Масса горелки с наибольшим наконечником кг, не более
		ацетилена	кислорода	ацетилена	кислорода				
Г1 – горелка микромощности	0,1–1,0	5–85	6–95	0,01–0,12 (0,1–1,2)	0,01–0,12 (0,1–1,2)	Безыножекторный	M12X1,25	3,0 или 4,5	0,35
Г2 – горелка малой мощности	0,2–9,0	25–700	35–950	0,014–0,12 (0,14–1,2)	0,014–0,12 (0,14–1,2)		Инжекторный	M12X1,25 или M16X1,5	4,5
				0,003–0,12 (0,03–1,2)	0,15–0,5 (1,5–5,0)				
Г3 – горелка средней мощности	0,5–30,0	60–2500	65–3600	0,014–0,12 (0,14–1,2)	0,014–0,12 (0,14–1,2)	Безыножекторный	M16X1,5	7,0	1,1
				0,003–0,12 (0,03–1,2)	0,15–0,5 (1,5–5,0)				
Г4 – горелка большой мощности	30,0–80,0	2500–7000	3000–9300	0,03–0,12 (0,3–1,2)	0,25–0,5 (2,5–5,0)	Инжекторный			2,3

Пример условного обозначения горелки типа Г1 вида климатического исполнения Т1 по ГОСТ 15150–69 с присоединительными размерами штуцеров M12X 1,25:

Горелка Г1Т1 M12X 1,25.ГОСТ 1077–79

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Горелки должны изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке, а горелки, предназначенные для экспорта, кроме того, в соответствии с заказ-нарядом внешнеторговой организации.

2.2. Горелки должны иметь:

ствол с запорно-регулирующими вентилями;

съемные соединительные ниппели для крепления резиновых газоподводящих рукавов по ГОСТ 9356—75;

сменные наконечники, имеющие мундштук и дозирующее устройство для пропуска газов в смесительную камеру с удлинительной трубкой;

смеситель газов в наконечнике или стволе горелки.

2.3. Пуск, регулирование расходов ацетилена и кислорода и прекращение их подачи должны осуществляться при помощи запорно-регулирующих вентилях вручную.

2.4. Вентили горелок должны обеспечивать плавное регулирование расхода газов при максимальном и минимальном давлениях, установленных техническими условиями на горелку конкретной модели для каждого сменного наконечника.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.5. Конструкция вентиля не должна допускать изменения состава пламени при осевом или боковом нажиме на маховичок рукой.

2.6. Ядро пламени горелок всех типов должно быть симметричным относительно продольной оси мундштука и иметь ровную поверхность тела вращения.

Длина ядра пламени L в мм горелок типов Г2, Г3 и Г4 с их любым сменным наконечником и при максимальных для данного наконечника расходах ацетилена и кислорода должна быть:

$L \geq 4,8d + 2,8$ мм — при диаметре сопла $d \leq 2,8$ мм;

$L \geq 4,8d$ " " " " $d > 2,8$ мм.

2.7. Горелки типов Г2 и Г3 с их любым сменным наконечником должны засасывать воздух из атмосферы через открытый ацетиленовый штуцер в количестве не менее чем номинальный расход ацетилена при максимальном давлении кислорода, установленных в технических условиях на конкретную модель горелки.

2.8. Номинальный расход ацетилена для каждого наконечника горелки, установленный в технических условиях на конкретную модель горелки, должен достигаться при минимальном давлении ацетилена и свободном горении пламени при полностью открытых вентилях.

2.9. Металлические детали горелок должны изготавливать из латуни по ГОСТ 15527—70. Допускается детали и сборочные единицы горелок изготавливать из алюминиевых сплавов по ГОСТ 4784—74 или других материалов, не ухудшающих эксплуатационные свойства горелки.

Детали горелок, соприкасающиеся с ацетиленом до смесительной камеры, не должны изготавливать из меди и сплавов с содержанием меди более 70 %. Детали с газоподводящими каналами не должны изготавливать из стали, за исключением нержавеющей стали по ГОСТ 5632—72.

Мундштуки горелок типов Г2, Г3 и Г4 должны изготавливать из хромовой бронзы БрХ или других материалов, не уступающих хромовой бронзе по эксплуатационным характеристикам.

Допускается изготовление мундштуков из меди марки МЗ по ГОСТ 859—78.

2.7—2.9. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.10. Параметр шероховатости поверхности выходных каналов мундштуков, смесительных камер и дозирующих устройств — $Ra \leq 2,5$ мкм по ГОСТ 2789—73.

2.11. Поверхность газовых каналов не должна иметь забоин, царапин и заусенцев.

2.12. (Исключен, Изм. № 1).

2.13. По заказу потребителя в комплект горелки должен входить полный набор сменных наконечников, установленный в технических условиях на конкретную модель горелки и обеспечивающий получение любых из указанных в таблице для горелки данного типа расходов газов, или комплект сменных наконечников с их уменьшенным числом, обеспечивающий получение только некоторых из указанных в таблице расходов.

2.14. Средний срок службы до списания при односменной работе и коэффициент загрузки равном 0,5 горелок с полным набором сменных наконечников должен быть:

3 года	—	для	горелок	типа	Г1;
4 года	”	”	”	”	Г2;
5 лет	”	”	”	”	Г3;
1 год	”	”	”	”	Г4.

Средняя наработка до отказа единичного вентиляционного узла должна быть не менее 10000 циклов.

Критериями отказа и предельного состояния горелки являются:

увеличение диаметра канала мундштука на выходе горючей смеси более 15 %;

продавливание седла корпуса на глубину более 1 мм.

