

# БАЛАНСЫ ДЛЯ ЭКСПОРТА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Э



Москва  
Стандартинформ  
2007

## БАЛАНСЫ ДЛЯ ЭКСПОРТА

## Технические условия

Pulpwood for export.  
SpecificationsГОСТ  
22296—89МКС 79.040  
ОКП 53 1820Дата введения 01.04.90

Настоящий стандарт распространяется на балансы хвойных и лиственных пород, предназначенные для экспорта.

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Размеры балансов устанавливают:

по толщине — от 6 до 24 см;

по длине — от 1,0 до 6,5 м.

1.2. Допускаются предельные отклонения по длине балансов  $\pm 0,02$  м. Для балансов в длину устанавливается припуск по длине от +0,03 до +0,10 м.

1.3. В зависимости от качества древесины балансы изготовляют 1 и 2-го сортов.

1.4. Качество древесины балансов должно соответствовать требованиям, установленным в таблице.

Порок древесины по ГОСТ 2140	Норма ограничения пороков по сортам	
	1-го	2-го
1. Сучки и пасынок: все разновидности, кроме гнилых и табачных	Не учитываются размером 3 см и менее. Допускаются размером не более 8 см в количестве не более 5 шт. в среднем на 1 м длины	Допускаются
гнилые и табачные	Не допускаются	Допускаются размером не более 5 см в количестве 1 шт. в среднем на 1 м длины
2. Грибные поражения: ядровые грибные пятна и полосы	Допускаются общей площадью не более $\frac{1}{3}$ площади соответствующего торца	Допускаются
побурение	Не допускается	Допускается
ядровая гниль и дупло	Не допускаются	Допускаются размером не более $\frac{1}{3}$ диаметра с выходом на один торец
заболонная и наружная трухлявая гнили	Не допускаются	

Издание официальное

Э

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1989  
© Стандартинформ, 2007

Порок древесины по ГОСТ 2140	Норма ограничения пороков по сортам	
	1-го	2-го
3. Кривизна	Допускается с отношением стрелы прогиба в месте наибольшего искривления к длине сортимента не более 3 %	
4. Засмолок, рак, прорость, неглубокая и глубокая червоточина	Не допускаются	Допускаются
5. Обугленность и инородные включения	Не допускаются	
6. Скос пропила	Допускается в пределах предельного отклонения по длине	Допускается

Примечание. Пороки древесины, не упомянутые в настоящей таблице, допускаются.

1.5. По виду окорки балансы делятся на:

баланси чистой окорки — наличие коры не допускается, лубяной слой допускается не более 10 % площади боковой поверхности;

баланси грубой окорки — наличие коры допускается не более 5 % площади боковой поверхности, лубяной слой допускается;

неокоренные балансы.

1.6. Окоренные балансы допускается изготавливать в колотом виде. Гниль в колотых балансах не допускается.

1.7. Сучья и пасынок должны быть срезаны вровень с поверхностью бревна. Допускаются сучки высотой не более 2 см от поверхности неокоренного бревна.

1.8. Сортировка и соотношение балансов по породам (группам пород), длинам, сортам и видам окорки устанавливается требованием внешнеэкономической организации.

## 2. ПРИЕМКА

Правила приемки — по ГОСТ 2292.

## 3. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ

3.1. Определение и измерение пороков древесины и дефектов обработки — по ГОСТ 2140.

3.2. Измерение размеров и определение объема — по ГОСТ 2292 и ГОСТ 2708.

3.3. Высоту оставшихся сучьев измеряют в сантиметрах без учета присучкового наплыва.

## 4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Балансы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при условии защиты их от загрязнения и механических повреждений.

4.2. Балансы транспортируют как в пакетированном, так и в непaketированном виде.

Размеры пакетов — по ГОСТ 16369, средства пакетирования — по ГОСТ 14110.

4.3. Балансы укладывают в отдельные штабеля. Хранение балансов — по ГОСТ 9014.0.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

### 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной промышленности СССР

#### РАЗРАБОТЧИКИ

**Н.И. Скрובהва**, канд. техн. наук; **Т.П. Филатова**

### 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.03.89 № 601

### 3. ВЗАМЕН ГОСТ 22296—76

### 4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4187—83

### 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2140—81	1.4,3.1
ГОСТ 2292—88	Разд. 2
ГОСТ 9014.0—75	4.3
ГОСТ 14110—97	4.2
ГОСТ 16369—96	4.2

### 6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4—93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4—94)

### 7. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 2007 г.

Редактор *Т.А. Леонова*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *А.С. Черноусова*  
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Подписано в печать 25.01.2007. Формат 60 × 84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.  
Печать офсетная. Усл. печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,30. Тираж 96 экз. Зак. 68. С 3634.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.