

УДК 621.702.869.018.25

Группа В56

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер 3-го  
Главного управления

*Кондратьев*

А.Л.Дегтярев

"22"

15

1980 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер Ц/О  
"Союзтвердосплав"

Е.А.Дороныгин

"26"

15

1980 г.

СПЛАВЫ ТВЕРДЫЕ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ  
ПОВЫШЕННОГО КАЧЕСТВА

Технические условия  
ТУ 48-19-99-73  
Изменение № 3

Срок введения:

Пункт 1.2.

Нормы предела прочности при изгибе заменить следующими:

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| ВК4    | 155 кгс/мм <sup>2</sup> |
| ВК6    | 160 "                   |
| ВК8    | 175 "                   |
| Т15К6  | 125 "                   |
| Т5К10  | 155 "                   |
| Т14К8  | 135 "                   |
| ТТ7К12 | 170 "                   |

Пункт 1.2. Примечание дополнить новым абзацем:

"Нормы предела прочности даны на шлифованных образцах"

Зам. директора ВНИИТС  
по научной работе, к.т.н.

Н.А.Кудря

1980 г.

Продолжение на следующем листе


Продолжение титульного листа  
ТУ 48-19-99-73

Главный инженер  
Московского завода  
"Красный Октябрь"




"28 августа" 1980 г.

Главный инженер  
Завод "Победит"


тел 722  В.В. Корчагин  
"23" 07 1980 г.

Главный инженер  
Московского комбината  
твердых сплавов

тел 111459/3  В.И. Душков

"04" 08 1980 г.

ВНИИТС  
Зав.отделом стандартизации

 А.А. Залужный  
1980 г.