



Код ОКП 13 8100

Группа В62



УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Технического
Комитета по стандартизации
ТК 357 «Стальные и
чугунные трубы и баллоны»



ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ 1020, 1220мм ДЛЯ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ

Технические условия

ТУ 14-3-1698-2000

Изменение №3

Срок введения: с 05.05.2003.

Держатель подлинника – РосНИТИ




ОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления
науки, новой техники и
экологии ОАО «ГАЗПРОМ»
Г.П.Ставкин
2003г.

РАЗРАБОТАНЫ:

Зам. Генерального директора
по науке ООО «ВНИИГАЗ»
В.С. Сафонов
2003г




Согласовано:

Федеральный Горный и
промышленный надзор России
Письмо № 10-03/1097
От 14.11.2002

Технический директор

ООО «РосНИТИ» Р.И.Тазетдинов
2003г.



1. Пункт 2.4. Таблица 3. Примечания дополнить перечислением:

«В стали всех марок производства ОАО «НОСТА» (ОХМК), кроме марок 17ГС, 17 Г1С, 17Г1С-У допускается массовая доля ниобия до 0,10 %, при этом суммарная доля титана, ванадия и ниобия должна быть не более 0,16%»

Зав. группой стандартизации ТК357

~~Р.С. Кояткина~~

А.А. Кояткина