

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

Арматура трубопроводная.

РД 24.207.04-90

КОРПУСА И КРЫШКИ

Методические указания по расчету
допускаемых напряжений и
методам оценки прочности

Дата введения 01.07.91

Настоящий руководящий документ устанавливает способы нормирования прочности при выполнении расчетов на прочность корпусов и крышек трубопроводной арматуры, а также сильфонных крышек, корпусов и крышек приводных устройств, стоек и др. подобных деталей.

Руководящий документ распространяется на трубопроводную арматуру, проектирование, изготовление, монтаж и эксплуатация которой производится в соответствии с требованиями Госпроматомнадзора СССР.

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
150 - 90	ЖУ 13 //			

УТВЕРЖДЕНО
Указанием Минтяжмаша СССР
№ ВА-002-І-8025 от 22.08.90

Дата введения 01.07.91

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ
Арматура трубопроводная.
КОРПУСА И КРЫШКИ
Методические указания по расчету
допускаемых напряжений и методам
оценки прочности
РД 24.207.04-90

Первый заместитель
начальника научно-технического
отдела Минтяжмаша СССР

В.А.Мажукин

Начальник сектора

А.Н.Полтарецкий

Главный инженер ЦКБА

М.И.Власов

Заместитель директора ЦКБА
по научной работе

В.А.Айриев

Начальник отдела I6I

Р.И.Хасанов

Начальник отдела II8

Р.А.Азарашвили

Руководитель темы и исполнитель:
ведущий инженер исследователь

Р.В.Самина

Инв.подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
130-90	Чел 13.11.			

1. ДОПУСКАЕМЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ КОРПУСОВ
И КРЫШЕК АРМАТУРЫ АЭУ И МЕТОДЫ
ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ

1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.1. Допускаемые напряжения и методы оценки прочности для корпусов и крышек арматуры для АЭУ приняты по "Нормам расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок (ПНАЭ Г-7-002-86)".

1.1.2. Нормы ПНАЭ Г-7-002-86 предусматривают определение номинальных допускаемых напряжений на этапе выбора основных размеров и допускаемых напряжений в разделах поверочного расчета на статическую, сейсмическую и длительную статическую прочность.

1.1.3. Допускаемые напряжения определяются по значениям механических характеристик материала при расчетной температуре, соответствующей расчетному случаю (нормальные условия эксплуатации (НУЭ), нарушение нормальных условий эксплуатации (ННУЭ), аварийная ситуация (АС) и гидро- или пневмоиспытания).

1.1.4. Значения механических характеристик материалов принимаются по данным Государственных стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ). При отсутствии в этих документах необходимых данных допускается принимать значения, приведенные в приложении 2 (справочном). Соответствующие им допускаемые напряжения даны там же. В расчетах значения механических характеристик принимаются по конструкторской документации (КД).

1.1.5. Для объектов подведомственных Госпроматомнадзору СССР должны применяться материалы, рекомендованные "Правилами устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок (ПНАЭ Г-7-008-89)" и общими техническими требованиями "Арматура для оборудования и трубопроводов АЭС (ОТТ-87)".

1.1.6. Расчетная температура корпусов и крышек определяется на основании тепловых расчетов или результатов испытаний. За расчет-

ную температуру допускается принимать максимальную температуру среди

1.1.7. Условные обозначения и классификация категорий напряжений приведены в приложении I (обязательном).

1.2. НОМИНАЛЬНЫЕ ДОПУСКАЕМЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ

1.2.1. Температура T_t , при превышении которой необходимо учитывать механические характеристики длительной прочности и ползучести материала, принимается равной 350°C для углеродистых, легированных, кремнемарганцовистых и высокохромистых сталей, 450°C для коррозионностойких сталей аустенитного класса, харопрочных, хромомолибденовых сталей и железоникелевых сплавов, 20°C для алюминиевых и титановых сплавов.

1.2.2. Если расчетная температура корпуса (крышки) не превышает указанные в п.1.2.1.

$$[\sigma_n] = \min \left(\frac{R_{p0,2}}{n_{p0,2}}; \frac{R_m}{n_m} \right), \quad (I)$$

где при нагружении внутренним давлением – $n_{p0,2} = 1,5$; $n_m = 2,6$;
при нагружении наружным давлением, превышающим внутреннее, –
 $n_{p0,2} = 2$; $n_m = 2,6$.

Для стальных отливок, для которых отсутствуют данные по механическим характеристикам материала, значения $R_{p0,2}$ и R_m принимаются равными: 85% значения, приведенного в табл.3 приложения 2 для одноименной марки катаной или кованой стали, если отливки подвергаются 100%-ному ультразвуковому или радиографическому контролю; 75% указанных выше значений – для остальных отливок.

1.2.3. Если расчетная температура корпуса (крышки) превышает указанные в п.1.2.1

Изобр. ГОСТ	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подп. и дата
150-90	Члс 13.11.			

$$[\delta_n] = \min \left(\frac{R_{p0,2}}{n_{p0,2}}, \frac{R_m}{n_m}, \frac{R_{mt}}{n_{mt}} \right), \quad (2)$$

где при нагружении внутренним давлением - $n_{mt} = 1,5$;
при нагружении наружным давлением, превышающим внутреннее, - $n_{mt} = 2$.

При заданном ограничении деформации ползучести номинальные допускаемые напряжения принимаются равными:

$$[\delta_n] = \frac{R_{ct}}{n_{ct}}, \quad (3)$$

где $n_{ct} = 1$.

В случае отсутствия данных по пределам ползучести допускается их определение по изохронным кривым, приведенным для ряда материалов в ПНАЭ Г-7-002-86, приложение 6.

1.2.4. Для страховочных и защитных корпусов (крышек) номинальные допускаемые напряжения принимаются равными:

$$[\delta_n] = \min \left(\frac{R_{p0,2}}{n_{p0,2}}, \frac{R_m}{n_m} \right), \quad (4)$$

где $R_{p0,2} = 1,07$; $n_{p0,2} = 1,85$.

1.2.5. При контакте корпуса (крышки) с ядром реакторной час- тоты используются расчетные значения механических характеристик, определяемые умножением значений $R_{p0,2}$, R_m , R_{mt} и R_{ct} на поправочный коэффициент ζ_t , зависящий от материала, температуры и длительности эксплуатации.

$$\zeta_t = 1 - 0,15 h_c / S_R, \quad (5)$$

где h_c - толщина поверхностного слоя стали, обезуглероженного на 30%, мм. Значение h_c определяется по данным ТУ.

S_R - расчетная толщина стенки корпуса (крышки), мм

Инв. №	Подп. и дата	Извл. и дата
150-90	Чел. №3. II	

Если толщина стенки корпуса (крышки) более 1 мм, а время эксплуатации не более $2 \cdot 10^5$ ч., принимается:

для коррозионно-стойких сталей аустенитного класса с содержанием никеля до 15% при $T \leq 550^{\circ}\text{C}$ $Z_t = 1$ и при $550^{\circ}\text{C} < T \leq 700^{\circ}\text{C}$ $Z_t = 0,9$;

для железоникелевых сплавов при $T \leq 600^{\circ}\text{C}$ $Z_t = 0,9$ и при $600^{\circ}\text{C} < T \leq 700^{\circ}\text{C}$ $Z_t = 0,8$.

1.2.6. При расчете корпуса (крышки) по выбору основных размеров при расчетной температуре, превышающей указанные в п.1.2.1 оценка прочности проводится по накопленному длительному статическому повреждению, если ресурс эксплуатации включает два или более режима нагружения, отличающихся по расчетной температуре T_i или приведенному напряжению $(\sigma')_{ii}$:

$$\sum_{i=1}^K \frac{t_i}{[t_i]} \leq 1, \quad (6)$$

где t_i - продолжительность работы в i -ом режиме при температуре T_i и приведенном напряжении $(\sigma')_{ii}$ за весь ресурс эксплуатации (учитывается только время нагружения при температурах выше T_t), ч;

$[t_i]$ - допускаемое время нагружения, соответствующее пределу длительной прочности $R_{mt} = n_{mt} (\sigma')_{ii}$ (принимается по ПНАЭ Г-7-002-86, приложение I), ч.

$(\sigma')_{ii}$ - приведенное напряжение i -го режима, МПа;
 i - число режимов, отличающихся температурой T_i или приведенным напряжением $(\sigma')_{ii}$.

ГЕВКЛОЛ.	Подп. и дата	Взам. и наз.	Инв. №	Подп. и дата
150-90	Чуб И.З. //			

I.3. ДОПУСКАЕМЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ПОВЕРОЧНОМ РАСЧЕТЕ

I.3.I. При расчете корпуса (крышки) на статическую прочность допускаемые напряжения принимают следующие значения:

I.3.I.1. Для общих мембранных напряжений от механических нагрузок

- | | |
|--------------------------------|--|
| $[\sigma_1] = [\sigma_H]$ | - в режимах НУЭ; |
| $[\sigma_1] = 1,2 [\sigma_H]$ | - в режимах ННУЭ; |
| $[\sigma_1] = 1,4 [\sigma_H]$ | - в режимах АС ; |
| $[\sigma_1] = 1,35 [\sigma_H]$ | - в режимах гидравлических (пневматических) испытаний. |
- (7)

Для страховочного и защитного корпуса (крышки) $[\sigma_1] = [\sigma_H]$.

I.3.I.2. Для общих мембранных или местных мембранных напряжений и общих изгибных напряжений от механических нагрузок

- | | |
|-------------------------------|--|
| $[\sigma_2] = 1,3 [\sigma_H]$ | - в режимах НУЭ; |
| $[\sigma_2] = 1,6 [\sigma_H]$ | - в режимах ННУЭ; |
| $[\sigma_2] = 1,8 [\sigma_H]$ | - в режимах АС; |
| $[\sigma_2] = 1,7 [\sigma_H]$ | - в режимах гидравлических (пневматических) испытаний. |
- (8)

Для страховочного и защитного корпуса (крышки) $[\sigma_2] = 1,3 [\sigma_H]$.

I.3.I.3. Для размаха общих или местных мембранных, общих или местных изгибных, общих температурных напряжений от механических нагрузок и температурных воздействий

$$[\sigma_R] = \min \left[\left(2,5 - \frac{R_{p0,2}}{R_m} \right) R_{p0,2}; 2 R_{p0,2} \right] - \text{в режимах НУЭ} \quad (9)$$

При этом, минимальные и максимальные абсолютные значения приведенных напряжений, входящие в определение размаха приведенных напряжений, не должны превышать величину R_m .

Инв. подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. дата
150-00	Жуков 13.11.		

1.3.2. При расчете корпуса (крышки) на сейсмическую прочность допускаемые напряжения принимают следующие значения:

1.3.2.1. Для общих мембранных напряжений от механических нагрузок и сейсмических воздействий:

для арматуры I и II класса

$$[\delta_{s1}] = 1,4 [\delta_n] \quad - \text{в режимах НУЭ + МРЗ}$$

$$[\delta_{s1}] = 1,2 [\delta_n] \quad - \text{в режимах НУЭ + ПЗ} \quad (I0)$$

для арматуры III класса

$$[\delta_{s1}] = 1,5 [\delta_n] \quad - \text{в режимах НУЭ + ПЗ}$$

1.3.2.2. Для общих мембранных или местных мембранных напряжений и общих изгибных напряжений от механических нагрузок и сейсмических воздействий

для арматуры I и II класса

$$[\delta_{s2}] = 1,8 [\delta_n] \quad - \text{в режимах НУЭ + МРЗ}$$

$$[\delta_{s2}] = 1,6 [\delta_n] \quad - \text{в режимах НУЭ + ПЗ} \quad (II)$$

для арматуры III класса

$$[\delta_{s2}] = 1,9 [\delta_n] \quad - \text{в режимах НУЭ + ПЗ}$$

1.3.3. При расчетной температуре, превышающей указанные в п.1.2.1, расчет корпуса (крышки) проводится на длительную статическую прочность и допускаемые напряжения принимают следующие значения:

1.3.3.1. Для группы категорий напряжений

$$[\delta_t] = [\delta_n]_t, \quad (I2)$$

где $[\delta_n]_t = -\frac{R_{mt}}{n_{mt}}$ - номинальное допускаемое напряжение. Коэффициент запаса $n_{mt} = 1,5$, предел длительной прочности R_{mt} выбирается для

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. № дубл.
150-90	Уни 13/11		

суммарной длительности нагружения рассматриваемыми напряжениями при расчетной температуре (значения R_{mt} за время $2 \cdot 10^5$ приведены в приложении 2, табл.3).

Если ресурс эксплуатации включает два или более режима нагружения, отличающихся по расчетной температуре T_i или приведенному напряжению $(\sigma)_{1i}$, должно выполняться условие по накопленному длительному статическому повреждению

$$\sum_{i=1}^k \frac{t_i}{[t_i]} \leq 1, \quad (13)$$

где t_i - продолжительность работы в i -ом режиме при температуре T_i и приведенном напряжении $(\sigma)_{1i}$ за весь ресурс эксплуатации (учитывается только время нагружения при температурах выше T_t):

- $[t_i]$ - допускаемое время нагружения, соответствующее температуре T_i и приведенному напряжению $(\sigma)_{1i}$ в i -ом режиме (определяется по кривым длительной прочности или по ПНАЭ Г-7-002-86, приложение 6-7);
- i - число режимов, отличающихся температурой T_i или приведенным напряжением $(\sigma)_{1i}$.

I.3.3.2. Для группы категорий напряжений

$$[\sigma_2] = K_t [\sigma_n]_t, \quad (14)$$

где $K_t = 1,25 - 0,25 \frac{\sigma_m \text{ или } \sigma_{ml}}{[\sigma_n]_t}$

Если ресурс эксплуатации включает два или более режима нагружения, отличающихся по расчетной температуре T_i или приведенному напряжению $(\sigma)_{2i}$, должно выполняться условие по накопленному

длительному статическому повреждению:

$$\sum_{i=1}^K \frac{t_i}{[t_i]} \leq 1, \quad (I5)$$

где t_i - продолжительность работы в i -ом режиме при температуре T_i и приведенном напряжении $(\delta')_{2i}$ за весь ресурс эксплуатации (учитывается только время нагружения при температурах выше T_t);

$[t_i]$ - допускаемое время нагружения, соответствующее температуре T_i и приведенному напряжению $(\delta')_{2i}$ в i -ом режиме, умноженному на множитель $1,5/k_t$ (определяется по кривым длительной прочности или по ПНАЭ Г-7-002-86, приложение 6-7);

i - число режимов, отличающихся температурой T_i или приведенным напряжением $(\delta')_{2i}$.

I.3.3.3. Для группы категорий напряжений

$$[\delta_R] = k'_t [\delta_H]_t, \quad (I6)$$

где $k'_t = 1,75 - 0,25 \frac{\delta_m}{[\delta_H]_t} \frac{\delta_{ml}}{\delta_m}$.

Если ресурс эксплуатации включает два или более режима нагружения, отличающихся по расчетной температуре T_i или приведенному напряжению $(\delta')_{2i}$, должно выполняться условие по накопленному длительному статическому повреждению:

$$\sum_{i=1}^K \frac{t_i}{[t_i]} \leq 1, \quad (I7)$$

где t_i - продолжительность работы в i -ом режиме при температуре T_i и приведенном напряжении $(\delta')_{2i}$ за весь ресурс эксплуатации (учитывается только время нагружения при температурах выше T_t);

Инв. подл.	Подп. и дата	Инв. идубл.
130-90	ЧМУ 13.11.	

$[t_i]$

- допускаемое время нагружения, соответствующее температуре T_i и приведенному напряжению $(\sigma')_{Ai}$ в i -ом режиме, умноженному на множитель $1,5/K'_t$ (определяется по кривым длительной прочности или по ПНАЭ Г-7-002-86 приложение 6-7);

 i

- число режимов, отличающихся температурой T_i или приведенным напряжением $(\sigma')_{Ri}$.

1.3.4. При расчете корпуса (крышки) на циклическую прочность и длительную циклическую прочность оценка прочности проводится по накопленному усталостному повреждению. Для всех нагруженных элементов корпуса (крышки) должно выполняться условие:

$$\sum_{i=1}^k \frac{N_i}{[N_i]} \leq 1, \quad (18)$$

где i

- число режимов эксплуатации;

 N_i

- число циклов нагружения, определяется количеством пусков и остановок или изменениями режима эксплуатации;

 $[N_i]$

- допускаемое число циклов нагружения, соответствующее расчетному значению амплитуды условных упругих напряжений в расчетном режиме (определяется по кривым усталости, приведенным в ПНАЭ Г-7-002-86. При расчетной температуре менее T_t - по п.5.6, при расчетной температуре более T_t - по приложению 7).

Инв.подл.	Подп.и дата	Взам.инв.№	Инв.№дубл.	Подп.и дата
130.90	13.11.			

**2. ДОПУСКАЕМЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ
ДЛЯ КОРПУСОВ И КРЫШЕК АРМАТУРЫ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ**

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.1. Допускаемые напряжения и методы оценки прочности для корпусов и крышек из стальных материалов, цветных материалов и чугуна приняты по ГОСТ 14249-89, ГОСТ 26158-84, ГОСТ 26159-84 и ГОСТ 25859-83.

2.1.2. Определение допускаемых напряжений проводится на этапе выбора основных размеров и в разделах расчетов на статическую и циклическую прочность.

2.1.3. Допускаемые напряжения определяются по значениям механических характеристик материала при расчетной температуре, соответствующей расчетному случаю. При расчетных температурах ниже 20°C допускаемые напряжения принимаются такими же как при температуре 20 °C.

2.1.4. Значения механических характеристик материалов принимаются по данным Государственных стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ). При отсутствии в этих документах необходимых данных следует руководствоваться значениями, приведенными в приложении 3 (справочном), табл.4. В расчетах значения механических характеристик принимаются по конструкторской документации (КД).

2.1.5. Для объектов, на которые не распространяются ПНАЭ Г-7-008-89, должны применяться материалы, рекомендованные "Правилами устройства и безопасной эксплуатации сооружений, работающих под давлением", издание 1989 г., и "Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Материалы и полуфабрикаты", издание 1987 г.

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
150-90	Ильин З.И.	130-90	Ильин З.И.

Изм. 13/04/90	Ильин З.И.
---------------	------------

15/04

2.1.6. Расчетная температура корпусов и крышек определяется на основании тепловых расчетов или результатов испытаний. За расчетную температуру допускается принимать максимальную температуру среды.

2.2. ДОПУСКАЕМЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ

2.2.1. Корпуса и крышки из стальных материалов.

2.2.1.1. Температура T_t , при превышении которой необходимо учитывать механические характеристики длительной прочности и ползучести материала, принимается равной 380°C для углеродистых сталей, 420°C для низколегированных сталей и 525°C для аустенитных сталей.

2.2.1.2. Если расчетная температура не превышает указанную в п.2.2.1.1, то допускаемые напряжения рассчитываются по пределу текучести и пределу прочности:

$$[\sigma] = \zeta \cdot \min \left(\frac{R_{p0,2}}{n_{p0,2}}, \frac{R_m}{n_m} \right), \quad (19)$$

где $R_{p0,2} = 1,5$; $n_m = 2,4$;

$R_{p0,2} = 2$; $n_m = 3$ для сред содержащих сероводород, вызывающих сульфидное коррозионное растрескивание (приняты по РТМ 26-02-62-83).

ζ - поправочный коэффициент, равный единице, за исключением стальных отливок, для которых принимается $\zeta = 0,7$ и $\zeta = 0,8$, если отливки подвергаются индивидуальному контролю неразрушающими методами.

При гидравлических испытаниях и в условиях монтажа принимается $R_{p0,2} = 1,1$, при пневматических испытаниях $R_{p0,2} = 1,2$.

2.2.1.3. Если расчетная температура превышает указанную в п.2.2.1.1, то допускаемые напряжения рассчитываются по

Инв. №	Подп. и дата	Инв. №	Подп. и дата
150-90	Ильин 13.11.		

пределу текучести, пределу прочности, пределу длительной прочности и пределу ползучести:

$$[\sigma] = 2 \cdot \min \left(\frac{R_{p02}}{n_{p02}}, \frac{R_m}{n_m}, \frac{R_{mt}}{n_{mt}}, \frac{R_{ct}}{n_{ct}} \right), \quad (20)$$

где $n_{mt} = 1,5$; $n_{ct} = 1,0$.

R_{mt} - среднее значение предела длительной прочности за 10^5 ч при расчетной температуре, МПа;

R_{ct} - средний 1%-ный предел ползучести за 10^5 ч при расчетной температуре, МПа.

Предел ползучести используют для определения допускаемого напряжения в тех случаях, когда отсутствуют данные по пределу длительной прочности или по условиям эксплуатации необходимо ограничить величину деформации.

2.2.1.4. Для корпуса (крышки), работающих в условиях ползучести при разных за весь период эксплуатации расчетных температурах в качестве номинального допускаемого напряжения разрешается принимать эквивалентное допускаемое напряжение

$$[\sigma]_e = \frac{[\sigma]_1}{\left[\sum_{i=1}^n \frac{t_i}{t_0} \left(\frac{[\sigma]_1}{[\sigma]_i} \right)^m \right]^{1/m}} \quad (21)$$

где $[\sigma]_i = [\sigma]_1; [\sigma]_2; \dots; [\sigma]_n$ - допускаемое напряжение для расчетного срока эксплуатации при температурах T_i ($i = 1, 2 \dots$), МПа;

t_i - длительность этапов эксплуатации элементов с температурой стенки соответственно T_i ($i = 1, 2 \dots$), ч;

$t_0 = \sum_{i=1}^n t_i$ - общий расчетный срок эксплуатации, ч;

m - показатель степени в уравнениях длительной прочности стали (для легированных жаропрочных сталей рекомендуется принимать $m = 8$).

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. подп. и дата
150-90	Челя 13.11.		

Этапы эксплуатации при разной температуре стенки рекомендуется принимать по ступеням температуры в 5 и 10 °С.

2.2.2. Корпуса и крышки из алюминиевых литьевых сплавов.

2.2.2.1. Допускаемые напряжения рассчитываются по пределу прочности

$$[\sigma] = \frac{R_m}{n_m}, \quad (22)$$

где $n_m = 7,0$.

2.2.2.2. Допускаемые напряжения при гидравлических испытаниях определяются по п.2.2.2.1 с коэффициентом запаса прочности $n_m = 3,5$.

2.2.3. Корпуса и крышки из алюминия, меди и их сплавов.

2.2.3.1. Допускаемые напряжения определяются по п.2.2.2.1 с коэффициентом запаса прочности $n_m = 3,5$.

2.2.3.2. При наличии данных о пределе длительной прочности при расчетной температуре допускаемые напряжения принимаются равными:

$$[\sigma] = \min \left(\frac{R_{p0,2}}{n_{p0,2}}; \frac{R_m}{n_m}; \frac{R_{mt}}{n_{mt}} \right), \quad (23)$$

где $R_{p0,2} = 1,5$; $n_m = 2,4$; $n_{mt} = 1,5$.

2.2.3.3. Допускаемые напряжения в условиях испытания рассчитываются по пределу текучести:

$$[\sigma] = \frac{R_{p0,2}}{n_{p0,2}}, \quad (24)$$

где $R_{p0,2} = 1,1$ при гидравлических испытаниях;

$R_{p0,2} = 1,2$ при пневматических испытаниях.

2.2.4. Корпуса и крышки из чугуна.

2.2.4.1. Допускаемые напряжения при расчете по предельным нагрузкам для чугуна с пластинчатым графитом и для ковкого чугуна:

Инв. подл.	Подп. и дата	Взам. иниц.	Инв. подл. и дата
150-90	ЧМК 13.11.		

$$[\delta] = K_N \cdot K_P \cdot K_B \frac{R_m}{n_m}, \quad (25)$$

где K_N , K_P и K_B - коэффициенты, определяются по табл. I;

$n_m = 7,0$ в рабочих условиях;

$n_m = 3,5$ в условиях испытания и монтажа.

Для чугуна с шаровидным графитом:

$$[\delta] = K_N \cdot K_P \cdot \min\left(\frac{R_{P0,2}}{n_{P0,2}}, \frac{R_m}{n_m}\right), \quad (26)$$

$n_{P0,2} = 3,0$; $R_m = 4,4$ в рабочих условиях;

$n_{P0,2} = 1,5$; $R_m = 2,2$ в условиях испытания и монтажа.

Таблица I

Условия расчета	Коэффициент
Отожженный или эмалированный чугун	$K_N = 1,0$
Неотожженный чугун	$K_N = 0,8$
Неразрушающий контроль и контроль механических характеристик, проводимый на каждой отливке.	$K_P = 1,0$
Для серийных изделий при проверке соблюдения литейной технологии и контроле механических характеристик, проводимых на всей плавке.	$K_P = 1,0$
Контроль механических характеристик проводимый на всей плавке, при отсутствии неразрушающего контроля,	$K_P = 0,85$
Элементы, испытывающие преимущественно изгибающую нагрузку (плоские днища, торосферические и сферические неотбортованные днища в случаях расчета в краевых зонах, фланцы).	$K_B = 1,4$

Продолжение табл. I

Условия расчета	Коэффициент
Элементы, испытывающие преимущественно мембранные напряжения (цилиндрические обечайки, выпуклые днища при расчете в центральных зонах)	$K_B = 1,0$

2.2.4.2. Допускаемые напряжения при расчете на основе теории упругости для чугунов с пластинчатым графитом при условии равенства $K_N = K_P = 1,0$ (по табл. I), для ковкого чугуна и чугуна с шаровидным графитом.

Для мембранных напряжений (σ'_1) :

$$[\sigma'_1] = \frac{R_m}{n_m}, \quad (27)$$

где $n_m = 3,5$ в рабочих условиях;

$n_m = 2,2$ в условиях испытания и монтажа.

Для суммарных напряжений мембранных и изгибных напряжений $(\sigma')_2$:

$$[\sigma'_2] = \frac{R_m}{n_m}, \quad (28)$$

где $n_m = 2,2$ в рабочих условиях;

$n_m = 1,3$ в условиях испытания и монтажа.

Для размаха суммарных напряжений мембранных и изгибных напряжений $(\sigma')_R$:

$$[\sigma'_R] = K_2 [\sigma'_2], \quad (29)$$

где $K_2 = 3,0$.

2.2.5. Расчет корпусов и крышек на циклическую прочность.

2.2.5.1. При расчете на циклическую прочность оценка долговечности проводится по накопленному усталостному повреждению при

Инв.№ подл.	Подл. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подл. и дата
150-90	Июль 13 //			

расчетной температуре, не превышающей температуру T_t .

$$\sum_{i=1}^k \frac{N_i}{[N_i]} \leq 1, \quad (30)$$

где N_i - число циклов нагружения в режиме эксплуатации, определяемое количеством пусков и остановок или изменениями режима эксплуатации;

$[N_i]$ - допускаемые числа циклов нагружения, соответствующие расчетному значению амплитуды условных упругих напряжений в рассматриваемом режиме (определяется по ГОСТ 25859-83).

i - число режимов эксплуатации.

Назначение	Водп. и дата	Взам. иныи	Изв. МПУбл.	Полп. и. плата
150-90	ЧМК 13.11.			

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Обязательное

I. Условные обозначения, не имеющие пояснения в тексте РД, приведены в табл.2.

Таблица 2

Условные обозначения

Наименование величины	Условное обозначение	Единица измерения
Минимальное значение предела текучести материала при расчетной температуре	$R_{p0,2}$	МПа
Минимальное значение предела прочности материала при расчетной температуре	R_m	МПа
Минимальное значение предела длительной прочности за время t при расчетной температуре	R_{mt}	МПа
Условное значение предела ползучести при котором деформация с учетом ползучести достигает заданного значения за время t	R_{ct}	МПа
Модуль упругости материала при расчетной температуре	E	МПа
Коэффициент линейного температурного расширения при расчетной температуре	α	1/ °C
Относительное сужение поперечного сечения образца при статическом разрушении при растяжении при расчетной температуре	Z	%
Номинальное допускаемое напряжение	$[σ_N]$	МПа
Допускаемые напряжения при действии эксплуатационных нагрузок	$[σ_1], [σ_2], [σ_3]$ и $[σ_R]$	МПа
Допускаемые напряжения при действии эксплуатационных нагрузок и сейсмических нагрузок	$[σ_{s1}]$ и $[σ_{s2}]$	МПа
Общее мембранные напряжение от механических нагрузок	$σ_m$	МПа
Местное мембранные напряжение от механических нагрузок	$σ_{ml}$	МПа

Инв. № подл.: 150-90
Подп. и дата: Узам. инж. Иналбул Шолп. и дата:
13.11.

Продолжение табл.2

Наименование величины	Условное обозначение	Единица измерения
Коэффициент запаса прочности по пределу текучести	$\gamma_{p0,2}$	
Коэффициент запаса прочности по пределу прочности	γ_m	
Коэффициент запаса прочности по пределу длительной прочности	γ_{mt}	
Коэффициент запаса прочности по пределу ползучести	γ_{ct}	
Коэффициент приведения напряжений (σ_2) к мембранным напряжениям	K_t	
Коэффициент приведения напряжений (σ') _R к мембранным напряжениям	K'_t	
Максимальное расчетное землетрясение	МРЗ	
Проектное землетрясение	ПЗ	

2. Классификация категорий напряжений.

σ_m - общие мембранные напряжения, вызываемые действием механических нагрузок, нормальные к рассматриваемому сечению, распределенные по всему сечению и равные среднему значению напряжений в данном сечении.

σ_{ml} - местные мембранные напряжения, вызываемые действием механических нагрузок. Мембранные напряжения относят к категории местных, если размеры зоны, в пределах которой напряжение превосходит I, I [σ'], не превышают $0,7 \sqrt{D(S-C)}$ и эта зона расположена не ближе чем на $I,7 \sqrt{D(S-C)}$ к другой области, где напряжения превышают [σ'].

σ_b - общие изгибающие напряжения, вызываемые действием механических нагрузок, меняющиеся от максимального положительного значе-

Инв.нр.	Подп.и.дата	Взам.и.нр.	Инв.нр.дубл.
130-90	26.11.		

ния до минимального отрицательного значения по всему сечению и приводящие к изгибу корпуса (крышки) в целом.

$\sigma_{вд}$ – местные изгибные напряжения, вызываемые действием краевых сил и моментов от механических нагрузок.

σ_t – общие температурные напряжения, возникающие от неравномерного распределения температур по объему элемента или из-за различия коэффициентов линейного расширения материалов, приводящие в предельном случае к недопустимым остаточным изменениям формы и размеров конструкции.

$\sigma_{тк}$ – местные температурные напряжения, возникающие от неравномерного распределения температур по объему элемента или из-за различия коэффициентов линейного расширения материалов, которые не могут вызывать недопустимых остаточных изменений формы и размеров конструкции.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
150-20	Жан 13.11.		

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДОПУСКАЕМЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ
ДЛЯ КОРПУСОВ И КРЫШЕК АРМАТУРЫ АЭУ

ГОСТЫ И ТЕХ. ПОДП. И ДАТА	Взам. инв.	Инв. паспорт	Подп. и дата

1. Данные по маркам сталей и сплавов, пределу текучести $R_{p0,2}$ и пределу прочности R_m при температурах 20 °C, 250 °C, и 350 °C приняты по ОСТ 26-07-1419-76, при других температурах или в случае отсутствия данных для каких-либо материалов - по ПНАЭ Г-7-002-86, приложение I.

2. Данные по пределу длительной прочности R_{mt} за время $2 \cdot 10^5$ час, модулю упругости E , коэффициенту относительного сужения Z и коэффициенту линейного расширения A приняты по ПНАЭ Г-7-002-86, приложение I.

3. Данные по пределу ползучести R_{ct} при 2% деформации за время $2 \cdot 10^5$ час приняты по ПНАЭ Г-7-002-86, приложение 6.

Инв.нр.	Подп.и дата	Взам.инв.	Инв.нр.дубл.	Подп.и дата
150-90	Чис 13.11			

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.З

МАРКА МАТЕРИАЛА ИНДИКАТОРЫ СОРТАМЕНТ И И НАПРЯЖЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА, ГРАД.С																																											
	20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600																															
I R M , МПА I 431 I 431 I 431 I 431 I 421 I 412 I 392 I - I - I - I - I -	I R P02 , МПА I 216 I 296 I 196 I 186 I 186 I 186 I 177 I - I - I - I - I -	I R MT , МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I -	I R CT , МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I -	I A 10(6),1/ГР.СI 11.5 I 11.5 I 11.9 I 12.2 I 12.5 I 12.8 I 13.1 I 13.4 I - I - I - I - I -	I E 10(-6) , МПА I 0.204 I 0.201 I 0.199 I 0.196 I 0.194 I 0.188 I 0.184 I 0.179 I - I - I - I - I -	I Z , % I 40 I 40 I 39 I 38 I 38 I 38 I 39 I 40 I - I - I - I - I -	I (G,H) , МПА I 144.0 I 137.3 I 139.7 I 124.0 I 124.0 I 124.0 I 118.0 I - I - I - I - I -	I РЕЖИМ ННЭ: I I I I I I I I I I I I I I	I [G]1 , МПА I 140.0 I 137.3 I 136.7 I 124.0 I 124.0 I 124.0 I 118.0 I - I - I - I - I -	I [G]2 , МПА I 187.2 I 178.5 I 169.9 I 161.2 I 161.2 I 161.2 I 153.4 I - I - I - I - I -	I [G]R , МПА I 431.7 I 412.0 I 392.0 I 372.0 I 372.0 I 372.0 I 354.6 I - I - I - I - I -	I [G,CM] , МПА I 324.0 I 309.0 I 294.6 I 279.0 I 279.0 I 279.0 I 265.5 I - I - I - I - I -	I [TAU] , МПА I 72.0 I 68.7 I 65.3 I 62.0 I 62.0 I 62.0 I 59.0 I - I - I - I - I -	I [TAU,T] , МПА I 93.6 I 89.3 I 84.9 I 80.6 I 80.6 I 80.6 I 76.7 I - I - I - I - I -	I РЕЖИМ ННЭ: I I I I I I I I I I I I I I	I [G]1 , МПА I 172.8 I 164.8 I 156.8 I 148.8 I 148.8 I 148.8 I 141.6 I - I - I - I - I -	I [G]2 , МПА I 230.4 I 219.7 I 209.1 I 198.4 I 198.4 I 198.4 I 188.6 I - I - I - I - I -	I РЕЖИМ АС: I I I I I I I I I I I I I I	I [G]1 , МПА I 201.6 I 192.3 I 182.9 I 173.6 I 173.6 I 173.6 I 165.2 I - I - I - I - I -	I [G]2 , МПА I 259.2 I 247.2 I 235.2 I 223.2 I 223.2 I 223.2 I 212.4 I - I - I - I - I -	I R M , МПА I 392 I 392 I 373 I 373 I 363 I 333 I 304 I - I - I - I - I -	I R P02 , МПА I 196 I 196 I 196 I 196 I 177 I 167 I 147 I - I - I - I - I -	I R MT , МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I -	I R CT , МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I -	I A 10(6),1/ГР.СI 11.5 I 11.5 I 11.9 I 12.2 I 12.5 I 12.8 I 13.1 I - I - I - I - I -	I E 10(-6) , МПА I 0.204 I 0.201 I 0.199 I 0.196 I 0.194 I 0.188 I 0.184 I - I - I - I - I -	I Z , % I 50 I 47 I 44 I 41 I 40 I 40 I 40 I - I - I - I - I -	I (G,H) , МПА I 130.7 I 130.7 I 130.7 I 130.7 I 118.0 I 111.3 I 98.6 I - I - I - I - I -	I РЕЖИМ ННЭ: I I I I I I I I I I I I I I	I [G]1 , МПА I 130.7 I 130.7 I 130.7 I 130.7 I 118.0 I 111.3 I 98.6 I - I - I - I - I -	I [G]2 , МПА I 169.9 I 169.9 I 169.9 I 169.9 I 153.4 I 144.7 I 127.4 I - I - I - I - I -	I [G]R , МПА I 392.0 I 392.0 I 387.0 I 387.0 I 354.0 I 333.7 I 294.0 I - I - I - I - I -	I [G,CM] , МПА I 294.0 I 294.0 I 294.0 I 294.0 I 265.5 I 250.5 I 220.5 I - I - I - I - I -	I [TAU] , МПА I 65.3 I 65.3 I 65.3 I 65.3 I 59.0 I 55.7 I 49.0 I - I - I - I - I -	I [TAU,T] , МПА I 84.9 I 84.9 I 84.9 I 84.9 I 76.7 I 72.4 I 63.7 I - I - I - I - I -	I РЕЖИМ ННЭ: I I I I I I I I I I I I I I	I [G]1 , МПА I 156.8 I 156.8 I 156.8 I 156.8 I 141.6 I 133.6 I 117.6 I - I - I - I - I -	I [G]2 , МПА I 209.1 I 209.1 I 209.1 I 209.1 I 188.8 I 178.1 I 156.8 I - I - I - I - I -	I РЕЖИМ АС: I I I I I I I I I I I I I I	I [G]1 , МПА I 182.9 I 182.9 I 182.9 I 182.9 I 165.2 I 155.9 I 137.2 I - I - I - I - I -	I [G]2 , МПА I 235.2 I 235.2 I 235.2 I 235.2 I 212.4 I 204.4 I 176.4 I - I - I - I - I -	100-90 Ул. В.Ильинская	ПОЛ. И ДАТА	ИЗВ. ПОДПР.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.3

МАРКА МАТЕРИАЛА ИХАРАКТЕРИСТИКАИ	СОРТАМЕНТ И И НАПРЯЖЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА, ГРАД.С											
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
ВСТВСПС	I R M , МПА	I 373	I 363	I 353	I 353	I 343	I 324	I 284	I -	I -	I -	I -	I -
	I R P02 , МПА	I 206	I 196	I 196	I 196	I 196	I 177	I 157	I -	I -	I -	I -	I -
	I R MT , МПА	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -
	I R CT , МПА	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -
	I A 10(6),1/ГР.СИ	I 11.5	I 11.5	I 11.9	I 12.2	I 12.5	I 12.8	I 13.1	I -	I -	I -	I -	I -
	I E 10(-6) , МПА	I 0.204	I 0.201	I 0.199	I 0.196	I 0.194	I 0.188	I 0.184	I -	I -	I -	I -	I -
	I Z , %	I 50	I 49	I 49	I 48	I 47	I 47	I 48	I -	I -	I -	I -	I -
	I [G,H] , МПА	I 137.3	I 130.7	I 130.7	I 130.7	I 118.0	I 104.7	I -	I -	I -	I -	I -	I -
	I РЕЖИМ ННУ:	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I [G]1 , МПА	I 137.3	I 130.7	I 130.7	I 130.7	I 130.7	I 118.0	I 104.7	I -	I -	I -	I -	I -
ЛИСТЫ ТОЛЩИНОЙ ДО 160 ММ	I [G]2 , МПА	I 178.5	I 169.9	I 169.9	I 169.9	I 169.9	I 153.8	I 136.1	I -	I -	I -	I -	I -
	I [G]H , МПА	I 401.2	I 384.2	I 381.2	I 381.2	I 378.0	I 345.8	I 305.7	I -	I -	I -	I -	I -
	I [G,CM] , МПА	I 309.0	I 294.0	I 294.0	I 294.0	I 294.0	I 265.5	I 235.5	I -	I -	I -	I -	I -
	I [TAU] , МПА	I 68.7	I 65.3	I 65.3	I 65.3	I 59.0	I 52.3	I -	I -	I -	I -	I -	I -
	I [TAU,T] , МПА	I 89.3	I 84.9	I 84.9	I 84.9	I 76.7	I 68.0	I -	I -	I -	I -	I -	I -
	I РЕЖИМ ННУ:	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I [G]1 , МПА	I 164.8	I 156.8	I 156.8	I 156.8	I 156.8	I 141.6	I 125.6	I -	I -	I -	I -	I -
	I [G]2 , МПА	I 219.7	I 209.1	I 209.1	I 209.1	I 209.1	I 188.0	I 167.5	I -	I -	I -	I -	I -
	I РЕЖИМ АС:	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I [G]1 , МПА	I 192.3	I 182.9	I 182.9	I 182.9	I 182.9	I 165.2	I 146.5	I -	I -	I -	I -	I -
25Л	I [G]2 , МПА	I 247.2	I 235.2	I 235.2	I 235.2	I 235.2	I 212.4	I 188.4	I -	I -	I -	I -	I -
	I R M , МПА	I 441	I 432	I 432	I 422	I 422	I 380	I 370	I -	I -	I -	I -	I -
	I R P02 , МПА	I 255	I 226	I 216	I 196	I 186	I 175	I 170	I 150	I -	I -	I -	I -
	I R MT , МПА	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -
	I R CT , МПА	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -
	I A 10(6),1/ГР.СИ	I 11.5	I 11.5	I 11.9	I 12.2	I 12.5	I 12.8	I 13.1	I 13.4	I -	I -	I -	I -
	I E 10(-6) , МПА	I 0.204	I 0.201	I 0.199	I 0.196	I 0.194	I 0.188	I 0.184	I 0.179	I -	I -	I -	I -
	I Z , %	I 30	I 30	I 30	I 30	I 30	I 28	I 26	I -	I -	I -	I -	I -
	I [G,H] , МПА	I 156.7	I 150.7	I 144.0	I 130.7	I 120.0	I 116.7	I 113.3	I 109.0	I -	I -	I -	I -
	I РЕЖИМ ННУ:	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ЛИТЬЕ СТЕНКИ ТОЛЩИНОЙ ДО 190 ММ	I РЕЖИМ ННУ:	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I [G]1 , МПА	I 156.7	I 150.7	I 144.0	I 130.7	I 120.0	I 116.7	I 113.3	I 109.0	I -	I -	I -	I -
	I [G]2 , МПА	I 203.7	I 195.9	I 187.2	I 169.9	I 156.0	I 151.7	I 147.3	I 136.0	I -	I -	I -	I -
	I [G]H , МПА	I 462.3	I 406.8	I 432.0	I 392.0	I 360.0	I 356.0	I 340.0	I 300.0	I -	I -	I -	I -
	I [G,CM] , МПА	I 352.5	I 339.0	I 324.0	I 294.0	I 270.0	I 262.5	I 255.0	I 225.0	I -	I -	I -	I -
	I [TAU] , МПА	I 78.3	I 75.3	I 72.0	I 65.3	I 60.0	I 58.3	I 56.7	I 50.0	I -	I -	I -	I -
	I [TAU,T] , МПА	I 101.8	I 97.9	I 93.6	I 84.9	I 78.0	I 75.8	I 73.7	I 65.0	I -	I -	I -	I -
	I РЕЖИМ ННУ:	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I [G]1 , МПА	I 188.0	I 180.8	I 172.8	I 156.8	I 144.0	I 140.0	I 136.0	I 120.0	I -	I -	I -	I -
	I [G]2 , МПА	I 250.7	I 241.1	I 230.4	I 209.1	I 192.0	I 186.7	I 181.3	I 160.0	I -	I -	I -	I -
150-90	I РЕЖИМ АС:	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I [G]1 , МПА	I 219.3	I 210.9	I 201.6	I 182.9	I 168.0	I 163.3	I 158.7	I 100.0	I -	I -	I -	I -
	I [G]2 , МПА	I 282.0	I 271.2	I 259.2	I 235.2	I 216.0	I 210.0	I 204.0	I 160.0	I -	I -	I -	I -

Полн. и дата 13.11
Взам. инв. № 150-90

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.3

МАРКА МАТЕРИАЛА	ХАРАКТЕРИСТИКА	ТЕМПЕРАТУРА, ГРАД.С												
		СОРТАМЕНТ И И НАПРЯЖЕНИЕ	20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
I R M , МПА	I 490 I 475 I 446 I 421 I 392 I 368 I 343 I 314 I 289 I 260 I 235 I 206 I 181													
I R P02 , МПА	I 196 I 191 I 181 I 172 I 164 I 152 I 147 I 137 I 132 I 123 I 113 I 103 I 98													
I R MT , МПА	I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -													
I R CT , МПА	I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -													
08Х18Н1МТ, Е 10(6),1/ГР.С1	I A 16.4 I 16.4 I 16.6 I 16.6 I 17.0 I 17.2 I 17.4 I 17.6 I 17.8 I 18.0 I 18.2 I 18.4 I 18.5													
08Х18Н1МТ-ВД	E 10(-6) , МПА	I 0,209 I 0,209 I 0,204 I 0,199 I 0,194 I 0,188 I 0,184 I 0,179 I 0,173 I 0,169 I 0,168 I 0,165 I 0,163												
I Z , %	I 40													
I [G.H] , МПА	I 130,7 I 127,3 I 120,7 I 114,7 I 109,3 I 101,3 I 98,0 I 91,3 I 88,0 I 82,0 I 75,3 I 54,0 I 41,5													
ЛИСТЫ,														
ШТАМПОВКА:	I РЕЖИМ НУЭ:	I I I I I I I I I I I I I I												
ПОКОВКИ	I [G]1 , МПА	I 130,7 I 127,3 I 120,7 I 114,7 I 109,3 I 101,3 I 98,0 I 91,3 I 88,0 I 82,0 I 75,3 I 54,0 I 41,5												
ДИАМЕТРОМ (ТОЛЩИНОЙ)	I [G]2 , МПА	I 169,9 I 165,5 I 156,9 I 149,1 I 142,1 I 131,7 I 127,4 I 118,7 I 114,4 I 106,6 I 97,9 I 76,2 I 53,9												
СВИДЕ 200 ММ	I [G]R , МПА	I 392,0 I 382,0 I 362,0 I 344,0 I 328,0 I 304,0 I 294,0 I 274,0 I 264,0 I 246,0 I 226,0 I 206,0 I 191,9												
I [G.CM] , МПА	I 294,0 I 286,5 I 271,5 I 258,0 I 246,0 I 228,0 I 220,5 I 205,5 I 198,0 I 184,5 I 169,5 I 154,5 I 147,0													
I [TAY] , МПА	I 65,3 I 63,7 I 60,3 I 57,3 I 54,7 I 50,7 I 49,0 I 45,7 I 44,0 I 41,0 I 37,7 I 27,0 I 20,7													
I [TAY.T] , МПА	I 84,9 I 82,8 I 78,4 I 74,5 I 71,1 I 65,9 I 63,7 I 59,4 I 57,2 I 53,3 I 49,0 I 35,1 I 27,0													
I РЕЖИМ ННУЭ:	I I I I I I I I I I I I I I													
I [G]1 , МПА	I 156,8 I 152,8 I 144,8 I 144,8 I 140,8 I 137,6 I 133,6 I 129,6 I 125,6 I 112,0 I 82,4 I 58,4													
I [G]2 , МПА	I 209,1 I 203,7 I 191,6 I 198,4 I 193,1 I 187,7 I 183,5 I 178,1 I 172,8 I 167,5 I 149,3 I 109,9 I 77,9													
I РЕЖИМ АС:	I I I I I I I I I I I I I I													
I [G]1 , МПА	I 182,9 I 178,3 I 176,4 I 173,6 I 168,9 I 164,3 I 160,5 I 155,9 I 151,2 I 146,5 I 138,7 I 96,1 I 66,1													
I [G]2 , МПА	I 235,2 I 229,2 I 226,6 I 223,2 I 217,2 I 211,2 I 206,4 I 194,0 I 180,4 I 168,0 I 123,6 I 87,6													
ЗАГОТОВКИ ИЗ:														
ПРОКАТА:	I РЕЖИМ НУЭ:	I I I I I I I I I I I I I I												
ПОКОВКИ ИЗ	I [G]1 , МПА	I 130,7 I 127,3 I 126,0 I 124,0 I 120,7 I 117,3 I 114,7 I 111,3 I 108,0 I 104,7 I 93,3 I 66,7 I 48,7												
ПРОКАТА	I [G]2 , МПА	I 169,9 I 165,5 I 163,8 I 161,2 I 156,9 I 152,5 I 149,1 I 144,7 I 140,4 I 136,1 I 121,3 I 89,3 I 63,3												
ДИАМЕТРОМ	I [G]R , МПА	I 392,0 I 382,0 I 378,0 I 372,0 I 362,0 I 352,0 I 344,0 I 334,0 I 324,0 I 314,0 I 306,1 I 291,7 I 281,1												
ДО 200 ММ	I [G.CM] , МПА	I 294,0 I 286,5 I 283,5 I 279,0 I 271,5 I 264,0 I 258,0 I 250,5 I 243,0 I 235,5 I 228,0 I 225,0 I 220,5												
I [TAY] , МПА	I 65,3 I 63,7 I 63,0 I 62,0 I 60,3 I 58,7 I 57,3 I 55,7 I 54,0 I 52,3 I 46,7 I 34,3 I 24,3													
I [TAY.T] , МПА	I 84,9 I 82,8 I 81,9 I 80,6 I 78,4 I 76,3 I 74,5 I 72,4 I 70,2 I 68,0 I 66,7 I 44,6 I 31,6													
I РЕЖИМ ННУЭ:	I I I I I I I I I I I I I I													
I [G]1 , МПА	I 156,8 I 152,8 I 151,2 I 148,8 I 144,8 I 140,8 I 137,6 I 133,6 I 129,6 I 125,6 I 112,0 I 82,4 I 58,4													
I [G]2 , МПА	I 209,1 I 203,7 I 191,6 I 198,4 I 193,1 I 187,7 I 183,5 I 178,1 I 172,8 I 167,5 I 149,3 I 109,9 I 77,9													
I РЕЖИМ АС:	I I I I I I I I I I I I I I													
I [G]1 , МПА	I 182,9 I 178,3 I 176,4 I 173,6 I 168,9 I 164,3 I 160,5 I 155,9 I 151,2 I 146,5 I 138,7 I 96,1 I 66,1													
I [G]2 , МПА	I 235,2 I 229,2 I 226,6 I 223,2 I 217,2 I 211,2 I 206,4 I 194,0 I 180,4 I 168,0 I 123,6 I 87,6													

Извлеком подп. и дата Взам. инв.нр. даты

100-10 2001/3/11

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.3

МАРКА МАТЕРИАЛА И ХАРАКТЕРИСТИКА	СОРТАМЕНТ И И НАПРЯЖЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА, ГРАД.С														
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12X18H9	I R M , МПА	491	451	412	392	392	373	363	353	353	343	343	320	294		
	I R P02 , МПА	196	196	177	167	157	147	137	137	128	128	118	108	108		
	I R MT , МПА	-	-	-	-	-	-	-	-	279	296	140	95	58,5		
	I R CT , МПА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192	160	117	80		
	I A 10(6),1/ГР.СИ	16,4	16,4	16,6	16,8	17,0	17,2	17,4	17,6	17,8	18,0	18,2	18,4	18,5		
	I E 10(-6) , МПА	0,209	0,209	0,204	0,199	0,194	0,188	0,184	0,179	0,173	0,169	0,168	0,165	0,163		
	I Z , %	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
	I [G,H] , МПА	130,7	130,7	118,0	111,3	104,7	98,0	91,3	91,3	85,3	85,3	78,7	63,3	39,0		
	I РЕЖИМ ННУЭ:															
	I [G]1 , МПА	130,7	130,7	118,0	111,3	104,7	98,0	91,3	91,3	85,3	85,3	78,7	63,3	39,0		
ЛИСТЫ ТОЛСИННОЙ ДО 100 ММ	I [G]2 , МПА	169,9	169,9	153,4	144,7	136,1	127,4	118,7	110,9	110,9	102,3	82,3	54,7			
	I [G]R , МПА	392,0	392,0	354,0	334,0	314,0	294,0	274,0	274,0	256,0	256,0	236,0	216,0	216,0		
	I [G,CH] , МПА	294,0	294,0	265,5	250,5	235,5	220,5	205,5	205,5	192,0	192,0	177,0	162,0	162,0		
	I [TAU] , МПА	65,3	65,3	59,0	55,7	52,3	49,0	45,7	45,7	42,7	42,7	39,3	31,7	19,5		
	I [TAU,T] , МПА	84,9	84,9	76,7	72,4	68,0	63,7	59,4	59,4	55,5	55,5	51,1	41,2	25,3		
	I РЕЖИМ ННУЭ:															
	I [G]1 , МПА	156,8	156,8	141,6	133,6	125,6	117,6	109,6	109,6	102,4	102,4	94,4	76,0	46,8		
	I [G]2 , МПА	209,1	209,1	188,8	178,1	167,5	156,8	146,1	146,1	136,5	136,5	125,9	101,3	62,4		
	I РЕЖИМ АС:															
	I [G]1 , МПА	182,9	182,9	165,2	155,9	146,5	137,2	127,9	127,9	119,5	119,5	110,1	88,7	54,6		
	I [G]2 , МПА	235,2	235,2	212,4	200,4	188,4	176,4	164,4	164,4	153,6	153,6	141,6	114,0	70,2		
12X18H9	I R M , МПА	490	470	451	425	406	380	360	340	324	316	304	292	280		
	I R P02 , МПА	196	196	177	157	147	137	128	118	118	108	98	98	98		
	I R MT , МПА	-	-	-	-	-	-	-	-	279	296	140	95	58,5		
	I R CT , МПА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192	160	117	80		
	I A 10(6),1/ГР.СИ	16,4	16,4	16,6	16,8	17,0	17,2	17,4	17,6	17,8	18,0	18,2	18,4	18,5		
	I E 10(-6) , МПА	0,209	0,209	0,204	0,199	0,194	0,188	0,184	0,179	0,173	0,169	0,168	0,165	0,163		
	I Z , %	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45		
	I [G,H] , МПА	130,7	130,7	118,0	104,7	98,0	91,3	85,3	78,7	78,7	72,0	65,3	39,0			
	I РЕЖИМ ННУЭ:															
	I [G]1 , МПА	156,8	156,8	141,6	133,6	125,6	117,6	109,6	109,6	102,4	94,4	86,4	78,4	46,8		
ПОКОВКИ ДИАМЕТРОМ (ТОЛСИННОЙ) ДО 300 ММ	I [G]2 , МПА	209,1	209,1	188,8	178,1	167,5	156,8	146,1	136,5	125,9	125,9	115,2	104,5	81,3	62,4	
	I РЕЖИМ АС:															
	I [G]1 , МПА	182,9	182,9	165,2	155,9	146,5	137,2	127,9	119,5	119,5	110,1	110,1	91,5	88,7	54,6	
	I [G]2 , МПА	235,2	235,2	212,4	200,4	188,4	176,4	164,4	164,4	153,6	153,6	141,6	129,6	117,6	104,5	
	I РЕЖИМ ННУЭ:															
	I [G]1 , МПА	130,7	130,7	118,0	104,7	98,0	91,3	85,3	78,7	78,7	72,0	65,3	39,0			
	I РЕЖИМ ННУЭ:															
	I [G]1 , МПА	156,8	156,8	141,6	133,6	125,6	117,6	109,6	109,6	102,4	94,4	86,4	78,4	46,8		
	I [G]2 , МПА	209,1	209,1	188,8	178,1	167,5	156,8	146,1	136,5	125,9	125,9	115,2	104,5	81,3	62,4	
	I РЕЖИМ АС:															

Инв.№11
Подп. и дата
150-90 13/11

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.З

Инспекция
132-90
№ 13 //

МАРКА МАТЕРИАЛА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТЕМПЕРАТУРА, ГРАД.С																																								
	СОРТАМЕНТ	1	20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600																										
I R M , МПА I 520 I 500 I 432 I 612 I 392 I 392 I 392 I 383 I 373 I 373 I 363 I 334 I 294	I R P02 , МПА I 195 I 195 I 167 I 157 I 157 I 147 I 147 I 147 I 137 I 126 I 118 I 118 I 198	I R MT , МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -	I R CT , МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -	I A 10(6),1/ГР.СI 16,4 I 16,4 I 16,6 I 16,8 I 17,0 I 17,2 I 17,4 I 17,6 I 17,8 I 18,0 I 18,2 I 18,4 I 18,5	I E 10(-6) , МПА I 0,209 I 0,209 I 0,204 I 0,199 I 0,194 I 0,188 I 0,184 I 0,179 I 0,173 I 0,169 I 0,168 I 0,165 I 0,163	I Z , % I 50 I 50 I 50 I 50 I 48 I 48 I 46 I 46 I 44 I 44 I 43 I 43 I 43	I [G,H] , МПА I 150,7 I 130,7 I 111,3 I 104,7 I 104,7 I 98,0 I 98,0 I 98,0 I 91,3 I 85,3 I - I - I -	I РЕЖИМ ННУ:	I [G]1 , МПА I 130,7 I 130,7 I 111,3 I 104,7 I 104,7 I 98,0 I 98,0 I 98,0 I 91,3 I 85,3 I - I - I -	I [G]2 , МПА I 169,9 I 169,9 I 144,7 I 136,1 I 136,1 I 127,4 I 127,4 I 127,4 I 116,7 I 110,9 I - I - I -	I [G]R , МПА I 392,0 I 392,0 I 334,0 I 314,9 I 314,9 I 294,0 I 294,0 I 294,0 I 274,0 I 256,0 I - I - I -	I [G,CH] , МПА I 294,0 I 294,0 I 250,5 I 235,5 I 235,5 I 220,5 I 220,5 I 220,5 I 205,5 I 192,0 I - I - I -	I [TAU] , МПА I 65,3 I 65,3 I 55,7 I 52,3 I 52,3 I 49,0 I 49,0 I 49,0 I 45,7 I 42,7 I - I - I -	I [TAU,T] , МПА I 84,9 I 84,9 I 72,4 I 68,0 I 68,0 I 63,7 I 63,7 I 63,7 I 59,4 I 55,5 I - I - I -	I РЕЖИМ ННУЭ:	I [G]1 , МПА I 156,8 I 156,8 I 133,8 I 125,6 I 125,6 I 117,6 I 117,6 I 117,6 I 109,6 I 102,4 I - I - I -	I [G]2 , МПА I 209,1 I 209,1 I 178,1 I 167,5 I 167,5 I 156,8 I 156,8 I 156,8 I 146,1 I 136,5 I - I - I -	I РЕЖИМ АС:	I [G]1 , МПА I 182,9 I 182,9 I 155,9 I 146,5 I 146,5 I 137,2 I 137,2 I 137,2 I 127,9 I 119,5 I - I - I -	I [G]2 , МПА I 235,2 I 235,2 I 200,4 I 188,4 I 188,4 I 176,4 I 176,4 I 176,4 I 164,4 I 153,6 I - I - I -	I R M , МПА I 530 I 510 I 441 I 422 I 402 I 402 I 402 I 383 I 383 I 373 I 343 I 294	I R P02 , МПА I 235 I 235 I 196 I 186 I 186 I 177 I 177 I 177 I 167 I 157 I 137 I 137 I 128	I R MT , МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -	I R CT , МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -	I A 10(6),1/ГР.СI 16,4 I 16,4 I 16,6 I 16,8 I 17,0 I 17,2 I 17,4 I 17,6 I 17,8 I 18,0 I 18,2 I 18,4 I 18,5	I E 10(-6) , МПА I 0,209 I 0,209 I 0,204 I 0,199 I 0,194 I 0,188 I 0,184 I 0,179 I 0,173 I 0,169 I 0,168 I 0,165 I 0,163	I Z , % I 45 I 43 I 43 I 42 I 42 I 42 I 41 I 40 I 40 I 38 I 37 I 32 I *	I [G,H] , МПА I 156,7 I 150,7 I 130,7 I 124,6 I 124,0 I 118,0 I 118,0 I 118,0 I 111,3 I 104,7 I - I - I -	I РЕЖИМ ННУ:	I [G]1 , МПА I 156,7 I 156,7 I 130,7 I 124,0 I 124,0 I 118,0 I 118,0 I 118,0 I 111,3 I 104,7 I - I - I -	I [G]2 , МПА I 203,7 I 203,7 I 169,9 I 161,2 I 161,2 I 155,4 I 153,4 I 153,4 I 144,7 I 136,1 I - I - I -	I [G]R , МПА I 470,0 I 470,0 I 392,0 I 372,0 I 372,0 I 354,0 I 354,0 I 354,0 I 334,0 I 314,0 I - I - I -	I [G,CH] , МПА I 352,5 I 352,5 I 294,0 I 279,0 I 279,0 I 265,5 I 265,5 I 265,5 I 250,5 I 235,5 I - I - I -	I [TAU] , МПА I 78,3 I 78,3 I 65,3 I 62,0 I 62,0 I 59,0 I 59,0 I 59,0 I 55,7 I 52,3 I - I - I -	I [TAU,T] , МПА I 101,8 I 101,8 I 84,9 I 80,6 I 80,6 I 76,7 I 76,7 I 76,7 I 72,4 I 68,0 I - I - I -	I РЕЖИМ ННУЭ:	I [G]1 , МПА I 188,0 I 188,0 I 156,8 I 148,8 I 148,8 I 141,6 I 141,6 I 141,6 I 133,6 I 125,6 I - I - I -	I [G]2 , МПА I 250,7 I 250,7 I 209,1 I 198,4 I 198,4 I 188,8 I 188,8 I 188,8 I 178,1 I 167,5 I - I - I -	I РЕЖИМ АС:	I [G]1 , МПА I 219,3 I 219,3 I 182,9 I 173,6 I 173,6 I 165,2 I 165,2 I 165,2 I 155,9 I 146,5 I - I - I -	I [G]2 , МПА I 282,0 I 282,0 I 235,2 I 223,2 I 223,2 I 212,4 I 212,4 I 212,4 I 200,4 I 188,4 I - I - I -

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.З

КАРКАС МАТЕРИАЛА И ХАРАКТЕРИСТИКА	СОРТАМЕНТ И И НАПРЯЖЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА, ГРАД.С												
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
	I K M , МПА I 540 I 520 I 451 I 437 I 412 I 412 I 402 I 392 I 392 I 385 I 353 I 360	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I R P02 , МПА I 196	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I R MT , МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I R CT , МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
12x18H9T	I A 19(6),1/ГР.С1 16,4 I 16,4 I 16,6 I 16,8 I 17,0 I 17,2 I 17,4 I 17,6 I 17,8 I 18,0 I 18,2 I 18,4 I 18,5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I E 10(-6) , МПА I 0,209 I 0,209 I 0,209 I 0,209 I 0,199 I 0,199 I 0,194 I 0,188 I 0,184 I 0,179 I 0,173 I 0,169 I 0,168 I 0,165 I 0,163	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I Z , X I 45 I 43 I 42 I 42 I 40 I 40 I 39 I 36	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I [G,H] , МПА I 130,7 I 130,7 I 111,3 I 104,7 I 104,7 I 98,0 I 98,0 I 98,0 I 91,3 I 85,3 I - I - I -	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ПРОКАТ	I ДИАМЕТРОМ, ТОЛЩИНОЙ ИЛИ СТОРОНОЙ КВАДРАТА ДО 150 ММ	I РЕЖИМ ННУЭ: I (G)1 , МПА I 130,7 I 130,7 I 111,3 I 104,7 I 104,7 I 98,0 I 98,0 I 98,0 I 91,3 I 85,3 I - I - I -	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I (G)2 , МПА I 169,9 I 169,9 I 144,7 I 136,1 I 136,1 I 127,4 I 127,4 I 127,4 I 118,7 I 110,9 I - I - I -	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I (G)R , МПА I 392,0 I 392,0 I 334,0 I 314,0 I 314,0 I 294,0 I 294,0 I 294,0 I 274,0 I 256,0 I - I - I -	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I [G,CM] , МПА I 204,0 I 204,0 I 250,5 I 235,5 I 235,5 I 220,5 I 220,5 I 220,5 I 205,5 I 192,0 I - I - I -	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I [TAY] , МПА I 65,3 I 65,3 I 55,7 I 52,3 I 52,3 I 49,0 I 49,0 I 49,0 I 45,7 I 42,7 I - I - I -	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I [TAY,T] , МПА I 84,9 I 84,9 I 72,4 I 68,0 I 68,0 I 63,7 I 63,7 I 63,7 I 59,4 I 55,5 I - I - I -	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I РЕЖИМ АС:	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I (G)1 , МПА I 182,9 I 182,9 I 155,9 I 146,5 I 146,5 I 137,2 I 137,2 I 137,2 I 127,9 I 119,5 I - I - I -	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I (G)2 , МПА I 235,2 I 235,2 I 200,4 I 188,4 I 188,4 I 176,4 I 176,4 I 176,4 I 164,4 I 153,6 I - I - I -	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I R M , МПА I 441 I 422 I 412 I 402 I 383 I 363 I 353 I 334 I 334 I 324 I 324 I 364 I 294	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I R P02 , МПА I 196 I 196 I 196 I 196 I 177 I 167 I 167 I 157 I 147 I 137 I 128 I 118 I 118 I 118	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I R MT , МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I R CT , МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
12x18H9TA	I A 19(6),1/ГР.С1 16,4 I 16,4 I 16,6 I 16,8 I 17,0 I 17,2 I 17,4 I 17,6 I 17,8 I 18,0 I 18,2 I 18,4 I 18,5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I E 10(-6) , МПА I 0,209 I 0,209 I 0,209 I 0,209 I 0,199 I 0,199 I 0,194 I 0,188 I 0,184 I 0,179 I 0,173 I 0,169 I 0,168 I 0,165 I 0,163	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I Z , X I 32 I 32 I 32 I 30 I 30 I 27 I 27 I 27 I 26 I 26 I 26 I 26 I 26 I 26	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I [G,H] , МПА I 130,7 I 130,7 I 130,7 I 118,0 I 111,3 I 111,3 I 104,7 I 98,0 I 91,3 I 85,3 I - I - I -	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ИДЛИВКИ	I РЕЖИМ ННУЭ: I (G)1 , МПА I 130,7 I 130,7 I 130,7 I 118,0 I 111,3 I 111,3 I 104,7 I 98,0 I 91,3 I 85,3 I - I - I -	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I (G)2 , МПА I 169,9 I 169,9 I 169,9 I 153,4 I 144,7 I 144,7 I 136,1 I 127,4 I 118,7 I 110,9 I - I - I -	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I (G)R , МПА I 392,0 I 392,0 I 392,0 I 354,0 I 334,0 I 334,0 I 314,0 I 294,0 I 274,0 I 256,0 I - I - I -	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I [G,CM] , МПА I 204,0 I 204,0 I 294,0 I 294,0 I 265,5 I 250,5 I 250,5 I 235,5 I 220,5 I 205,5 I 192,0 I - I - I -	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I [TAY] , МПА I 65,3 I 65,3 I 65,3 I 59,0 I 55,7 I 55,7 I 52,3 I 49,0 I 45,7 I 42,7 I - I - I -	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I [TAY,T] , МПА I 84,9 I 84,9 I 84,9 I 76,7 I 72,4 I 72,4 I 68,0 I 63,7 I 59,4 I 55,5 I - I - I -	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I РЕЖИМ АС:	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I (G)1 , МПА I 182,9 I 182,9 I 182,9 I 165,2 I 155,9 I 155,9 I 146,5 I 137,2 I 127,9 I 119,5 I - I - I -	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I (G)2 , МПА I 235,2 I 235,2 I 235,2 I 212,4 I 200,4 I 200,4 I 188,4 I 176,0 I 164,4 I 153,6 I - I - I -	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДОПУСКАЕМЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ
ДЛЯ КОРПУСОВ И КРЫШЕК АРМАТУРЫ
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Инв.номер	Потп. и дата	Взам. инв.	Инв.код	Подп. и дата
150-90	Чис 13. II.			

1. Данные по маркам сталей и сплавов, механическим характеристикам материалов и коэффициентам Z и A приняты по ОСТ 26-07-1419-76 и по ПНАЭ Г-7-002-86, приложение I и приложение 6.

2. Для стальных отливок табличные значения допускаемых напряжений следует умножить на понижающий коэффициент $\eta = 0,7$. Если отливки подвергаются индивидуальному контролю неразрушающими методами, то - на $\eta = 0,8$.

Изв. № подл	Подп. и дата	Взам. изв №	Инв. № подл	Подп. и дата
100-90	Челеб 13.11.			

Взам. Челеб № докум. подп. №

Челеб

ТАБЛИЦА 4

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДОПУСКАЕМЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

МАРКА	И	ТЕМПЕРАТУРА, ГРАД.С														
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600		
МАТЕРИАЛЫ ХАРАКТЕРИСТИКАИ																
СОРТАМЕНТ И И НАПРЯЖЕНИЕ																
20	I R.M	, МПА	I 392	I 392	I 373	I 363	I 363	I 303	I 333	I 329	I -	I -	I -	I -	I -	
	I R.P02	, МПА	I 196	I 177	I 157	I 137	I -	I -	I -	I -	I -					
ЗАГОТОВКИ ИЗ Р.МТ	I R.MT	, МПА	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	
ПРОКАТА,	I R.CT	, МПА	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	
ПОКОВКИ	I A*10(6), I/ГР.СИ	11,5	I 11,5	I 11,9	I 12,2	I 12,5	I 12,8	I 13,1	I 13,4	I -	I -	I -	I -	I -	I -	
ДИАМЕТРОМ	I E*10(-6)	, МПА	I 0,204	I 0,201	I 0,199	I 0,196	I 0,194	I 0,188	I 0,184	I 0,179	I -	I -	I -	I -	I -	
ДО 300 ММ	I Z	, %	I 40	I -	I -	I -	I -	I -								
	I (G)	, МПА	I 130,7	I 130,7	I 130,7	I 130,7	I 118,0	I 104,7	I 91,3	I -	I -	I -	I -	I -	I -	
20	I R.M	, МПА	I 353	I 343	I 333	I 324	I 324	I 294	I 294	I 294	I -	I -	I -	I -	I -	
	I R.P02	, МПА	I 177	I 167	I 167	I 167	I 167	I 157	I 147	I 128	I -	I -	I -	I -	I -	
ПОКОВКИ	I R.MT	, МПА	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	
ДИАМЕТРОМ	I R.CT	, МПА	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	
ДО 800 ММ	I A*10(6), I/ГР.СИ	11,5	I 11,5	I 11,9	I 12,2	I 12,5	I 12,8	I 13,1	I 13,4	I -	I -	I -	I -	I -	I -	
	I E*10(-6)	, МПА	I 0,204	I 0,201	I 0,199	I 0,196	I 0,194	I 0,188	I 0,184	I 0,179	I -	I -	I -	I -	I -	
	I Z	, %	I 40	I -	I -	I -	I -	I -								
	I (G)	, МПА	I 118,0	I 111,3	I 111,3	I 111,3	I 104,7	I 98,0	I 85,3	I -	I -	I -	I -	I -	I -	
20	I R.M	, МПА	I 373	I 363	I 353	I 343	I 343	I 333	I 333	I 328	I -	I -	I -	I -	I -	
	I R.P02	, МПА	I 186	I 177	I 177	I 177	I 167	I 167	I 157	I 137	I -	I -	I -	I -	I -	
ЛИСТЫ	I R.MT	, МПА	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	
ТОЛЩИНОЙ	I R.CT	, МПА	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	
ДО 160 ММ	I A*10(6), I/ГР.СИ	11,5	I 11,5	I 11,9	I 12,2	I 12,5	I 12,8	I 13,1	I 13,4	I -	I -	I -	I -	I -	I -	
	I E*10(-6)	, МПА	I 0,204	I 0,201	I 0,199	I 0,196	I 0,194	I 0,188	I 0,184	I 0,179	I -	I -	I -	I -	I -	
	I Z	, %	I 45	I 43	I 43	I 42	I 42	I 42	I 44	I 46	I -	I -	I -	I -	I -	
	I (G)	, МПА	I 124,0	I 118,0	I 118,0	I 118,0	I 111,3	I 111,3	I 104,7	I 91,3	I -	I -	I -	I -	I -	
22K	I R.M	, МПА	I 392	I 392	I 392	I 383	I 373	I 363	I 353	I 353	I -	I -	I -	I -	I -	
	I R.P02	, МПА	I 196	I 186	I 177	I 167	I 167	I 157	I 157	I 137	I -	I -	I -	I -	I -	
ПОКОВКИ,	I R.MT	, МПА	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	
ЗАГОТОВКИ	I R.CT	, МПА	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	
ИЗ ПРОСКАТА	I A*10(6), I/ГР.СИ	11,5	I 11,5	I 11,9	I 12,2	I 12,5	I 12,8	I 13,1	I 13,4	I -	I -	I -	I -	I -	I -	
ДИАМЕТРОМ	I E*10(-6)	, МПА	I 0,204	I 0,201	I 0,199	I 0,196	I 0,194	I 0,188	I 0,184	I 0,179	I -	I -	I -	I -	I -	
ДО 800 ММ	I Z	, %	I 38	I 38	I 38	I 36	I 36	I 35	I 34	I 34	I -	I -	I -	I -	I -	
	I (G)	, МПА	I 130,7	I 124,0	I 118,0	I 111,3	I 111,3	I 104,7	I 104,7	I 91,3	I -	I -	I -	I -	I -	

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 4

МАРКА	ТЕМПЕРАТУРА, ГРАД.С	МАТЕРИАЛА И ХАРАКТЕРИСТИКА	СОРТАМЕНТ И И НАПРЯжение																
			20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
22K	I R.M ,МПА I 431 I 431 I 431 I 431 I 431 I 421 I 412 I 392 I - I - I - I - I -	ЛИСТЫ ТОЛШИНОЙ ДО 170 ММ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I R.P02 ,МПА I 216 I 206 I 196 I 186 I 186 I 186 I 186 I 177 I - I - I - I - I -		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I R.MT ,МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I R.CT ,МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I A*10(6),1/ГР.СI 11.5 I 11.5 I 11.9 I 12.2 I 12.5 I 12.8 I 13.1 I 13.4 I - I - I - I - I -																		
	I E*10(-6) ,МПА I 0.204 I 0.201 I 0.199 I 0.196 I 0.194 I 0.188 I 0.184 I 0.179 I - I - I - I - I -																		
	I Z ,Х I 40 I 40 I 39 I 38 I 38 I 38 I 39 I 40 I - I - I - I - I -																		
	I (G) ,МПА I 140.0 I 137.3 I 136.7 I 124.0 I 124.0 I 124.0 I 118.0 I - I - I - I - I -																		
ВСТЗС05	I R.M ,МПА I 392 I 392 I 373 I 373 I 363 I 333 I 304 I - I - I - I - I -	ПОКОВКИ ДИАМЕТРОМ ДО 300 ММ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I R.P02 ,МПА I 196 I 196 I 196 I 196 I 177 I 167 I 147 I - I - I - I - I -		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I R.MT ,МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I R.CT ,МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I A*10(6),1/ГР.СI 11.5 I 11.5 I 11.9 I 12.2 I 12.5 I 12.8 I 13.1 I - I - I - I - I -																		
	I E*10(-6) ,МПА I 0.204 I 0.201 I 0.199 I 0.196 I 0.194 I 0.188 I 0.184 I - I - I - I - I -																		
	I Z ,Х I 50 I 47 I 44 I 41 I 40 I 40 I 40 I - I - I - I - I -																		
	I (G) ,МПА I 136.7 I 130.7 I 130.7 I 130.7 I 118.0 I 111.3 I 98.0 I - I - I - I - I -																		
ВСТЗС05	I R.M ,МПА I 373 I 363 I 353 I 353 I 343 I 324 I 284 I - I - I - I - I -	ЛИСТЫ ДО 160 ММ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I R.P02 ,МПА I 206 I 196 I 196 I 196 I 196 I 177 I 157 I - I - I - I - I -		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I R.MT ,МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I R.CT ,МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I A*10(6),1/ГР.СI 11.5 I 11.5 I 11.9 I 12.2 I 12.5 I 12.8 I 13.1 I - I - I - I - I -																		
	I E*10(-6) ,МПА I 0.204 I 0.201 I 0.199 I 0.196 I 0.194 I 0.188 I 0.184 I - I - I - I - I -																		
	I Z ,Х I 50 I 49 I 49 I 48 I 47 I 47 I 48 I - I - I - I - I -																		
	I (G) ,МПА I 137.3 I 130.7 I 130.7 I 130.7 I 118.0 I 104.7 I - I - I - I - I -																		
25Л	I R.M ,МПА I 441 I 432 I 432 I 422 I 422 I 400 I 380 I 370 I - I - I - I - I -	ЛИТЬЕ СТЕНКИ ТОЛШИНОЙ ДО 190 ММ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I R.P02 ,МПА I 235 I 226 I 216 I 196 I 186 I 175 I 170 I 150 I - I - I - I - I -		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I R.MT ,МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I R.CT ,МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I A*10(6),1/ГР.СI 11.5 I 11.5 I 11.9 I 12.2 I 12.5 I 12.8 I 13.1 I 13.4 I - I - I - I - I -																		
	I E*10(-6) ,МПА I 0.204 I 0.201 I 0.199 I 0.196 I 0.194 I 0.188 I 0.184 I 0.179 I - I - I - I - I -																		
	I Z ,Х I 30 I 30 I 30 I 30 I 30 I 28 I 26 I - I - I - I - I -																		
	I (G) ,МПА I 156.7 I 150.7 I 144.0 I 130.7 I 120.0 I 116.7 I 113.3 I 100.0 I - I - I - I - I -																		

Инв.№ПД.	Подп. и дата	Взам. инд	Инд. дубл.	Чтврт. н.дубл.
150-90	22/11/88			

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.4

МАРКА МАТЕРИАЛА И ХАРАКТЕРИСТИКА	СОРТАГЕНТ И НАПРЯЖЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА, ГРАД.С											
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
12ХМ	I R.M , МПА I 441 I 432 I 402 I 373 I 333 I 294 I - I -												
ЛИСТЫ	I R.P02 , МПА I 235 I 235 I 235 I 235 I 235 I 226 I 226 I 216 I 206 I 196 I 147 I 177 I - I -												
ТОЛЩИНОЙ ДО 130 ММ	I R.MT , МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -												
	I R.CT , МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -												
	I A*10(6),1/ГР.СI - I 11.5 I 11.9 I 12.2 I 12.5 I 12.8 I 13.1 I 13.4 I 13.6 I 13.8 I 14.0 I - I -												
	I E*10(-6) , МПА I 0.210 I 0.207 I 0.205 I 0.202 I 0.200 I 0.197 I 0.195 I 0.190 I 0.185 I 0.180 I 0.175 I - I -												
	I Z , X I 32 I 33 I 33 I 31 I 29 I 29 I 28 I 28 I 31 I 31 I 31 I 31 I - I -												
	I [G] , МПА I 156.7 I 156.7 I 156.7 I 156.7 I 156.7 I 144.0 I 137.3 I 130.7 I . - I 90.0 I - I -												
15ХМ	I R.M , МПА I 390 I 390 I 390 I 383 I 383 I 373 I 363 I 363 I 363 I 363 I 353 I 314 I - I -												
КП 195	I R.P02 , МПА I 195 I 186 I 177 I 167 I 137 I 127 I - I -												
	I R.MT , МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -												
	I R.CT , МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -												
	I A*10(6),1/ГР.СI - I 11.5 I 11.9 I 12.2 I 12.5 I 12.8 I 13.1 I 13.4 I 13.6 I 13.8 I 14.0 I - I -												
	I E*10(-6) , МПА I 0.210 I 0.207 I 0.205 I 0.202 I 0.200 I 0.197 I 0.195 I 0.190 I 0.185 I 0.180 I 0.175 I - I -												
	I Z , X I 50 I 55 I 55 I - I -												
	I [G] , МПА I 130.0 I 130.0 I 130.0 I 130.0 I 130.0 I 124.0 I 118.0 I 111.3 I . - I - I - I -												
15ХМ	I R.M , МПА I 470 I 470 I 470 I 461 I 461 I 451 I 441 I 441 I 441 I 441 I 432 I 373 I - I -												
КП 245	I R.P02 , МПА I 245 I 235 I 226 I 216 I 167 I 167 I - I -												
	I R.MT , МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -												
	I R.CT , МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -												
	I A*10(6),1/ГР.СI - I 11.5 I 11.9 I 12.2 I 12.5 I 12.8 I 13.1 I 13.4 I 13.6 I 13.8 I 14.0 I - I -												
	I E*10(-6) , МПА I 0.210 I 0.207 I 0.205 I 0.202 I 0.200 I 0.197 I 0.195 I 0.190 I 0.185 I 0.180 I 0.175 I - I -												
	I Z , X I 42 I 46 I 46 I - I -												
	I [G] , МПА I 163.3 I 163.3 I 163.3 I 163.3 I 163.3 I 163.3 I 156.7 I 150.7 I 149.0 I . - I 94.7 I - I -												
15ХМ	I R.M , МПА I 655 I 655 I 655 I 647 I 647 I 628 I 618 I 618 I 618 I 618 I 598 I 491 I - I -												
КП 500	I R.P02 , МПА I 490 I 471 I 451 I 422 I 343 I - I -												
	I R.MT , МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -												
	I R.CT , МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -												
	I A*10(6),1/ГР.СI - I 11.5 I 11.9 I 12.2 I 12.5 I 12.8 I 13.1 I 13.4 I 13.6 I 13.8 I 14.0 I - I -												
	I E*10(-6) , МПА I 0.210 I 0.207 I 0.205 I 0.202 I 0.200 I 0.197 I 0.195 I 0.190 I 0.185 I 0.180 I 0.175 I - I -												
	I Z , X I 32 I 35 I 35 I - I -												
	I [G] , МПА I 272.9 I 272.9 I 269.6 I 269.6 I 261.7 I 257.5 I 257.5 I - I - I - I -												

Номер листа: 150.00
Подп. и дата:

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.4

МАРКА МАТЕРИАЛА	ХАРАКТЕРИСТИКА	ТЕМПЕРАТУРА, ГРАД.С															
		СОПРОТВОРЕНИЕ И НАПРЯЖЕНИЕ		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
		МПА	МПА	МПА	МПА	МПА	МПА	МПА	МПА	МПА	МПА	МПА	МПА	МПА	МПА	МПА	
Ф8Х18Н10Т, R.M	, МПА	490	480	461	436	417	397	377	353	328	314	289	276	256			
Ф8Х18Н10Т-ВД, Р.Р62	, МПА	196	191	189	186	181	176	172	167	162	157	152	150	147			
І R.MT	, МПА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.5	81	62.2		
ЗАГОТОВКИ ИЗІ Р.СТ	, МПА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ПРОКАТА, А*10(6), 1/ГР.СІ	16.4	16.4	16.6	16.8	17.0	17.2	17.4	17.6	17.8	18.0	18.2	18.4	18.5				
ПОКОВКИ ИЗІ Е*10(-6)	0.209	0.209	0.204	0.199	0.194	0.188	0.184	0.179	0.173	0.169	0.168	0.165	0.163				
ПРОКАТА	І Z	X	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40			
ДИАМЕТРОМ																	
ДО 200 ММ	I (G)	, МПА	130,7	127,3	126,0	124,0	120,7	117,3	114,7	111,3	108,0	104,7	101,3	96,6	91,3		
Ф8Х18Н10Т, R.M	, МПА	490	477	456	426	417	382	358	338	309	289	266	235	216			
Ф8Х18Н10Т-ВД, Р.Р62	, МПА	196	193	186	181	176	167	162	157	152	144	137	132	127			
І R.MT	, МПА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.5	81	62.2		
ЛИСТЫ, Р.СТ	, МПА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ШТАМПОВКИ, А*10(6), 1/ГР.СІ	16.4	16.4	16.6	16.8	17.0	17.2	17.4	17.6	17.8	18.0	18.2	18.4	18.5				
ПОКОВКИ	І Е*10(-6)	, МПА	0.209	0.209	0.204	0.199	0.194	0.188	0.184	0.179	0.173	0.169	0.168	0.165	0.163		
ДИАМЕТРОМ	І Z	X	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		
(ТОЛЩИНОЙ)																	
ДО 200 ММ	I (G)	, МПА	130,7	128,7	124,0	120,7	117,3	111,3	108,0	104,7	101,3	96,6	91,3				
Ф8Х18Н10Т, R.M	, МПА	490	475	446	421	392	368	343	314	289	266	235	206	181			
Ф8Х18Н10Т-ВД, Р.Р62	, МПА	196	191	181	172	164	152	147	137	132	123	113	103	98			
І R.MT	, МПА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.5	81	62.2		
ЛИСТЫ, Р.СТ	, МПА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ШТАМПОВКИ, А*10(6), 1/ГР.СІ	16.4	16.4	16.6	16.8	17.0	17.2	17.4	17.6	17.8	18.0	18.2	18.4	18.5				
ПОКОВКИ	І Е*10(-6)	, МПА	0.209	0.209	0.204	0.199	0.194	0.188	0.184	0.179	0.173	0.169	0.168	0.165	0.163		
ДИАМЕТРОМ	І Z	X	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		
(ТОЛЩИНОЙ)																	
СВИНЬЕ 244 ММ (G)	, МПА	130,7	127,3	120,7	114,7	109,3	101,3	98,0	91,3	88,0	82,0	75,3					
І	І	І	І	І	І	І	І	І	І	І	І	І	І	І	І		
І	І	І	І	І	І	І	І	І	І	І	І	І	І	І	І		
І	І	І	І	І	І	І	І	І	І	І	І	І	І	І	І		
12Х18Н10Т, R.M	, МПА	490	480	461	436	417	397	377	353	328	314	289	276	256			
12Х18Н10Т-ВД, Р.Р62	, МПА	196	191	189	186	181	176	172	167	162	157	152	150	147			
І R.MT	, МПА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279	236	140	103	73		
ЗАГОТОВКИ ИЗІ Р.СТ	, МПА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ПРОКАТА, А*10(6), 1/ГР.СІ	16.4	16.4	16.6	16.8	17.0	17.2	17.4	17.6	17.8	18.0	18.2	18.4	18.5				
ПОКОВКИ ИЗІ Е*10(-6)	, МПА	0.209	0.209	0.204	0.199	0.194	0.188	0.184	0.179	0.173	0.169	0.168	0.165	0.163			
ПРОКАТА	І Z	X	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		
ДИАМЕТРОМ																	
ДО 200 ММ	I (G)	, МПА	130,7	127,3	126,0	124,0	120,7	117,3	114,7	111,3	108,0	104,7	101,3				

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.4

Ч.№ ГОСТ Р ИСКЛ. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХ. ДАННЫМ

		ТЕМПЕРАТУРА, ГРАД.С													
МАРКА МАТЕРИАЛА И ХАРАКТЕРИСТИКА		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
СОРТАМЕНТ	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	
И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	
12Х18Н1СТ, I R.M	, МПА	1 490	I 477	I 456	I 426	I 417	I 382	I 358	I 338	I 309	I 289	I 260	I 235	I 216	
12Х18Н10Т-ВДI R.P02	, МПА	I 196	I 193	I 186	I 181	I 176	I 167	I 162	I 157	I 152	I 144	I 137	I 132	I 127	
Листы,	I R.MT	, МПА	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I 279	I 236	I 140	I 103	I 73
ШТАМПОВКИ,	I A*10(6),1/ГР.СI	16.4	I 16.4	I 16.6	I 16.8	I 17.0	I 17.2	I 17.4	I 17.6	I 17.8	I 18.0	I 18.2	I 18.4	I 18.5	
ПОКОВКИ	I E*10(-6)	, МПА	I 0.209	I 0.209	I 0.204	I 0.199	I 0.194	I 0.188	I 0.184	I 0.179	I 0.173	I 0.169	I 0.168	I 0.165	I 0.163
ДИАМЕТРОМ	I Z	, X	I 40												
(ТОЛЩИНОЙ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
ДО 200 мм	I [G]	, МПА	I 130,7	I 128,7	I 120,7	I 117,3	I 111,3	I 108,0	I 104,7	I 101,3	I 96,0	I 91,3	I -	I -	I -
СВЫШЕ 200 мм I [G]	, МПА	I 130,7	I 127,3	I 120,7	I 114,7	I 109,3	I 101,3	I 98,0	I 91,3	I 88,0	I 82,0	I 75,3	I -	I -	I -
12Х18Н10Т, I R.M	, МПА	I 490	I 475	I 446	I 421	I 392	I 368	I 343	I 314	I 289	I 260	I 235	I 206	I 181	
12Х18Н10Т-ВДI R.P02	, МПА	I 196	I 191	I 181	I 172	I 164	I 152	I 147	I 137	I 132	I 123	I 113	I 103	I 98	
Листы,	I R.MT	, МПА	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I 279	I 236	I 140	I 103	I 73
ШТАМПОВКИ,	I A*10(6),1/ГР.СI	16.4	I 16.4	I 16.6	I 16.8	I 17.0	I 17.2	I 17.4	I 17.6	I 17.8	I 18.0	I 18.2	I 18.4	I 18.5	
ПОКОВКИ	I E*10(-6)	, МПА	I 0.209	I 0.209	I 0.204	I 0.199	I 0.194	I 0.188	I 0.184	I 0.179	I 0.173	I 0.169	I 0.168	I 0.165	I 0.163
ДИАМЕТРОМ	I Z	, X	I 40												
(ТОЛШИНОЙ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
СВЫШЕ 200 мм I [G]	, МПА	I 130,7	I 127,3	I 120,7	I 114,7	I 109,3	I 101,3	I 98,0	I 91,3	I 88,0	I 82,0	I 75,3	I -	I -	I -
12Х18Н9, I R.M	, МПА	I 491	I 451	I 412	I 392	I 373	I 363	I 353	I 353	I 343	I 343	I 324	I 294		
12Х18Н9, I R.P02	, МПА	I 196	I 196	I 177	I 167	I 157	I 147	I 137	I 137	I 128	I 128	I 118	I 108	I 108	
Листы	I R.MT	, МПА	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I 279	I 206	I 140	I 95	I 58,5	
ТОЛШИНОЙ	I R.CT	, МПА	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I 192	I 160	I 117	I 89	
ДО 160 мм	I A*10(6),1/ГР.СI	16.4	I 16.4	I 16.6	I 16.8	I 17.0	I 17.2	I 17.4	I 17.6	I 17.8	I 18.0	I 18.2	I 18.4	I 18.5	
I E*10(-6)	, МПА	I 0.209	I 0.209	I 0.204	I 0.199	I 0.194	I 0.188	I 0.184	I 0.179	I 0.173	I 0.169	I 0.168	I 0.165	I 0.163	
I Z	, X	I 50	I 50	I 50	I 50	I 50	I 50	I 50	I 50	I 50	I 50	I 50	I 50	I 50	
I [G]	, МПА	I 130,7	I 130,7	I 118,0	I 111,3	I 104,7	I 98,0	I 91,3	I 91,3	I 85,3	I 85,3	I 78,7	I 63,3	I 39,0	
12Х18Н9, I R.M	, МПА	I 490	I 470	I 451	I 425	I 400	I 380	I 360	I 340	I 324	I 316	I 304	I 292	I 280	
ПОКОВКИ	I R.P02	, МПА	I 196	I 196	I 177	I 157	I 147	I 137	I 128	I 118	I 118	I 100	I 98	I 98	
ДИАМЕТРОМ	I R.CT	, МПА	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I 279	I 206	I 140	I 95	I 58,5	
(ТОЛШИНОЙ)	I A*10(6),1/ГР.СI	16.4	I 16.4	I 16.6	I 16.8	I 17.0	I 17.2	I 17.4	I 17.6	I 17.8	I 18.0	I 18.2	I 18.4	I 18.5	
ДО 300 мм	I E*10(-6)	, МПА	I 0.209	I 0.209	I 0.204	I 0.199	I 0.194	I 0.188	I 0.184	I 0.179	I 0.173	I 0.169	I 0.168	I 0.165	I 0.163
I Z	, X	I 45	I 45	I 45	I 45	I 45	I 45	I 45	I 45	I 45	I 45	I 45	I 45	I 45	
I [G]	, МПА	I 130,7	I 130,7	I 118,0	I 104,7	I 98,0	I 91,3	I 91,3	I 85,3	I 85,3	I 78,7	I 72,0	I 65,3	I 39,0	

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.4

МАРКА МАТЕРИАЛА	ХАРАКТЕРИСТИКА	СОРТАМЕНТ И НАПРЯЖЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА, ГРАД.С													
			20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
09Х18Н9 (10Х18Н9)	I R.M , МПА I 491 I 451 I 412 I 392 I 392 I 373 I 363 I 353 I 353 I 343 I 343 I 324 I 294	I R.P02 , МПА I 196 I 196 I 177 I 167 I 157 I 147 I 137 I 137 I 128 I 128 I 118 I 108 I 108	I R.MT , МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -	I R.CT , МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -	I A*10(6), 1/ГР.СI I 16,4 I 16,4 I 16,6 I 16,8 I 17,0 I 17,2 I 17,4 I 17,6 I 17,8 I 18,0 I 18,2 I 18,4 I 18,5	I E*10(-6) , МПА I 0,209 I 0,209 I 0,204 I 0,199 I 0,194 I 0,188 I 0,184 I 0,179 I 0,173 I 0,169 I 0,168 I 0,165 I 0,163	I Z , X I 50	I (G) , МПА I 130,7 I 130,7 I 118,0 I 111,3 I 104,7 I 98,0 I 91,3 I 91,3 I 85,3 I 85,3 I 78,7 I 72,0 I 65,3 I 61,5 I 38,0	I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I I I I I I I I I
09Х18Н9 (10Х18Н9)	I R.M , МПА I 490 I 476 I 451 I 425 I 400 I 380 I 360 I 340 I 324 I 316 I 304 I 292 I 280	I R.P02 , МПА I 196 I 196 I 177 I 157 I 147 I 137 I 128 I 118 I 118 I 108 I 98 I 98 I 98	I R.MT , МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -	I R.CT , МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -	I A*10(6), 1/ГР.СI I 16,4 I 16,4 I 16,6 I 16,8 I 17,0 I 17,2 I 17,4 I 17,6 I 17,8 I 18,0 I 18,2 I 18,4 I 18,5	I E*10(-6) , МПА I 0,209 I 0,209 I 0,204 I 0,199 I 0,194 I 0,188 I 0,184 I 0,179 I 0,173 I 0,169 I 0,168 I 0,165 I 0,163	I Z , X I 45	I (G) , МПА I 130,7 I 130,7 I 118,0 I 111,3 I 104,7 I 98,0 I 91,3 I 85,3 I 78,7 I 72,0 I 65,3 I 61,5 I 38,0	I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I I I I I I I I I
12Х18Н9Т ПОКОВКИ	I R.M , МПА I 520 I 500 I 432 I 412 I 392 I 392 I 392 I 383 I 373 I 373 I 363 I 334 I 294	I R.P02 , МПА I 196 I 196 I 167 I 157 I 157 I 147 I 147 I 147 I 137 I 128 I 118 I 118 I 108	I R.MT , МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -	I R.CT , МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -	I A*10(6), 1/ГР.СI I 16,4 I 16,4 I 16,6 I 16,8 I 17,0 I 17,2 I 17,4 I 17,6 I 17,8 I 18,0 I 18,2 I 18,4 I 18,5	I E*10(-6) , МПА I 0,209 I 0,209 I 0,204 I 0,199 I 0,194 I 0,188 I 0,184 I 0,179 I 0,173 I 0,169 I 0,168 I 0,165 I 0,163	I Z , X I 50 I 50 I 50 I 50 I 50 I 48 I 48 I 46 I 46 I 44 I 44 I 43 I 43 I 40	I (G) , МПА I 130,7 I 130,7 I 111,3 I 104,7 I 104,7 I 98,0 I 98,0 I 98,0 I 91,3 I 85,3 I 78,7 I - I -	I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I I I I I I I I I
12Х18Н9Т ЛИСТЫ ДО 160 ММ	I R.M , МПА I 530 I 510 I 441 I 422 I 402 I 402 I 402 I 392 I 383 I 383 I 373 I 343 I 294	I R.P02 , МПА I 235 I 235 I 196 I 186 I 186 I 177 I 177 I 177 I 167 I 157 I 137 I 137 I 128	I R.MT , МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -	I R.CT , МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -	I A*10(6), 1/ГР.СI I 16,4 I 16,4 I 16,6 I 16,8 I 17,0 I 17,2 I 17,4 I 17,6 I 17,8 I 18,0 I 18,2 I 18,4 I 18,5	I E*10(-6) , МПА I 0,229 I 0,209 I 0,204 I 0,199 I 0,194 I 0,188 I 0,184 I 0,179 I 0,173 I 0,169 I 0,168 I 0,165 I 0,163	I Z , X I 45 I 43 I 43 I 42 I 42 I 42 I 41 I 40 I 40 I 38 I 37 I 32 I -	I (G) , МПА I 156,7 I 156,7 I 130,7 I 124,0 I 124,0 I 118,0 I 118,0 I 118,0 I 111,3 I 104,7 I 91,3 I - I -	I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Инв.подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв.документ
152.00	22.07.2023	152.00	152.00

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.4

МАРКА МАТЕРИАЛА И ХАРАКТЕРИСТИКА	СОРТАМЕНТ И И НАПРЯЖЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА, ГРАД.С												
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
12Х18Н9Т	I R.M , МПА I 540 I 520 I 451 I 432 I 412 I 412 I 402 I 392 I 392 I 383 I 353 I 304	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ПРОКАТ	I R.P02 , МПА I 196 I 196 I 167 I 157 I 157 I 147 I 147 I 147 I 137 I 128 I 118 I 118 I 108	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ДИАМЕТРОМ,	I R.CT , МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ТОЛСИННОЙ ИЛИ ДИАМЕТРОМ ИЛИ СТОРОНОЙ	I А*10(6),1/ГР.СI 16,4 I 16,4 I 16,6 I 16,8 I 17,0 I 17,2 I 17,4 I 17,6 I 17,8 I 18,0 I 18,2 I 18,4 I 18,5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
КВАДРАТА	I E*10(-6) , МПА I 0,209 I 0,209 I 0,204 I 0,199 I 0,194 I 0,188 I 0,184 I 0,179 I 0,173 I 0,169 I 0,168 I 0,165 I 0,163	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ДО 150 ММ	I Z , X I 45 I 45 I 45 I 45 I 45 I 43 I 42 I 42 I 42 I 40 I 39 I 36 I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I (G) , МПА I 130,7 I 130,7 I 111,3 I 104,7 I 104,7 I 98,0 I 98,0 I 98,0 I 91,3 I 85,3 I 78,7 I - I -	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
12Х18Н9ТЛ	I R.M , МПА I 441 I 422 I 412 I 402 I 383 I 363 I 353 I 334 I 334 I 324 I 324 I 304 I 294	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ОТЛИВКИ	I R.P02 , МПА I 196 I 196 I 196 I 177 I 167 I 167 I 157 I 147 I 137 I 128 I 118 I 118 I 116	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I R.MT , МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I R.CT , МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I А*10(6),1/ГР.СI 16,4 I 16,4 I 16,6 I 16,8 I 17,0 I 17,2 I 17,4 I 17,6 I 17,8 I 18,0 I 18,2 I 18,4 I 18,5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I Е*10(-6) , МПА I 0,209 I 0,209 I 0,204 I 0,199 I 0,194 I 0,188 I 0,184 I 0,179 I 0,173 I 0,169 I 0,168 I 0,165 I 0,163	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I Z , X I 32 I 32 I 32 I 30 I 30 I 27 I 27 I 26 I 26 I 26 I 26 I 26 I 26 I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I (G) , МПА I 130,7 I 130,7 I 130,7 I 118,0 I 111,3 I 111,3 I 104,7 I 104,7 I 98,0 I 91,3 I 85,3 I 78,7 I - I -	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
12Х18Н12М3ТЛ	I R.M , МПА I 500 I 480 I 450 I 425 I 400 I 380 I 360 I 340 I 328 I 316 I 304 I 292 I 280	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ОТЛИВКИ	I R.P02 , МПА I 220 I 195 I 170 I 165 I 160 I 155 I 150 I 140 I 138 I 136 I 134 I 132 I 130	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I R.MT , МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I R.CT , МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I А*10(6),1/ГР.СI 16,4 I 16,4 I 16,6 I 16,8 I 17,0 I 17,2 I 17,4 I 17,6 I 17,8 I 18,0 I 18,2 I 18,4 I 18,5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I Е*10(-6) , МПА I 0,209 I 0,209 I 0,204 I 0,199 I 0,194 I 0,188 I 0,184 I 0,179 I 0,173 I 0,169 I 0,168 I 0,165 I 0,163	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I Z , X I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I (G) , МПА I 146,7 I 130,0 I 113,3 I 110,0 I 106,7 I 103,3 I 100,0 I 93,3 I 92,0 I 90,7 I 89,3 I - I -	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10Х17Н13М2Т	I R.M , МПА I 510 I 491 I 432 I 412 I 392 I 392 I 353 I 353 I 334 I 324 I 304 I 295	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ПОКОВКИ И ШТАМПОВКИ ИЗI	I R.P02 , МПА I 196 I 186 I 186 I 186 I 177 I 177 I 177 I 177 I 147 I 147 I 118 I 118 I 108	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
СЛИПКОВ МАС-I	I R.MT , МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
СРЯ НЕ БОЛЕЕI	I R.CT , МПА I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
150 КН, ЗАГОТОВКИ ИЗI	I А*10(6),1/ГР.СI 16,4 I 16,4 I 16,6 I 16,8 I 17,0 I 17,2 I 17,4 I 17,6 I 17,8 I 18,0 I 18,2 I 18,4 I 18,5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ПРОКАТА	I Е*10(-6) , МПА I 0,209 I 0,209 I 0,204 I 0,199 I 0,194 I 0,188 I 0,184 I 0,179 I 0,173 I 0,169 I 0,168 I 0,165 I 0,163	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ДИАМЕТРОМ	I Z , X I 40 I 40 I 40 I 40 I 38 I 38 I 38 I 38 I 36 I 36 I 34 I 32 I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ДО 300 ММ	I (G) , МПА I 130,7 I 124,0 I 124,0 I 124,0 I 118,0 I 118,0 I 118,0 I 118,0 I 98,0 I 98,0 I 98,0 I 78,7 I - I -	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.4

МАТЕРИАЛ И ХАРАКТЕРИСТИКА	СОРТАМЕНТ И НАПРЯЖЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА, ГРАД.С												
		20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Листы	I R.M , МПА	530	510	451	432	412	412	363	363	343	343	334	314	265
	I R.P02 , МПА	235	226	226	226	216	216	216	216	177	177	137	137	137
толщиной до 160 мм	I R.MT , МПА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	80	50
	I R.CT , МПА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I A*10(6),1/ГР.СИ	16,4	16,4	16,6	16,8	17,0	17,2	17,4	17,6	17,8	18,0	18,2	18,4	18,5
	I E*10(-6) , МПА	0,209	0,209	0,209	0,199	0,194	0,188	0,184	0,179	0,173	0,169	0,168	0,165	0,163
	I Z , X	40	40	40	40	38	38	38	38	36	36	36	34	32
	I (G) , МПА	156,7	150,7	150,7	150,7	144,0	144,0	144,0	144,0	118,0	118,0	91,3	-	-
Прокат	I R.M , МПА	432	432	432	432	432	432	432	432	432	392	-	-	-
	I R.P02 , МПА	245	235	235	226	216	216	196	177	157	157	-	-	-
толщиной до 160 мм	I R.MT , МПА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191	97	-	-
	I R.CT , МПА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146	80	-	-
	I A*10(6),1/ГР.СИ	-	11,5	11,9	12,2	12,5	12,8	13,1	13,4	13,6	13,8	-	-	-
	I E*10(-6) , МПА	0,210	0,207	0,205	0,202	0,200	0,197	0,195	0,190	0,185	0,180	-	-	-
	I Z , X	45	42	42	41	40	41	42	42	44	44	-	-	-
	I (G) , МПА	163,3	156,7	156,7	150,7	144,0	144,0	130,7	118,0	104,7	104,7	-	-	-
Поковки	I R.M , МПА	471	461	461	451	451	441	441	432	422	392	392	-	-
	I R.P02 , МПА	255	255	255	255	255	245	235	226	206	206	177	-	-
толщиной или диаметром	I R.MT , МПА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I R.CT , МПА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I A*10(6),1/ГР.СИ	-	11,5	11,9	12,2	12,5	12,8	13,1	13,4	13,6	13,8	14,0	-	-
до 260 мм	I E*10(-6) , МПА	0,210	0,207	0,205	0,202	0,200	0,197	0,195	0,190	0,185	0,180	0,175	-	-
	I Z , X	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	-	-
	I (G) , МПА	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	163,3	156,7	150,7	137,3	-	-	-	-
КП 215	I R.M , МПА	430	422	422	412	412	402	402	392	392	353	353	-	-
	I R.P02 , МПА	215	215	215	215	215	206	196	196	177	177	147	-	-
	I R.MT , МПА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
толщиной	I R.CT , МПА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I A*10(6),1/ГР.СИ	-	11,5	11,9	12,2	12,5	12,8	13,1	13,4	13,6	13,8	14,0	-	-
до 800 мм	I E*10(-6) , МПА	0,210	0,207	0,205	0,202	0,200	0,197	0,195	0,190	0,185	0,180	0,175	-	-
	I Z , X	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	-	-
	I (G) , МПА	143,3	143,3	143,3	143,3	143,3	137,3	130,7	118,0	-	-	-	-	-

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.4

МАРКА	МАТЕРИАЛА И ХАРАКТЕРИСТИКА	СОРТАМЕНТ	И И НАПРЯЖЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА, ГРАД.С											
				20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
32Х1МФ	I R.M , МПА	I 470	I 461	I 461	I 451	I 451	I 441	I 441	I 432	I 422	I 392	I 392	I -	I -	I -
ПОКОВКИ	I R.P02 , МПА	I 245	I 245	I 245	I 245	I 245	I 235	I 216	I 216	I 196	I 196	I 167	I -	I -	I -
ТОЛШИНОР	I R.MT , МПА	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -
ДО 500 ММ	I A*10(6),1/ГР.СI	I -	I 11,5	I 11,9	I 12,2	I 12,5	I 12,8	I 13,1	I 13,4	I 13,6	I 13,8	I 14,0	I -	I -	I -
KP 250	I E*10(-6) , МПА	I 0,210	I 0,207	I 0,205	I 0,202	I 0,200	I 0,197	I 0,195	I 0,199	I 0,195	I 0,185	I 0,180	I 0,175	I -	I -
	I Z , %	I 35	I 35	I 35	I 35	I 35	I 35	I 35	I 35	I 35	I 35	I 35	I -	I -	I -
	I (G) , МПА	I 163,3	I 163,3	I 163,3	I 163,3	I 163,3	I 156,7	I 144,0	I 144,0	I 130,7	I -	I -	I -	I -	I -
06ХН28МДТ	I R.M , МПА	I 550	I 540	I 527,5	I 512,5	I 500	I 490	I 482,5	I 478	I 470	I -	I -	I -	I -	I -
(ЭИ943)	I R.P02 , МПА	I 220	I 215	I 207	I 195	I 186	I 175	I 165	I 160	I 155	I -	I -	I -	I -	I -
	I R.MT , МПА	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -
	I R.CT , МПА	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -
	I A*10(6),1/ГР.СI	I -	I 15,3	I 15,3	I 15,9	I 15,9	I 16,5	I 16,5	I 16,9	I 16,9	I -	I -	I -	I -	I -
	I E*10(-6) , МПА	I 0,200	I -	I 0,200	I 0,199	I 0,197	I 0,194	I 0,199	I 0,185	I 0,180	I -	I -	I -	I -	I -
	I Z , %	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -
	I (G) , МПА	I 146,7	I 143,3	I 138,0	I 130,0	I 124,0	I 116,7	I 110,0	I 106,7	I 103,3	I -	I -	I -	I -	I -
15Х18Н12	I R.M , МПА	I 700	I 670	I 640	I 610	I 580	I 570	I 570	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -
СЧ10	I R.P02 , МПА	I 350	I 340	I 330	I 310	I 300	I 280	I 270	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -
(ЭИ654)	I R.MT , МПА	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -
	I R.CT , МПА	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -
	I A*10(6),1/ГР.СI	I -	I 16,31	I 16,31	I 16,4	I 16,4	I 17,1	I 17,1	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -
	I E*10(-6) , МПА	I 0,200	I -	I 0,200	I 0,199	I 0,197	I 0,194	I 0,190	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -
	I Z , %	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -
	I (G) , МПА	I 233,3	I 226,7	I 220,0	I 206,7	I 200,0	I 186,7	I 180,0	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -
08Х22М6Т	I R.M , МПА	I 600	I 590	I 583	I 550	I 515	I 503	I 500	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -
(ЭИ53)	I R.P02 , МПА	I 350	I 325	I 300	I 290	I 283	I 250	I 240	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -
	I R.MT , МПА	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -
	I R.CT , МПА	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -
	I A*10(6),1/ГР.СI	I -	I 9,6	I 9,6	I 13,8	I 13,8	I 16,0	I 16,0	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -
	I E*10(-6) , МПА	I 0,200	I -	I 0,200	I 0,199	I 0,197	I 0,194	I 0,190	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -
	I Z , %	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -
	I (G) , МПА	I 233,3	I 216,7	I 200,0	I 193,3	I 188,7	I 166,7	I 160,0	I -	I -	I -	I -	I -	I -	I -

130-90 №МР 13.01

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 4

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН ЦКБА ЛНПОА "Знамя труда" им.И.И.Лепсе
ИСПОЛНИТЕЛИ: М.И.Власов, Р.А.Азарашвили, Р.В.Сашина (руководитель темы)
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ указанием Минтяжмаша СССР
от 22.08.90 № ВА-002-І-8025 и зарегистрирован за № 04
3. СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 1995 г., периодичность проверки - 5 лет.
4. ВЗАМЕН РМ 6-67
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта перечисления, приложения
ГОСТ 14249-89	2.І.І
ГОСТ 26158-84	2.І.І
ГОСТ 26159-84	2.І.І
ГОСТ 25859-83	2.І.І
ОСТ 26-07-1419-76	Приложение 2 (справочное)
РТМ 26-02-62-83	2.2.І.2
ОТТ-87	І.І.6
ПНАЭ Г-7-002-86	І.І
ПНАЭ Г-7-008-89	І.І.6
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, издание 1989 г.	2.І.5
Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Материалы и полуфабрикаты, издание 1987 г.	2.І.5

Инв.нр.помл	Подп.и дата	Изв.нр.бл	Взам.нр.и дата
150-90	ЧМК 13 //		

СОДЕРЖАНИЕ

I. ДОПУСКАЕМЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ КОРПУСОВ И КРЫШЕК АРМАТУРЫ АЭУ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ	2
I.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2
I.2. НОМИНАЛЬНЫЕ ДОПУСКАЕМЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ	3
I.3. ДОПУСКАЕМЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ПОВЕРОЧНОМ РАСЧЕТЕ	6
2. ДОПУСКАЕМЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ КОРПУСОВ И КРЫШЕК АРМАТУРЫ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	II
2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	II
2.2. ДОПУСКАЕМЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ	12
ПРИЛОЖЕНИЕ I. Условные обозначения и классификация категорий напряжений	18
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Механические характеристики и допускаемые напряжения для корпусов и крышек арматуры АЭУ	21
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Механические характеристики и допускаемые напряжения для корпусов и крышек арматуры общепромышленного назначения	36

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и дата
150-90	Чел 13.11.			

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ РД 24.207.04-90

Номер изменения	Номер листа (страницы)				Номер документа	Подпись	Дата внесения изменения	Дата введения изменения
	изменя- нного	заме- нен- ного	ново- го	анну- лиро- ван- ного				
150-90	ИП. Мороз. и Погодин. Илья Михаилович	Илья Михаилович						

ИП. Мороз. и Погодин. Илья Михаилович
150-90