



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**ПРЯЖА ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ
ДЛЯ ТРИКОТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 9092—81

Издание официальное

Цена 5 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ

П. Т. Букаев, Л. И. Понятовская, С. А. Буркова, З. В. Павлова

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Член Коллегии Н. В. Жвальковский

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 марта 1981 г. № 1665

**ПРЯЖА ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ ДЛЯ ТРИКОТАЖНОГО
ПРОИЗВОДСТВА****Технические условия**

Cotton yarn for production of knitting.
Specifications

**ГОСТ
9092—81**

Взамен
ГОСТ 9092—71

ОКП 901010

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 марта 1981 г. № 1665 срок действия установлен

с 01.01 1982 г.
до 01.01. 1987 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на хлопчатобумажную кардную и гребенную однониточную, крученую суровую и мерсеризованную пряжу, а также на пряжу из хлопкового волокна, окрашенного в массу.

Пряжу вырабатывают на кольцеспрядильных машинах и применяют для трикотажного производства.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Хлопчатобумажная суровая однониточная и крученая пряжа, а также пряжа, вырабатываемая из хлопкового волокна, окрашенного в массу, должна соответствовать требованиям настоящего стандарта.

Пряжа должна вырабатываться из хлопкового волокна в соответствии с ГОСТ 3279—76.

1.2. В зависимости от физико-механических показателей пряжу делят на сорта: высший, первый, второй — из хлопкового волокна тонковолокнистых сортов хлопчатника; первый, второй, третий — из хлопкового волокна средневолокнистых сортов хлопчатника и из хлопкового волокна 4-го типа средневолокнистых сортов хлопчатника с вложением хлопкового волокна 3-го типа тонковолокнистых сортов хлопчатника.

1.3. По физико-механическим показателям пряжа должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 1—17.

Таблица I

Пряжа однониточная кардная суровая, вырабатываемая из хлопкового волокна
средневолокнистых сортов хлопчатника

Начальная линейная плотность, текс (номер)	Допускаемые относительные отклонения кондиционной линейной плотности от номиналь- ной, %	Сорт	При испытании одиночной нити					Коэффициент вариации по ли- нейной плотности при испытании пачки, % не более
			относительная разрывная нагрузка		коэффициент вариации по раз- рывной нагрузке, %	показатель качества, не менее	Коэффициент крутки, не более	
			сН/текс	гс/текс				
15,4(64,9) 16,5(60,6)	+1,5	Первый Второй Третий	11,7	11,9	13,8	0,86	37,9	6,0
	-2,5		Не менее 9,6	Не менее 9,8	16,2	0,67		
			Не менее 9,6	Не менее 9,8	Не более 18,8	0,52		
18,5(54)	+2,0	Первый Второй Третий	11,3	11,5	13,8	0,83	37,9	6,0
	-2,5		10,4	10,6	16,2	0,65		
			Не менее 9,6	Не менее 9,8	Не более 18,8	0,52		
25(40) 29(34,5)	+2,0	Первый Второй Третий	11,5	11,7	13,8	0,85	37,9	6,0
	-2,5		10,6	10,8	16,2	0,67		
			Не менее 9,6	Не менее 9,8	Не более 18,8	0,52		
36(27,8) 50(20) 56(17,9)	+2,0	Первый Второй Третий	11,5	11,7	12,5	0,94	36,3	6,0
	-2,5		10,4	10,6	15,0	0,71		
			Не менее 9,4	Не менее 9,6	Не более 17,5	0,55		
72(13,9) 84(11,9)	+2,5	Первый Второй Третий	11,2	11,4	12,5	0,91	33,2	6,0
	-2,5		10,3	10,5	15,0	0,70		
			Не менее 9,4	Не менее 9,6	Не более 17,5	0,55		

Таблица 2

Пряжа однострунная кардная суровая, вырабатываемая из хлопкового волокна
2—3-го типов тонковолокнистых сортов хлопчатника

Номинальная плотность, текс (lower)	Допускаемые отклонения контемплетной линии от номинальной, %	Сорт	При испытании одиночной нити				Коэффициент вариации по линейной плотности при испытании пачки, % не более	Коэффициент крутки, не более	Коэффициент вариации по линейной плотности при испытании пачки, % не более
			относительная разрывная нагрузка		коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %	показатель качества, не менее			
			сН текс	гс текс					
15,4(64,9)	+1,5	Высший Первый Второй	13,2 12,3 Не менее 11,3	13,5 12,5 Не менее 11,5	14,8 16,6 18,5	0,91 0,75 0,62	37,9	5,6	
16,5(60,6)	-2,5				Не более				
18,5(54)	+2,0 -2,5	Высший Первый Второй	13,7 12,4 Не менее 11,3	14,0 12,7 Не менее 11,5	14,8 16,6 18,5	0,94 0,76 0,62	37,9	5,6	

Таблица 3

Пряжа однострунная гребенная суровая, вырабатываемая из хлопкового волокна 4—5-го типов
средневолокнистых сортов хлопчатника

Номинальная линейная плотность, текс (lower)	Допускаемые отклонения кон- темплетной линии от номинальной, %	Сорт	При испытании одиночной нити				Коэффициент вариации по ли- нейной плотности при испытании пачки, % не более	Коэффициент вариации по ли- нейной плотности при испытании пачки, % не более
			Относительная разрывная нагрузка		коэффициент вариации по раз- рывной нагрузке, %	показатель качества, не менее		
			сН/текс	гс/текс				
15,4(64,9)	+1,5 -2,0	Первый Второй Третий	12,4 11,6 Не менее 10,6	12,7 11,8 Не менее 10,8	13,8 16,2 Не более 18,8	0,92 0,73 0,57	34,8	5,6

Таблица 4

Пряжа одноплеточная гребенная суровая, вырабатываемая из хлопкового волокна 4-го типа средневолокнистых сортов хлопчатника с вложением хлопкового волокна 3-го типа тонковолокнистых сортов хлопчатника									
Номинальная линейная плотность, текс (номер)	Допускаемые отклонения кон- линейной плотности от номинальной, %	Сорт	При испытании одиночной нити				Коэффициент крутки, не более	Коэффициент вариации по ли- нейной плотности при испытании пасмы, %, не более	
			Относительная разрывная нагрузка		коэффициент вариации по раз- рывной нагрузке, %	показатель качества, не менее			
			сН/текс	гс/текс					
11,8(84,7)	+1,5 —2,5	Первый	12,7	13,0	13,8	0,94	34,8	5,6	
		Второй	11,8	12,0	16,2	0,74			
		Третий	Не менее 10,9	Не менее 11,1	Не более 18,8	0,59			
15,4(64,9)	+1,5 —2,5	Первый	13,2	13,5	13,8	0,98	36,4	5,6	
		Второй	12,3	12,5	16,2	0,77			
		Третий	Не менее 11,3	Не менее 11,5	Не более 18,8	0,61			

Таблица 5

Пряжа одноплеточная гребенная суровая, вырабатываемая из хлопкового волокна 3-го типа тонковолокнистых сортов хлопчатника									
Номинальная линейная плот- ность, текс (номер)	Допускаемые относительные отклонения кон- цепционной линей- ной плотности от номинальной, %	Сорт	При испытании одиночной нити				Коэффициент вариации по ли- нейной плотности при испытании пасмы, %, не более	Коэффициент крутки, не более	5,6 34,8
			Относительная разрывная нагрузка		коэффициент вариации по раз- рывной нагрузке, %	показатель качества, не менее			
			сН/текс	гс/текс					
11,8(84,7)	+1,5 —2,5	Высший Первый Второй	12,7 11,8 Не менее 10,8	13,0 12,0 Не менее 11,0	12,5 15,0 Не более 17,5	1,04 0,80 0,63			

Таблица 6

Пряжа одноплеточная гребенная суровая, вырабатываемая из хлопкового волокна тонковолокнистых сортов хлопчатника

Номинальная линейная плот- ность, текс (номер)	Допускаемые относительные отклонения кон- денсации кон- денсационной линейной плот- ности, %	Сорт	При испытании одиночной нити				Коэффициент крутки, не более	Коэффициент вариации по ли- нейной плотности при испытании пасмы, %, не более	
			относительная разрывная нагрузка		коэффициент вариации по раз- рывной нагрузке, %	показатель качества, не менее			
			сН/текс	гс/текс					
5(200)	+1,5	Высший Первый Второй	Не менее	12,9 12,1 10,8	13,2 12,3 11,0	12,5 15,0 17,5	1,06 0,82 0,68	34,8	5,0
	-2,5								
5,9(170)	+1,5	Высший Первый Второй	Не менее	13,6 12,4 11,8	13,9 12,6 12,0	12,5 15,0 17,5	1,11 0,84 0,68	34,8	5,0
	-2,5								
7,5(133)	+1,5	Высший Первый Второй	Не менее	14,9 13,8 12,3	15,2 14,1 12,5	12,5 15,0 17,5	1,21 0,94 0,71	34,8	5,0
	-2,5								
8,5(118)	+1,5	Высший Первый Второй	Не менее	15,5 14,0 12,8	15,8 14,3 13,0	12,5 15,0 17,5	1,22 0,95 0,74	34,8	5,0
	-2,5								
10(100)	+1,5	Высший Первый Второй	Не менее	15,7 14,2 13,1	16,0 14,5 13,4	12,5 15,0 17,5	1,28 0,97 0,76	34,8	5,0
	-2,5								
11,8(84,7)	+1,5	Высший Первый Второй	Не менее	15,9 14,0 13,2	16,2 14,3 13,5	12,5 15,0 17,5	1,30 0,95 0,77	34,8	5,0
	-2,5								
15,4(64,9)	+1,5	Высший Первый Второй	Не менее	16,1 14,4 13,3	16,4 14,7 13,6	12,5 15,0 17,5	1,31 0,98 0,78	34,8	5,0
	2,5								

Таблица 7

Пряжа крученая кардная суровая, вырабатываемая из хлопкового волокна
средневолокнистых сортов хлопчатника

Структура нити	Допускаемые отклонения ре- зультатирующей кондиционной линейной плотно- сти от номиналь- ной, %	Сорт	При испытании одиночной нити				Коэффициент крутки, не более	Коэффициент вариацни по ам- плитуде плотности при испытании пачки, % не более
			относительная разрывная нагрузка		коэффициент вариации по раз- рывной нагрузке, %	показатель качества, не менее		
			сН/текс	гс/текс				
15,4 текс×2 T_{Rn} 30,8 текс (№ 64,9/2)	+1,5	Первый Второй	13,2 11,3	13,5 11,5	11,2 14,4	1,20 0,80	30,1	5,0
	—2,5	Третий	Не менее 10,5	Не менее 10,7	Не более	0,66		
18,5 текс×2 T_{Rn} 37 текс (№ 54/2)	+1,5	Первый Второй	13,1 10,8	13,4 11,0	11,2 14,4	1,19 0,76	30,1	5,0
	—2,5	Третий	Не менее 10,0	Не менее 10,2	Не более	0,63		
25 текс×2 T_{Rn} 50 текс (№ 40/2)	+1,5	Первый Второй	13,2 11,3	13,4 11,5	11,2 14,4	1,19 0,80	30,1	5,0
	—2,5	Третий	Не менее 10,5	Не менее 10,7	Не более	0,66		
29 текс×2 T_{Rn} 58 текс (№ 34,5/2)	+1,5	Первый Второй	12,7 11,0	13,0 11,2	11,4 14,4	1,14 0,78	30,1	5,0
	—2,5	Третий	Не менее 10,2	Не менее 10,4	Не более	0,64		
36 текс×2 T_{Rn} 72 текс (№ 27,8/2)	+2,0	Первый Второй	12,7 11,3	13,0 11,5	11,4 14,4	1,14 0,80	33,2	5,0
	—2,5	Третий	Не менее 10,3	Не менее 10,5	Не более	0,65		

Таблица 8

Пряжа крученая кардная суровая, вырабатываемая из хлопкового волокна
2—3-го типов тонковолокнистых сортов хлопчатника

Структура нити	Допускаемые относительные отклонения ре- зультирующей кондиционной линейной плотно- сти от номиналь- ной, %	Сорт	При испытании одиночной нити				Коэффициент крутки, не более	Коэффициент вариации по ли- нейной плотности при испытании пасмы, % не более
			относительная разрывная нагрузка		коэффициент вариации по раз- рывной нагрузке, %	показатель качества, не менее		
			сН/текс	гс/текс				
15,4 текс×2 T _{RH} 30,8 текс (№ 64,9/2) 16,5 текс×2 T _{RH} 33 текс (№ 60,6/2) 18,5 текс×2 T _{RH} 37 текс (№ 54/2)	+1,5 —2,5	Высший Первый Второй	14,2 13,0	14,5 13,3	10,0 12,4	1,45 1,07	30,1 5,0	
			Не менее 12,1	Не менее 12,3	Не более 14,6	0,84		
	+1,5 —2,5	Высший Первый Второй	15,2 13,8	15,5 14,1	10,0 12,4	1,55 1,14	30,1 5,0	
			Не менее 12,1	Не менее 12,3	Не более 14,6	0,84		

Таблица 9

Пряжа крученая гребенная суровая, вырабатываемая из хлопкового волокна
4—5-го типов средневолокнистых сортов хлопчатника

Структура нити	Допускаемые относительные отклонения ре- зультирующей кондиционной линейной плотно- сти от номиналь- ной, %	Сорт	При испытании одиночной нити				Коэффициент крутки, не более	Коэффициент вариации по ли- нейной плотности при испытании пасмы, % не более
			относительная разрывная нагрузка		коэффициент вариации по раз- рывной нагрузке, %	показатель качества, не менее		
			сН/текс	гс/текс				
15,4 текс×2 T_{Rn} 30,8 текс (№ 64,9/2)	+1,5 -2,5	Первый Второй Третий	13,4 11,8	13,7 12,0	10,0 12,5	1,37 0,96	31,6 5,0	

Таблица 10

Пряжа крученая гребенная суровая, вырабатываемая из хлопкового волокна 4-го типа средневолокнистых сортов хлопчатника с вложением хлопкового волокна 3-го типа тонковолокнистых сортов хлопчатника

Структура нити	Допускаемые отклонения результатов испытаний от номинальной, %	Сорт	При испытании одиночной нити				Коэффициент крутки, не более	Коэффициент вариации по линейной плотности пасмы, %, не более
			относительная разрывная нагрузка		коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %	показатель качества, не менее		
			сН/текс	гс/текс				
11,8 текс×2 T _{РН} 23,6 текс (№ 84,7/2) 15,4 текс×2 T _{РН} 30,8 текс (№ 64,9/2)	+1,5 —2,5	Первый	15,7	16,0	10,0	1,60	30,1	5,0
		Второй	14,5	14,8	12,5	1,18		
	+1,5 —2,5	Третий	Не менее 12,8	Не менее 13,1	Не более	0,91	30,1	5,0
		Первый	15,8	16,1	10,0	1,61		
		Второй	14,6	14,9	12,5	1,19		
		Третий	Не менее 13,3	Не менее 13,6	Не более	0,94		

Таблица 11

Пряжа крученая гребенная суровая, вырабатываемая из хлопкового волокна 3-го типа тонковолокнистых сортов хлопчатника

Структура нити	Допускаемые отклонения результатов испытаний отклонения ре-зультатов кон-диционной линейной плот-ности от номиналь-ной, %	Сорт	При испытании одиночной нити				Коэффициент крутки, не более	Коэффициент вариации по ли-нейной плотности при испытании пасмы, %, не более
			относительная разрывная нагрузка		коэффициент вариации по раз-рывной нагрузке, %	показатель качества, не менее		
			сН/текс	гс/текс				
11,8 текс×2 T _{RH} 23,6 текс (№ 84,7/2)	+1,5 —2,5	Высший	14,5	14,8	9,4	1,57	31,6	5,0
		Первый	13,9	14,2	11,9	1,19		
		Второй	Не менее 12,9	Не менее 13,2	Не более	0,92		

Таблица 12

Пряжа крученая гребенная суровая, вырабатываемая из хлопкового волокна тонковолокнистых сортов хлопчатника

Структура нити	Допускаемые отклонения результатов испытаний, %	Сорт	При испытании одиночной нити				Коэффициент крутки, не более	Коэффициент вариации по диаметру при испытании пасм, %
			относительная разрывная нагрузка		коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %	показатель качества, не менее		
			гс/текс					
			сН/текс	гс/текс				
5 текс×2 T _{RH} 10 текс (№ 200/2)	+1,5	Высший Первый Второй	17,2	17,5	9,4	1,86	28,2	4,4
	-2,5		14,8	15,1	11,9	1,27		
5,9 текс×2 T _{RH} 11,8 текс (№ 170/2)	+1,5	Высший Первый Второй	18,4	18,8	9,4	2,00	28,2	4,4
	-2,5		16,0	16,3	11,9	1,37		
7,5 текс×2 T _{RH} 15 текс (№ 133/2)	+1,5	Высший Первый Второй	18,4	18,8	9,4	2,00	28,2	4,4
	-2,5		16,2	16,5	11,9	1,39		
8,5 текс×2 T _{RH} 17 текс (№ 118/2)	+1,5	Высший Первый Второй	18,6	19,0	9,4	2,02	28,2	4,4
	-2,5		16,4	16,7	11,9	1,40		
10 текс×2 T _{RH} 20 текс (№ 100/2)	+1,5	Высший Первый Второй	19,1	19,5	9,4	2,08	28,2	4,4
	-2,5		16,7	17,0	11,9	1,43		
11,8 текс×2 T _{RH} 23,6 текс (№ 84,7/2)	+1,5	Высший Первый Второй	18,8	19,2	9,4	2,04	28,2	4,4
	-2,5		15,7	16,0	11,9	1,34		
15,4 текс×2 T _{RH} 30,8 текс (№ 64,9/2)	+1,5	Высший Первый Второй	19,3	19,7	9,4	2,10	28,2	4,4
	-2,5		16,0	16,3	11,9	1,37		
			Не менее 15,2	Не менее 15,5	Не более 14,4	1,08		

Таблица 13

Пряжа крученая гребенная суревая, вырабатываемая из хлопкового волокна 4-го типа средневолокнистых сортов хлопчатника с вложением хлопкового волокна 3-го типа тонковолокнистых сортов хлопчатника, предназначенная для мерсеризации

Структура нити	Допускаемые отклонения результатов испытаний по линейной плотности, % от номинальной	Сорт	При испытании одиночной нити										Коэффициент вариации по крутке, не более	Коэффициент вариации по линейной плотности при испытании пасмы, % не более
			Относительная разрывная нагрузка, не менее	коэффициент вариации по разрывной нагрузке, не более	показатель качества, не менее	Удлинение при разрыве, %, не менее	Коэффициент крутки, не более	Коэффициент вариации по крутке, не более						
								сН/текс	гс/текс	коэффициент вариации по крутке, не более	показатель качества, не менее	Удлинение при разрыве, %, не менее		
11,8 текс×2 T_{RH} 23,6 текс (№ 84,7/2)	+1,5 -2,5	Первый	15,7	16,0	10,0	1,60	5,0	30,1	5,0	5,0	30,1	5,0	2,5	
15,4 текс×2 T_{RH} 30,8 текс (№ 64,9/2)	+1,5 -2,5	Первый	15,8	16,1	10,0	1,61	5,0	30,1	5,0	5,0	30,1	5,0	2,5	

Таблица 14

Пряжа крученая гребенная суровая, вырабатываемая из хлопкового волокна тонковолокнистых сортов хлопчатника, предназначенная для мерсеризации

Структура нити	Допускаемые отклонения результатов испытаний от номинальной линейной плотности, %	Сорт	При испытании одиночной нити				Коэффициент крутки, не более	Коэффициент вариации по крутке, не более	Коэффициент вариации по линейной плотности при испытании пасмы, %, не более	
			относительная разрывная нагрузка		коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %	показатель качества, не менее				удлинение при разрыве, %, не менее
			сН/текс	гс/текс						
5 текс×2 T_{RH} 10 текс (№ 200/2)	+1,5	Высший	17,2	17,5	9,4	1,86	5,0	28,2	5,0	3,5
	-2,5	Первый	Не менее 14,8	Не менее 15,1	Не более 11,9	1,27				
5,9 текс×2 T_{RH} 11,8 текс (№ 170/2)	+1,5	Высший	18,4	18,8	9,4	2,00	5,0	28,2	5,0	3,5
	-2,5	Первый	Не менее 16,0	Не менее 16,3	Не более 11,9	1,37				
7,5 текс×2 T_{RH} 15 текс (№ 133/2)	+1,5	Высший	18,4	18,8	9,4	2,00	5,0	28,2	5,0	3,5
	-2,5	Первый	Не менее 16,2	Не менее 16,5	Не более 11,9	1,39				
8,5 текс×2 T_{RH} 17 текс (№ 118/2)	+1,5	Высший	18,6	19,0	9,4	2,02	5,0	28,2	5,0	3,5
	-2,5	Первый	Не менее 16,4	Не менее 16,7	Не более 11,9	1,40				
10 текс×2 T_{RH} 20 текс (№ 100/2)	+1,5	Высший	19,1	19,5	9,4	2,08	5,0	28,2	5,0	3,5
	-2,5	Первый	Не менее 16,7	Не менее 17,0	Не более 11,9	1,43				
11,8 текс×2 T_{RH} 23,6 текс (№ 84,7/2)	+1,5	Высший	18,8	19,2	9,4	2,04	5,0	28,2	5,0	3,5
	-2,5	Первый	Не менее 15,7	Не менее 16,0	Не более 11,9	1,34				

Таблица 15

Пряжа крученая гребенная суровая, вырабатываемая из хлопкового волокна 3-го типа тонковолокнистых сортов хлопчатника, предназначенная для мерсеризации

Структура нити	Допускаемые отклонения результирующей кондиционной линейной плотности, %	Сорт	При испытании одиночной нити					Коэффициент вариа-ции по крутке, %, не более	Коэффициент вариа-ции по линейной плотности при испы-тании пасмы, %, не более	
			относительная разрывная нагрузка		коэффициент вариации по раз-рывной нагрузке, %	показатель каче-ства, не менее	удлинение при разрыве %, не менее			
			сН/текс	гс/текс						
11,8 тексХ2 T_{Rn} 23,6 текс (№ 84,7/2)	+1,5 —2,5	Высший Первый	Не менее 13,9 14,5	Не менее 14,5 14,8	Не более 11,9 9,4	1,19 1,54	5,0	31,6	5,0	3,5

Таблица 16

Пряжа крученая гребенная мерсеризованная, вырабатываемая из хлопкового волокна 4-го типа средневолокнистых сортов хлопчатника с вложением хлопкового волокна 3-го типа тонковолокнистых сортов хлопчатника

Структура нити	Допускаемые отклонения результирующей кондиционной линейной плотности, %	Сорт	При испытании одиночной нити					Коэффициент вариации по крутке, %, не более	Коэффициент вариации по линейной плотности при испытании пасмы, %, не более
			относительная разрывная нагрузка, не менее		коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %, не более	показатель качества, не менее			
			сН/текс	гс/текс					
11,8 текс×2 T_{RH} 23,6 текс (№ 84,7/2)	+2,5 —3,5	Первый	17,2	17,5	11,9	1,47	31,6	6,9	3,8
15,4 текс×2 T_{RH} 30,8 текс (№ 64,9/2)	+2,5 —3,5	Первый	17,4	17,7	11,9	1,49	31,6	6,9	3,8

Пряжа крученая гребенная мерсеризованная, вырабатываемая из хлопкового волокна тонковолокнистых сортов хлопчатника

Структура нити	Допускаемые отклонения результатов испытаний от номинальной, %	Сорт	При испытании одиночной нити				Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %	Показатель качества, не менее	Коэффициент крутки, не более	Коэффициент вариации по крутке, %	Коэффициент вариации по линейной плотности при испытании пасмы, %
			относительная разрывная нагрузка		гс/текс	коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %					
			сН/текс	гс/текс							
5 текс×2 T_{Rn} 10 текс (№ 200/2)	+2,5 -3,5	Высший Первый	Не менее 16,1	18,0 18,4	Не менее 16,4	Не более	11,9 14,4	1,55 1,14	30,1	6,9	4,8
5,9 текс×2 T_{Rn} 11,8 текс (№ 170/2)	+2,5 -3,5	Высший Первый	Не менее 17,6	20,1 20,5	Не менее 17,9	Не более	11,9 14,4	1,72 1,24	30,1	6,9	4,8
7,5 текс×2 T_{Rn} 15 текс (№ 133/2)	+2,5 -3,5	Высший Первый	Не менее 17,8	20,0 20,4	Не менее 18,2	Не более	11,9 14,4	1,71 1,26	30,1	6,9	4,8
8,5 текс×2 T_{Rn} 17 текс (№ 118/2)	+2,5 -3,5	Высший Первый	Не менее 17,9	20,1 20,5	Не менее 18,3	Не более	11,9 14,4	1,72 1,27	30,1	6,9	4,8
10 текс×2 T_{Rn} 20 текс (№ 100/2)	+2,5 -3,5	Высший Первый	Не менее 18,2	20,5 20,9	Не менее 18,6	Не более	11,9 14,4	1,76 1,29	30,1	6,9	4,8
11,8 текс×2 T_{Rn} 23,6 текс (№ 84,7/2)	+2,5 -3,5	Высший Первый	Не менее 17,5	20,6 21,0	Не менее 17,8	Не более	11,9 14,4	1,76 1,24	30,1	6,9	4,8

1.4. При выработке пряжи на машинах ПК-100 коэффициент крутки должен быть не более 31,6.

1.5. Для пряжи, выработанной из хлопкового волокна, окрашенного в массу, нормы относительной разрывной нагрузки одиночной нити и показатели качества устанавливаются на 5% ниже норм, предусмотренных для соответствующих линейных плотностей суровой пряжи в табл. 1—17.

1.6. Нормированная влажность для суровой и окрашенной пряжи устанавливается 7%, для мерсеризованной — 9%.

1.7. Сорт пряжи определяют по показателю качества, полученному как частное от деления относительной разрывной нагрузки пряжи на коэффициент вариации по разрывной нагрузке одиночной нити.

Показатель качества вычисляют до 0,001 и округляют до 0,01 (см. справочное приложение).

Если относительная разрывная нагрузка ниже, а коэффициент вариации выше норм, установленных для второго сорта в табл. 2, 5, 6, 8, 11, 12, третьего сорта — в табл. 1, 3, 4, 7, 9, 10 и первого сорта — в табл. 14, 15, 17, то показатель качества не определяется, а пряжа считается нестандартной.

1.8. В зависимости от чистоты пряжу делят на классы А и Б в соответствии с ГОСТ 15818—70.

1.9. Пряжа поставляется на паковках: бобинах, мотках.

Допускается поставка пряжи на початках по согласованию потребителя с изготовителем. Пряжу на бобинах сдают по диаметру паковки и массе.

1.10. В пряже на паковках не допускаются следующие пороки:

- перекрученная;
- недокрученная;
- перетертая;
- замасленная;
- грязная;
- смешанных линейных плотностей;
- покрытая плесенью;
- с цветными участками нити;
- с сукрутинами;
- разнооттеночная;
- слабая и неправильная намотка;
- резко выраженные жгуты;
- несвязанные концы;
- сорванные, спущенные и затертые паковки;
- бобины с перехлестами (хордами более 40 мм);
- двойные нити.

Не допускается намотка пряжи на дефектные конуса и патроны.

1.11. Пряжу, предназначенную для мерсеризации, наматывают в мотки:

периметр мотков — $(135 \pm 0,5)$ см;

длина по периметру перевязок по ширине мотка до узла — не менее 40 см;

длина концов перевязки мотков от узла — не более 3 см;

во избежание провисания первого и последнего витков конец последнего витка должен быть связан с концом нити первого витка вместе с перевязкой;

мотки пряжи должны быть перевязаны двумя ценовыми провязками, которые делят моток на две части.

1.12. В партии допускается не более 1,5% отсталых и недомотанных паковок с недостатком пряжи по массе от 5 до 25% включительно.

1.13. Суровая и окрашенная пряжа должна быть парафинированной, кроме пряжи, предназначенной для мерсеризации. Норма содержания парафинирующего состава должна быть 0,3—0,8% от массы пряжи. Нормы содержания парафинирующего состава приняты факультативно на срок до 01.01. 1985 г.

1.14. Устойчивость окраски пряжи должна соответствовать требованиям ГОСТ 2351—77.

1.15. Однониточная пряжа должна быть с правым направлением крутки.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 6611.0—73 со следующим дополнением: партией мерсеризованной пряжи считают пряжу одной линейной плотности и одной даты мерсеризации, полученную из одной партии суровой или окрашенной пряжи. Номер партии мерсеризованной пряжи обозначают дробью, в которой числитель — номер партии суровой или окрашенной пряжи, а знаменатель — номер партии, присвоенный в процессе мерсеризации пряжи. Каждую партию пряжи сопровождают документом о качестве.

2.2. Проверке по внешнему виду, качеству упаковки, виду и качеству намотки изготовитель подвергает 100% продукции, потребитель проводит выборочный контроль, для чего от партии отбирают 10% продукции, но не менее трех единиц упаковки. Результаты выборочного контроля распространяются на всю партию.

2.3. При обнаружении скрытых пороков пряжи в процессе ее переработки (неправильная присучка, спутанные и несвязанные концы нити, замасленная и грязная нить, неправильные узлы, пряжа смешанных линейных плотностей, заработанный пух, не-

пропряды) потребитель совместно с изготовителем отбирают для контрольной переработки 10% продукции от проверяемой массы партии, но не менее 50 кг при переработке на основовязальных трикотажных машинах, 20 кг — на круглотрикотажных машинах и 10 кг — на круглочулочных, хлопчатых, плоскофанговых трикотажных машинах.

2.4. Каждая партия должна сопровождаться документом о качестве, в котором указывают:

- наименование предприятия-изготовителя;
- вид пряжи (ее наименование);
- номинальную линейную плотность пряжи в текс;
- сорт пряжи;
- класс пряжи;
- вид паковки;
- номер партии и номера упакованных мест в партии;
- массу нетто (кондиционную), кг;
- массу брутто, кг;
- фактическую влажность;
- дату отправления;
- обозначение настоящего стандарта;
- наименование предприятия-изготовителя;
- результаты испытаний качества пряжи.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор образцов и проб — по ГОСТ 6611.0—73.

3.2. Перед испытанием пряжу выдерживают в климатических условиях по ГОСТ 10681—75.

3.3. Определение линейной плотности пряжи (толщины) — по ГОСТ 6611.1—73 и ГОСТ 10878—70 со следующим дополнением для крученой пряжи: относительное отклонение (Δ) в процентах результирующей кондиционной ($T_{РК}$) линейной плотности пряжи в партии от номинальной ($T_{РН}$) вычисляют по формуле

$$\Delta = \frac{T_{РК} - T_{РН}}{T_{РН}} \cdot 100.$$

3.4. Определение разрывной нагрузки и разрывного удлинения — по ГОСТ 6611.2—73.

3.5. Определение крутки и укрутки — по ГОСТ 6611.3—73.

3.6. Определение влажности — по ГОСТ 6611.4—73.

3.7. Определение класса пряжи — по ГОСТ 15818—70.

3.8. Определение степени мерсеризации — по ГОСТ 8205—69.

3.9. Определение содержания парафина — по ГОСТ 6303—72.

3.10. Определение устойчивости окраски — по ГОСТ 9733—61.

3.11. Контрольная переработка пряжи по скрытым порокам ведется при наблюдении за обрывностью нитей, просмотром продукции в суровье для полотна и чулочно-носочных изделий с лицевой стороны. При этом отмечают скрытые пороки пряжи, вызывающие штопку или перевод продукции в более низкий смежный сорт.

Результаты проверки распространяются на всю партию.

3.11.1. Количество скрытых пороков (X_1) на длину нити, равную 100 км, вычисляют по формуле

$$X_1 = \frac{X \cdot T_{RH}}{m \cdot 10},$$

где X — количество скрытых пороков, полученное при контрольной переработке;

T_{RH} — номинальная линейная плотность или результирующая номинальная линейная плотность пряжи, текс;

m — масса переработанной пряжи, кг.

Количество скрытых пороков на 100 км нити допускается не более 6.

3.11.2. При определении скрытых пороков в пряже, предназначенной для мерсеризации и мерсеризованной пряжи, производят просмотр мотков на швилях. Для чего от каждой партии пряжи отбирают не менее 100 мотков из 10 мест. Допускается количество скрытых пороков на длину нити, равной 100 км, не более 30.

3.11.3. Контрольная переработка пряжи производится согласно технологическому режиму на технически исправном трикотажном оборудовании.

3.12. Физико-механические испытания мерсеризованной пряжи производят не для каждого номера партии, присвоенного пряже в процессе мерсеризации, а в целом для всей партии под тем номером, под которым она поступила от изготовителя.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Пряжу упаковывают в тару по ГОСТ 17322—71, ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13514—68, в мягкую тару: из нетканого полотна по действующей нормативно-технической документации и паковочной ткани по ГОСТ 5530—71, полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354—73 или другие виды паковочных материалов, за исключением паковочных тканей из натуральных волокон.

Допускается при местных перевозках и контейнерах транспортирование пряжи в мягкой таре по согласованию изготовителя с потребителем.

При транспортировании пряжи в железнодорожных вагонах используются транспортные пакеты по ГОСТ 21929—76.

Упаковка и транспортирование пряжи в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы — по ГОСТ 15846—79.

4.2. Пряжу, используемую на предприятии-изготовителе, транспортируют в межцеховой таре. В каждую упаковочную единицу вкладывают ярлык с указанием:

- вида пряжи (ее наименования);
- номинальной линейной плотности пряжи в текс;
- номера машины, номера смены;
- даты;
- подписи бригадира съемщиков;
- обозначения настоящего стандарта.

4.3. При укладывании пряжи в деревянные ящики стенки, дно и крышку ящика застилают бумагой. Бобины, кроме того, упаковывают в индивидуальные мешочки (колпачки).

При упаковывании пряжи в картонные ящики бобины в индивидуальные мешочки не упаковывают.

4.4. Пряжу в мотках прессуют в пачки, пачки в кипы и упаковывают в паковочный материал. Кипы обкладывают дощечками с двух сторон.

4.5. Во внутрь каждой упаковочной единицы должен быть вложен ярлык с указанием:

- наименования предприятия-изготовителя;
- вида пряжи (ее наименования);
- номинальной линейной плотности пряжи в текс;
- номера укладчика;
- даты;
- обозначения настоящего стандарта.

4.6. На каждую упаковочную единицу прикрепляют ярлык с указанием:

- наименования предприятия-изготовителя;
- вида пряжи (ее наименования);
- номинальной линейной плотности пряжи в текс;
- сорта пряжи;
- вида паковки;
- номера упакованного места, номера партии;
- массы брутто, кг;
- массы нетто, кг;
- номера укладчика;
- даты укладки;
- обозначения настоящего стандарта.

4.7. Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—77.

4.8. Пряжу транспортируют всеми видами крытых транспортных средств.

4.9. Пряжа должна храниться в крытых, чистых, сухих помещениях.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА

Пример 1. При испытании однониточной кардной пряжи линейной плотности 15,4 текс получили относительную разрывную нагрузку одиночной нити 12,2 гс/текс и коэффициент вариации по разрывной нагрузке пряжи 14,0%. Показатель качества равен

$$\frac{12,2}{14,0} = 0,871 = 0,87.$$

Согласно табл. 1 настоящего стандарта пряжа будет соответствовать первому сорту.

Пример 2. При испытании однониточной кардной пряжи линейной плотности 15,4 текс получили относительную разрывную нагрузку одиночной нити 11,0 гс/текс и коэффициент вариации по разрывной нагрузке пряжи 15,8%. Показатель качества равен

$$\frac{11,0}{15,8} = 0,696 = 0,70.$$

Согласно табл. 1 настоящего стандарта пряжа будет соответствовать второму сорту.

Изменение № 1 ГОСТ 9092—81 Пряжа хлопчатобумажная для трикотажного производства. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.01.86 № 145 срок введения установлен

с 01.06.86

По всему тексту стандарта заменить слова: «паковки» на «единицы продукции».

Пункт 1.1. Первый абзац дополнить словами: «по технологическим режимам, утвержденным в установленном порядке».

Пункт 1.13. Исключить слова: «Нормы содержания парафинирующего состава приняты факультативно на срок до 01.01.1985 г.».

(Продолжение изменения к ГОСТ 9092—81)

Пункт 2.2. Заменить слова: «единиц упаковки» на «упаковочных единиц».

Пункт 3.9. Заменить ссылку: ГОСТ 6303—72 на ГОСТ 25617—83.

Пункт 3.10. Заменить ссылки: ГОСТ 9733—61 на «ГОСТ 9733.1—83, ГОСТ 9733.5—83 и ГОСТ 9733.6—83».

Пункт 3.11.1. Второй абзац. Заменить слова: «не более 6» на «не более 4».

Пункт 4.1. Заменить ссылки и слова: ГОСТ 13514—68 на ГОСТ 13514—82, ГОСТ 5530—71 на ГОСТ 5530—81, ГОСТ 10354—73 на ГОСТ 10354—82, «упаковочных тканей» на «упаковочных тканей».

Пункт 4.6. Заменить слова: «даты укладки» на «даты укладки».

Пункт 4.7. Заменить слова: «Маркировка транспортной тары» на «Транспортная маркировка».

(ИУС № 5 1986 г.)

Редактор *Н. Е. Шестакова*
Технический редактор *Л. Б. Семенова*
Корректор *Н. Л. Шнайдер*

Сдано в наб. 22.04.81 Подп. к печ. 08.07.81 1,25 п. л. 1,33 уч.-изд. л Тир. 12000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 736

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Величина	Единица		
	Наименование	Обозначение	
		русское	международное
ДЛИНА	метр	м	m
МАССА	килограмм	кг	kg
ВРЕМЯ	секунда	с	s
СИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА	ампер	А	A
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА	кельвин	К	K
КОЛИЧЕСТВО Вещества	моль	моль	mol
СИЛА СВЕТА	кандела	кд	cd
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ			
Плоский угол	радиан	рад	rad
Телесный угол	стерадиан	ср	sr

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ,ИМЕЮЩИЕ СОБСТВЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина	Единица		Выражение производной единицы	
	наименование	обозначение	через другие единицы СИ	через основные единицы СИ
Частота	герц	Гц	—	c^{-1}
Сила	ньютон	Н	—	$м \cdot кг \cdot c^{-2}$
Давление	паскаль	Па	$Н / м^2$	$м^{-1} \cdot кг \cdot c^{-2}$
Энергия, работа, количество теплоты	джоуль	Дж	$Н \cdot м$	$м^2 \cdot кг \cdot c^{-2}$
Мощность, поток энергии	ватт	Вт	$Дж / c$	$м^2 \cdot кг \cdot c^{-3}$
Количество электричества, электрический заряд	кулон	Кл	$А \cdot c$	$c \cdot А$
Электрическое напряжение, электрический потенциал	вольт	В	$Вт / А$	$м^2 \cdot кг \cdot c^{-3} \cdot А^{-1}$
Электрическая емкость	фарад	Ф	$Кл / В$	$м^{-2} \cdot кг^{-1} \cdot c^4 \cdot А^2$
Электрическое сопротивление	ом	Ом	$В / А$	$м^2 \cdot кг \cdot c^{-3} \cdot А^{-2}$
Электрическая проводимость	сименс	См	$А / В$	$м^{-2} \cdot кг^{-1} \cdot c^3 \cdot А^2$
Поток магнитной индукции	вебер	Вб	$В \cdot c$	$м^2 \cdot кг \cdot c^{-2} \cdot А^{-1}$
Магнитная индукция	тесла	Тл	$Вб / м^2$	$кг \cdot c^{-2} \cdot А^{-1}$
Индуктивность	генри	Гн	$Вб / А$	$м^2 \cdot кг \cdot c^{-2} \cdot А^{-2}$
Световой поток	люмен	лм	—	$кд \cdot ср$
Освещенность	люкс	лк	—	$м^{-2} \cdot кд \cdot ср$
Активность нуклида	беккерель	Бк	—	c^{-1}
Доза излучения	грэй	Гр	—	$м^2 \cdot c^{-2}$

* В эти два выражения входит, наравне с основными единицами СИ, дополнительная единица—стерадиан.